

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-580

Általános célú, duzzadó, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom®-580 egykomponensű, duzzadó, kinyomópisztollyal feldolgozható, poliuretán hab professzionális és általános célú felhasználásra.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmazása:

- Rések és üregek kitöltése, szigetelése
- Ablak- és ajtókeret körüli hézagok kitöltése
- Hang, hideg és légmozgás elleni szigetelés
- Cső- és vezetékátörések körüli hézagok kitöltésére

A termék bel- és kültéri felhasználásra is alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
- Jó hőszigetelő képesség
- Hatékony hangszigetelés
- Jó tapadás különböző építőanyaghoz
- Jó kitöltő képesség
- Egykomponensű, felhasználásra kész
- Vágható, faragható, csiszolható és festhető

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Poliuretán hab		
Csomagolás	12 flakon / doboz	750 ml	
	További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.		
Szín	Halványsárga		
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 15 hónapig		
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. A flakont függőleges helyzetben tárolja. A flakont védje a közvetlen napfénytől és az +50°C feletti hőmérséklettől (robbanásveszély). Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék biztonsági adatlapját.		
Sűrűség	Kikeményedett termék	kb. 21 kg/m ³	(FEICA TM 1019)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

UV sugárzás	Tartósan nem UV-álló		
Alkalmazási hőmérséklet	-40°C és +80°C között (rövid ideig +100°C)		
Térfogatnövekedés	kb. 80%		(FEICA TM 1010)

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-580

Szeptember 2026, Version 04.01

02051406000000311

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Kiadósság	Habhozam, 750 ml-es flakon	kb. 42 l	(FEICA TM 1003)
	Feltölthető hézag hossza, 750 ml-es flakon	kb. 33 m	(FEICA TM 1002)
	20 mm × 50 mm-es hézag alapján.		
Termék hőmérséklete	Optimális	+20°C	
	Minimum	+5°C	
	Maximum	+35°C	
Levegő környezeti hőmérséklete	Optimális	+20°C	
	Minimum	+5°C	
	Maximum	+35°C	
Alapfelület hőmérséklete	Optimális	+20°C	
	Minimum	+5°C	
	Maximum	+35°C	
Vágási idő	kb. 35 perc (az idő miután egy 30 mm-es hurka vágható)		(FEICA TM 1005)
Fogásbiztos	kb. 10 perc		(FEICA TM 1014)

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

1907/2006/EK rendelet (REACH) – Kötelező képzés
2023. augusztus 24-től megfelelő képzés szükséges a termék ipari vagy professzionális használatához. További információkért és a képzés linkjéért látogassa meg a www.sika.com/pu-training webhelyet.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, ép, szilárd, olajtól, zsírtól, portól, laza vagy málló részekről mentes. A festékbevonatot, cementizapot és a gyengén tapadó részeket távolítsa el. A termék jól tapad alapozó vagy aktivátor nélkül is a legtöbb építőanyaghoz, pl.: fa, beton, tégl, fém vagy alumínium. Nem hagyományos alapfelület esetén előzetes tapadásvizsgálat elvégzése ajánlott.

FELHASZNÁLÁS

A termék nem tapad polietilén (PE), polipropilén (PP), politetrafluoretilén (PTFE / Teflon) felületekhez, szilikonhoz, olajos, zsíros vagy leválasztó szerrel bevont felületekhez.

Ne használja a terméket mechanikai vagy szerkezeti rögzítés céljából.

Amennyiben függőleges / vízszintes épületelemek ragasztásához használja, az elemeket ideiglenesen ki kell támasztani, míg a termék megfelelő szilárdságot épít fel.

A hab kötéséhez nedvességre van szükség. A nem elegendő nedvesség a hab további, nem kívánt tárgulásához vezethet (utótárgulás).

1. Tiszta vízzel nedvesítse elő az alapfelületet, ez biztosítja, hogy a hab megfelelően kikeményedjen és meggátolja a hab nem kívánatos utótárgulását.
2. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont (legalább 20x). Hosszabb megszakítás után rázza fel ismét a flakont.
3. Távolítsa el a kupakot a flakonról.
4. Csavarozza fel a flakont a kinyomópisztoly menetére.

TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-580

Szeptember 2026, Version 04.01

02051406000000311

BUILDING TRUST



5. A megfelelő áramlás biztosítása érdekében feldolgozás közben fejfel lefelé tartsa a flakont. A hab ki-nyomásához húzza meg a ravaszt. A kinyomott hab mennyisége a ravaszra kifejtett nyomással vagy a ki-nyomópisztoly adagoló csavarjával szabályozható.
6. Hagyjon minden réteget kellően kitágulni és meg-szilárdulni, mielőtt vízzel előnedvesíti a következő ré-teg feldolgozásához. A mélyebb hézagokat több ré-tegben töltsse ki. Csak részben töltsse ki a réseket / üregeket, mivel a hab kötés közben tágul. A ki-sebb réseket hosszabbító fejfel is feltöltheti, ekkor azonban csökken a hab áramlási sebessége.

A flakon eltávolítása előtt a flakonban maradt összes anyagot nyomja ki egy edénybe, így biztonságosan ártalmatlanítható. Ha a flakont kiürítés nélkül távolít-ja el, az a hab kifröccsenését eredményezheti.

Használat után közvetlenül a kinyomópisztolyt Sika Bo-om® Cleaner tisztítófolyadékkal tisztítsa meg. Ha a fla-kont úgy távolítja el, hogy nem tisztítja meg utána ala-posan Sika Boom® Cleanerrel, az károsíthatja a kinyo-mópisztolyt.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

1. A kinyomópisztoly tisztításához csavarja fel a Sika Bo-om® Cleaner-t a kinyomópisztoly menetére.
2. Ne hagyja felcsavarva a Sika Boom® Cleaner-t a ki-nyomópisztolyra, mert a szelep károsodhat. A tisz-tításhoz húzza meg a ravaszt.

Minden más eszközt és berendezést használat után azonnal tisztítson meg Sika Boom® Cleaner vagy Si-ka® Remover-208 tisztító folyadékkal. A kikeménye-dett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő in-formációk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvas-sa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásá-hoz kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illet-ve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-ból eredő kötelezettség nem származtatható. A ter-mék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelé-sét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát fi-gyelembe kell venni. Minden megrendelést elfoga-dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott ter-mék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sika Boom®-580
Szeptember 2026, Version 04.01
02051406000000311

SikaBoom-580-hu-HU-(09-2026)-4-1.pdf

