

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-210

NEM PIGMENTÁLT, OLDÓSZER BÁZISÚ ALAPOZÓ FOLYADÉK FÉMEKHEZ

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT

Vegyi bázis	Oldószer bázisú epoxi oldat
Szín (CQP001-1)	Színtelen, enyhén sárga
Szilárdtest tartalom	34 %
Felhasználási hőmérséklet	5 – 40 °C
Feldolgozási eljárás	Ecset, filc, fosztlásmentes rongy vagy szivacs applikátor
Lefedettsé az alapfelület porozitásától függ	50 ml/m ²
Kiszellőzési idő	≥ 15 °C 10 perc ^A < 15 °C 30 perc ^A maximum 24 óra ^A
Szavatossági idő	9 hónap ^B

CQP = Corporate Quality Procedure (Belső ^A) Speciális felhasználás, hőmérséklet esetén a kiszellőzési idő eltérő lehet vizsgálat)

^B) Szigetelt tárolóban, állított helyzetben, száraz helyen és 25 °C alatt tárolva

LEÍRÁS

A Sika® Primer-210 oldószer bázisú, színtelen vagy enyhén sárgás alapozó folyadék, ami nedvességgel reagálva egy vékony filmréteget hoz létre a felületen. Ez a réteg összekötést létesít az alapfelület és a felhasznált ragasztó között. A Sika® Primer-210 speciálisan a Sika egykomponensű poluretán ragasztóival ragasztásra kerülő felületek előkezelésére lett kifejlesztve.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® Primer-210 alkalmas a tapadás javítására számos fém alapfelületen, mint pl: alumínium, acél, színesfémek. Az alapozó alkalmas továbbá a Sikasil® tömítőanyagok és ragasztók tapadásának javítására. A Sika® Primer-210 feszültségi repedésre hajlamos felületen történő alkalmazása előtt kérje a gyártó tanácsát és végezzen próbavizsgálatokat az eredeti alapfelületen. A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen tesztek az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, zsírtól, olajtól, portól mentes. A tapadás az alapfelületre javítható különféle előkezelési lépések alkalmazásával, pl.: előtisztítás, a felület borzolása, aktivátoros kezelés.

Felhasználás

Hordja fel a Sika® Primer-210-et egy vékony de fedő rétegben ecsettel, filccel, fosztlásmentes ronggyal vagy szivaccsal. A Sika® Primer-210 termoplasztikus viselkedést mutat a feldolgozás utáni 3. napig, ezért a magas hőmérséklet alkalmazása és a kötés korai terhelése kerülendő. Az ideális felületi és felhasználási hőmérséklet 15 °C és 25 °C közötti. A Sika® Primer-210-et csak egy rétegben hordja fel, de ügyeljen rá, hogy ez megfelelő fedést biztosítson. A felhasználási mennyiség és a felviteli módszer a felület egyedi jellegétől függ. Használat után alaposan zárja vissza a tárolót.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® Primer-210 egy nedvességérzékeny rendszer. A termékminőség megőrzése céljából fontos, hogy minden használat után zárja vissza a tárolót a belső műanyag fedéllel. Az előkezelési művelet elvégzése után a tárolót zárja le kupakkal is. A termék a nyitástól számítva gyakori használat esetén kb. 1 hónapig, míg ritka használat mellett 2 hónapig használható fel. Ne használja fel a terméket ha gélesedést, fázisszétválást vagy jelentős mértékű viszkozitásnövekedést tapasztal. A terméket soha ne higítsa vagy keverje más anyagokkal. Ha átlátszó vagy áttetsző felületen használja a terméket (pl.: műanyagok, stb.) gondoskodjon a megfelelő UV védelemről.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletágához. Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok érhetőek el:

- Biztonságtechnikai Adatlapok

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	250 ml 1000 ml
--------	-------------------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI

INFORMÁCIÓK

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene a vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

