

TERMÉK ADATLAP

Sika® FastFix-133 (korábban Sika® FastFix-133 JCZ)

JÁRDAELEMÉK, TERMÉSZETES BURKOLÓ KÖVEK FUGÁZÓ HABARCSA

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika FastFix-133 osztályozott adalékanyaggal és adalékszerekkel készített előre gyártott, cementbázisú, egykomponensű szárazhabarcs járdaelemek és burkoló térkövek, és természetes kövek fugázó habarcsaként. Megfelel az MSZ EN 13813 szabvány követelményeinek. Cementesztrichek és padlóesztrichek kültérre, CT-C70-F7.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Közlekedésre alkalmas, illetve nem alkalmas területek készítése és felújítása utcai térburkoló kövekből és természetes kövekből.

- Útburkolatok, parkoló zónák
- Térburkolatok, gyalogos utak
- Kerti utak, járdák stb.

TERMÉKELŐNYÖK:

- Gyors elhelyezési lehetőség minimális repedési kockázattal, köszönhetően az ellenőrzött zsugorodás kompenzációnak
- Jó ellenálló képesség fagy és jégolvasztó sók ellen
- Jó tapadás betonhoz és természetes kövekhez
- Magas nyomó- és hajlítószilárdság
- Jó ellenállóság kőolajszármazékok ellen

TERMÉKADATOK

MEGJELENÉS

SZÍN

szürke por

KISZERELÉS

25 kg-os zsák

TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK ELTARTHATÓSÁG

Felbontatlan, sérülésmentes eredeti csomagolásban, száraz helyen legalább 12 hónapig tárolható

MŰSZAKI ADATOK

ALAPANYAG

cement

SŰRŰSÉG

Friss habarcs sűrűsége: kb. 2,2 kg/dm³

FELDOLGOZÁSI ELHELYEZÉSI IDŐ

	+10 °C	+20 °C	+35 °C
Végző beágyazási idő	kb. 19 óra	kb. 10 óra	kb. 6 óra

SZEMSZERKEZET

Dmax: 2,0 mm

MECHANIKAI / FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG

	+10 °C	+20 °C	+30 °C
24 óra	3 N/mm ²	7 N/mm ²	7 N/mm ²
28 nap	7 N/mm ²	9 N/mm ²	9 N/mm ²

(MSZ EN 196-1 szabvány szerint,)

NYOMÓSZILÁRDSÁG

	+10 °C	+20 °C	+35 °C
24 óra	15 N/mm ²	40 N/mm ²	45 N/mm ²
28 nap	75 N/mm ²	75 N/mm ²	80 N/mm ²

(MSZ EN 196-1 szabvány szerint,)

RENDSZERINFORMÁCIÓ

RENDSZERFELÉPÍTÉS

ÁGYAZÓANYAG

Sika® FastFix-132

FUGÁZÓANYAG

Sika® FastFix-133

FELDOLGOZÁS

ANYAGFELHASZNÁLÁS

1 zsák Sika FastFix-133 szárazhabarcsból kb. 13 liter habarcs készíthető.

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

Az alapfelület legyen ép szerkezetű, szennyeződéstől, laza, porló részekről, olajoktól, zsíroktól és egyéb leválasztó szerektől mentes.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelületet alaposan be kell nedvesíteni, de a feldolgozáskor már nem állhat rajta víz. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fugázandó kövek hézagainak nedvesítésére.

FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK / KORLÁTOZÁSOK

ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE

min. +5 °C / max. +35 °C

ANYAG HŐMÉRSÉKLETE

min. +5 °C / max. +35 °C

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁS

KEVERÉS

25 kg Sika FastFix®-133 porhoz kb. 3 liter víz szükséges.

KEVERÉSI ESZKÖZÖK

megkeverhető alacsony fordulatszámú (< 500 ford./perc) elektromos kézi keverővel.

FELDOLGOZÁSI MÓD

Öntsünk egy tiszta edénybe kb. 3 liter vizet. A Sika FastFix-133 lassú keverés közben fokozatosan öntsük hozzá, így elkerülhető a csomósodás. A homogén keverék előállításáig alacsony fordulatszámmal körülbelül 2-3 percig keverjük.

1.



A kövek közötti hézagokat feleslegben/túlcsondultan töltjük ki.

2.



A felesleges anyagot lecsapatva távolítsuk el, majd a burkolóköveket alacsony nyomású vízzel tisztítsuk.

3.



A hézagolóanyag teljes kikeményedése után, a végső tisztítási folyamatként használjunk magas nyomású vizes tisztítóberendezést.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Minden keverő és feldolgozó eszközt használat után vízzel tisztíthatunk. A kikeményedett/megszilárdult anyag csak mechanikusan távolítható el.

FAZÉKIDŐ

Kb. 1 óra, +20 °C-on

KÖTÉSIDŐ**UTÓKEZELÉS**

A friss habarcsot kipárolgástól, esőtől és fagytól védjük, míg eléri az anyag a végső állapotát/keményességét.

IGÉNYBE VEHETŐ

A forgalom megnyitása lehetséges +20 °C-on:

- 24 óra múlva gyalogosok részére

- 48 óra múlva járművek részére

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálat eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu



Termék Adatlap

Sika® FastFix-133

2015.03.16.