

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sikagard-306

No. 77923466

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | A terméktípus egyedi azonosító kódja: | Sika® |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően | Sikagard-306,
a gyártási számot lásd a szállítólevélen |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | Kétkomponensű epoxigyanta fedőbevonat a Sikagard® STEP vízszigetelő rendszerekhez. |
| 4 | Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Sika France S.A.S.
Rue Edouard Vaillant 84.
93350 Le Bourget
Franciaország |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Magyarország |
| 6 | Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek): | 4 rendszer szerint |

Teljesítmény nyilatkozat

Sikagard-306

77923466

2025.12.12.

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	--	---

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Alapanyag	Epoxigyanta	-
Sűrűség	Keverék: kb. 1,4 kg/l ▪ A komponens: 1,51 kg/l ▪ B komponens: 1,08 kg/l	ISO 2811-1
Szárazanyag tartalom	100%	-
Viszkozitás	A komponens: +10°C-on: 10,3 Pa.s +20°C-on: 3,96 Pa.s +35°C-on: 1,43 Pa.s B komponens: +10°C-on: 3,16 Pa.s +20°C-on: 1,35 Pa.s +35°C-on: 0,595 Pa.s	MSZ EN ISO 3219
Shore D keménység	2 nap után: +10°C-on: 50 +20°C-on: 72 +40°C-on: 78,5 7 nap után: +10°C-on: 77 +20°C-on: 79 +40°C-on: 79	MSZ EN 868
Kopásállóság	1787 mg (Taber vizsgálat)	MSZ EN ISO 5470-1
Dinamikus átszűrődési ellenállás	III. osztály ≥ 20 Nm	MSZ EN ISO 6272-1
Szakadási nyúlás	$\geq 7\%$ (+20°C-on)	ISO 1184
Szakító-tapadószilárdság	≥ 2 MPa (Sikagard®-106 Primer alappal kezelt betonon)	MSZ EN 1542
Páraáteresztőképesség	kb. 0,8 mm (1 kg/m ²); 0,37 g/(m ² .d)	MSZ EN ISO 7783
Páradiffúziós ellenállás	kb. 0,8 mm (1 kg/m ²); S _D = 56,1 m	MSZ EN ISO 7783
Vízáteresztőképesség	W < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}	MSZ EN 1062-3
Szén-dioxid áteresztőképesség	kb. 0,8 mm (1 kg/m ²); S _D = 738 m	MSZ EN 1062-6

Teljesítmény nyilatkozat
Sikagard-306
77923466
2025.12.12.

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.12.12.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sikagard-306
77923466
2025.12.12.