

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-140 W Troweling Primer

Tapadóhíd a SikaScreed® HardTop rendszerekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor®-140 W Troweling Primer egy szabadalmaztatott tapadóhíd a SikaScreed® HardTop rendszerekhez. Javítja a tapadást, növeli az átdolgozhatósági időtartamot, csökkenti az időjárás körülményektől (pl. hőmérséklet, páratartalom) való függőséget a további műgyanta bevonatok feldolgozása esetén.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor®-140 W Troweling Primer Kizárólag szakmai felhasználók részére.

A SikaScreed® HardTop felületére vékony rétegben feldolgozva a Sikafloor®-140 W Troweling Primer megnöveli a reaktív padlóburkolati rendszerekhez szükséges átdolgozhatósági időtartamot. Az alapfelület és a bevonat közötti kémiai kötés miatt a lefejtési tapadás a kezeletlen rendszerekhez képest kb. a tízszeresére nő. A Sikafloor®-140 W Troweling Primer-t a SikaScreed® HardTop felületére kell szórni közvetlenül a felület simításának megkezdése előtt, majd alaposan a felületbe kell dolgozni.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Megnöveli az átdolgozhatósági időtartamot
- Javítja a tapadást az alapfelület és az epoxi bevonat között
- Javítja a SikaScreed® HardTop felületi szilárdságát
- Oldószermentes
- Nem gyúlékony

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Epoxigyanta, vizes bázisú
Csomagolás	9 kg műanyag kanna (A komp.: 2,25 kg + B komp.: 6,75 kg)
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, +10°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Védje a közvetlen napsugárzástól és a fagytól. Használat előtt keverje fel.
Megjelenés / Szín	Fehér színű emulzió, enyhén ragadós
Sűrűség	kb. 1,04 kg/liter keverék (A + B komponens)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	A : B	1 : 3 tömeg szerint
Anyagfelhasználás	200 - 300 g/m ²	
Termék hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Levegő környezeti hőmérséklete	+10°C és +30°C között	
Fazékidő	kb. 60 perc (+20°C-on) Figyelem: A fazékidő végének nincs látható jele!	

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

KEVERÉS

Összekeverés előtt keverje fel az A és B komponenseket. Adja az A komponenst a B komponenshez, majd keverje össze kb. 2 percen keresztül, míg homogén keveréket kap.

Fontos: Csak akkora mennyiséget keverjen be egyszerre, amennyit a fazékidőn belül fel tud dolgozni!

FELHASZNÁLÁS

A bekevert anyagot nagynyomású szóróberendezéssel szórja a SikaScreed® HardTop felületére szórni közvetlenül a felület simításának megkezdése előtt.

Kerülje a tócsák képződését a felületen.

Simítsa erősen a Sikafloor®-140 W Troweling Primer-t a felületre.

A simítási folyamatra vonatkozó további információért kérjük, olvassa el a SikaScreed® HardTop termékek műszaki adatlapját.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-140 W Troweling Primer

December 2021, Version 01.01

020811010010000016

Sikafloor-140WTrowelingPrimer-hu-HU-(12-2021)-1-1.pdf