

SikaForce® -7020

Kétkomponensű poliuretán ragasztók B komponense

Műszaki adatok

Vegyvi bázis	Izocianát származékok
Szín (CQP ¹ 001-1)	Barna
Sűrűség ² (CQP 006-5)	kb. 1,2 kg/dm ³
Száranyag tartalom	100%
Viszkozitás ² (CQP 538-2)	Brookfield-RVT 2/50 kb. 90 mPas
Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban, +10 °C - +30 °C között tárolva)	9 hónap

¹) CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

²) 23 °C / 50% relatív páratartalom

Termékleírás

A SikaForce®-7020 oldószermentes, alacsony viszkozitású, különböző kétkomponensű SikaForce® ragasztók B komponense. A SikaForce®-7020 az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a responsible care program szerint készül.

A termék előnyei

- Alacsony viszkozitású
- Csekély kipárolgású

Felhasználási terület

A SikaForce®-7020 egyes kétkomponensű, poliuretán SikaForce® ragasztók B komponense. A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

Tisztítás

A kikötetlen állapotú SikaForce®-7020 az eszközökről SikaForce®-7260 Cleaner tisztítófolyadékkal távolítható el.

A megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

Tárolási feltételek

SikaForce®-7020 anyagot száraz, hűvös, közvetlen napfénytől és fagytól védett helyen, +10 °C és +30 °C között, jól lezárt, nedvességtől védett csomagolásban tároljuk. Felbontás után nedvességtől védve tároljuk.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

Csomagolás

Kanna	0,5 kg
Kanna	5 kg
Vödör	20 kg
Hordó	250 kg
IBC	1200 kg

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laborvizsgálata eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjuk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

