

## TERMÉK ADATLAP

## Sika FastFix®-134 CZ

Burkoló térkövek ágyazó habarcsa

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sika FastFix®-134 CZ egykomponensű, előregyártott, cementbázisú ágyazóhabarcs, mely cementet, gondosan válogatott adalékanyagokat és adalékszereket tartalmaz.

## FELHASZNÁLÁS

Térburkoló kövek, macskakövek, járdaelemek beépítéséhez és felújításához gyalogos és nagyforgalmú utak esetén:

- Térburkolatok, gépkocsi parkolók, gyalogos utak
- Villamos pályák
- Kerti utak, járdák

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyors szilárdulási idő, minimális repedési kockázattal a szabályozott tágulásnak köszönhetően
- Jó tapadás betonhoz és természetes kőhöz
- Magas nyomó- és hajlítószilárdság
- Teljesíti az MSZ EN 206 szabvány XF4 kitettségi osztály követelményeit

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Cement, kvarchomok, adalékanyagok
Csomagolás	25 kg-os zsák
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Megjelenés / Szín	Szürke por
Legnagyobb szemnagyság	2,0 mm

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Nyomószilárdság		<b>+10°C</b>	<b>+20°C</b>	<b>+40°C</b>	MSZ EN 13892-2
	24 óra	~ 10 N/mm <sup>2</sup>	~ 35 N/mm <sup>2</sup>	~ 35 N/mm <sup>2</sup>	
	28 nap	~ 65 N/mm <sup>2</sup>	~ 60 N/mm <sup>2</sup>	~ 60 N/mm <sup>2</sup>	
25 kg 4/8 mm-es chips / adalékanyag (kb. 15 liter) hozzáadása egy zsák Sika FastFix®-134 CZ porhoz:					
	<b>24 óra</b>		<b>28 nap</b>		MSZ EN 13892-2
	~ 35 N/mm <sup>2</sup>		~ 70 N/mm <sup>2</sup>		
Kerekded, 4/8 kvarchomokkal vizsgálva. eltérő adalékanyag alkalmazása és					

## TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-134 CZ

Április 2023, Version 01.01

020201010030000231

annak minősége jelentősen befolyásolja a nyomószilárdságot. Előzetes vizsgálat elvégzése javasolt a helyi adalékanyaggal.

Hajlítószilárdság	<b>+10°C</b>	<b>+20°C</b>	<b>+40°C</b>	MSZ EN 13892-2
	24 óra	kb. 2 N/mm <sup>2</sup>	kb. 6 N/mm <sup>2</sup>	
	28 nap	kb. 8 N/mm <sup>2</sup>	kb. 8 N/mm <sup>2</sup>	kb. 7 N/mm <sup>2</sup>

**Szakító-tapadószilárdság** Betonon: > 2 N/mm<sup>2</sup> (beton szakadt)

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

<b>Kiadósság</b>	25 kg chips/adalékanyag (15 liter) hozzáadásával 1 zsák Sika FastFix®-134 CZ porhoz kb. 22 liter habarcs készíthető.		
<b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>	+5°C és +35°C között		
<b>Alapfelület hőmérséklete</b>	+5°C és +35°C között		
<b>Fazékidő</b>	kb. 1 óra, +20°C-on		
<b>Végleges elhelyezési idő</b>	<b>+10°C</b>	<b>+20°C</b>	<b>+40°C</b>
	kb. 19 óra	kb. 10 óra	kb. 6 óra

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

#### Alapfelület minősége

Az alapfelület legyen szerkezetileg ép, szennyeződéstől, laza, málló részekről, cementiszaptól, olajtól és zsírtól mentes.

#### Alapfelület előkészítése

Feldolgozás előtt alaposan nedvesítse elő az alapfelületet, de ne legyen rajta álló víz.

### KEVERÉS

25 kg chips/adalékanyag hozzáadása esetén kb. 3 liter vizet adjon 25 kg porhoz (a vízigény függ az adalékanyag nedvességtartalmától).

Térkövek ágyazása esetén a keveréshez betonkeverőt használjon.

## FELHASZNÁLÁS

Egy zsák Sika FastFix®-134 CZ porhoz 15 liter (25 kg), 4/8 mm-es tiszta adalékanyagot adjon. A munkafolyamatnak megfelelően készítse el a keveréket. Egy 25 kg-os zsákhoz öntsön kb. 3 liter vizet a betonkeverőbe. Fokozatosan adja a Sika FastFix®-134 CZ porhoz az adalékanyagokat, majd keverje, míg teljesen homogén lesz (kb. 2-3 perc). Oszlassa szét a frissen bekevert Sika FastFix®-134 CZ habarcsot a kívánt vastagságban, majd helyezze rá az enyhén előnedvesített térköveket és nyomja a habarcsba, míg friss. Fugázás előtt várjon legalább 24 órát. Mindig végezzen előzetes próbát a számos változó paraméter miatt (pl. időjárás körülmények, bedolgozhatósági idő, tisztítás, térkő érdessége).

### UTÓKEZELÉSI ELJÁRÁS

A frissen feldolgozott habarcsot védje a párolgástól, esőtől és fagytól, míg a habarcs eléri végső szilárdságát.

### ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

#### TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-134 CZ

Április 2023, Version 01.01

020201010030000231

# JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



## TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-134 CZ  
Április 2023, Version 01.01  
020201010030000231

SikaFastFix-134CZ-hu-HU-(04-2023)-1-1.pdf