

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-823

Tapadást közvetítő bevonat öntött aszfalthoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalastic-823 egykomponensű, oldószeres, tapadást segítő bevonat Sikalastic®-821 LV/822/851/8800 szigetelőlemezekre, mely biztosítja a tapadást a Sikalastic vízszigetelő lemez és az öntött aszfalt burkolat között.

FELHASZNÁLÁS

Sikalastic®-823 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Tapadást közvetítő bevonatként öntött aszfalt, valamint Sikalastic®-821 LV/-822/-851/-8800 vízszigetelő lemezek között.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó tapadás a Sikalastic-821 LV/-822/-851/-8800 szigetelő rétegekre
- Gyors kikeményedés
- Feldolgozható ecsettel, hengerrel és szórással

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Beton alapfelületre feldolgozott tapadást közvetítő réteg TL/TP-BEL-B of ZTV-BEL-B, Sikalastic®-823, Polymer Institut, vizsgálati jelentés száma: P 1700-1
- Beton alapfelületre feldolgozott tapadást közvetítő réteg TL/TP-BEL-B of ZTV-BEL-B, Sikalastic®-823, Polymer Institut, vizsgálati jelentés száma: P 1700-2

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szintetikus gyanta kombináció
Csomagolás	11 kg (kb. 12 liter) tartály További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	barnás, átlátszó
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Sűrűség	kb. 0,912 kg/l (MSZ EN ISO 2811-1)
Szárazanyag tartalom (súly)	kb. 29%
Szárazanyag tartalom (mennyiség)	kb. 21%

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	kb. 0,1 kg/m ² Az anyagszükséglet függ az alapfelület érdességétől és nedvszívó képességétől. Ez elméleti érték, nem veszi figyelembe az alapfelület porozitásából, kialakításából, egyenetlenségéből és a veszteségből származó további anyagszükségletet.																																				
Levegő környezeti hőmérséklete	+8°C és +45°C között																																				
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80%																																				
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra. Az alapfelület és a ki nem keményedett anyag hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás kockázata.																																				
Alapfelület hőmérséklete	+8°C és +45°C között																																				
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Sikalastic-821 LV-re történő feldolgozás előtt: <table><thead><tr><th>Alapfelület hőmérséklete</th><th>Legalább</th><th>Legfeljebb</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>90 perc</td><td>1 hét</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>60 perc</td><td>1 hét</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>30 perc</td><td>1 hét</td></tr></tbody></table> Sikalastic®-822-re történő feldolgozás előtt: <table><thead><tr><th>Alapfelület hőmérséklete</th><th>Legalább</th><th>Legfeljebb</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>14 óra</td><td>1 hét</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>12 óra</td><td>1 hét</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>10 óra</td><td>1 hét</td></tr></tbody></table> Öntött aszfalt feldolgozása előtt: <table><thead><tr><th>Alapfelület hőmérséklete</th><th>Legalább</th><th>Legfeljebb</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>45 perc</td><td>14 óra</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>30 perc</td><td>14 óra</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>20 perc</td><td>14 óra</td></tr></tbody></table> A megadott időértékek körülbelüliek, függnek a változó környezeti feltételektől.	Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10°C	90 perc	1 hét	+20°C	60 perc	1 hét	+30°C	30 perc	1 hét	Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10°C	14 óra	1 hét	+20°C	12 óra	1 hét	+30°C	10 óra	1 hét	Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb	+10°C	45 perc	14 óra	+20°C	30 perc	14 óra	+30°C	20 perc	14 óra
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																																			
+10°C	90 perc	1 hét																																			
+20°C	60 perc	1 hét																																			
+30°C	30 perc	1 hét																																			
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																																			
+10°C	14 óra	1 hét																																			
+20°C	12 óra	1 hét																																			
+30°C	10 óra	1 hét																																			
Alapfelület hőmérséklete	Legalább	Legfeljebb																																			
+10°C	45 perc	14 óra																																			
+20°C	30 perc	14 óra																																			
+30°C	20 perc	14 óra																																			

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Feldolgozás közben a legalacsonyabb hőmérséklet +8°C lehet.
- Az aszfalt hőmérséklete legalább +220°C legyen.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-823
December 2024, Version 01.01
020706401000000001

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Távolítsa el a szennyeződések a vízszigetelő lemez felületéről.

KEVERÉS

Alaposan keverje fel, legalább 2 percen keresztül, míg egységes konzisztenciájú keveréket kap.

FELHASZNÁLÁS

Egyenletesen oszlassa szét a Sikalastic®-823-at egy ecset, rövidszálú henger vagy alacsony nyomású szóróberendezés segítségével.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználáshoz kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-823
December 2024, Version 01.01
020706401000000001

Sikalastic-823-hu-HU-(12-2024)-1-1.pdf