

## TERMÉK ADATLAP

## Sikagard®-6060 S

Szórható, bitumen bázisú alvázvédő bevonat, aeroszolos flakonban

## JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Vegyi bázis               | Bitumen oldat         |
| Szín ( CQP001-1)          | Fekete                |
| Térhálósodási mód         | Levegőn száradó       |
| Szilárdtest tartalom      | 33 %                  |
| Felhasználási hőmérséklet | 15 – 25 °C            |
| Film réteg vastagság      | nedves 400 µm         |
|                           | száraz 150 µm         |
| Bőrösödési idő            | 75 perc <sup>A</sup>  |
| Száradási idő             | 2.5 óra <sup>A</sup>  |
| Üzemi hőmérséklet         | -25 – 80 °C           |
| Szavatossági idő          | 24 hónap <sup>B</sup> |

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

<sup>A</sup>) 23 °C / 50 % rel. páratart.<sup>B</sup>) tárolás 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten

## LEÍRÁS

A Sikagard®-6060 S gyorsan száradó, bitumen bázisú, gyorsjavító védőbevonat aeroszolos flakonban, kitűnő korróziógátló és zajcsillapító tulajdonságokkal. Alkalmas a jármű alvázának hatékony védelmére. A Sikagard®-6060 S szórással, ködképződés és pókhálósodás nélkül, csepegésmentesen felhordható.

A Sikagard®-6060 S jól tapad előkezelés nélkül is különböző festékekre, fém alapozókra, fémekre és PVC felületekre.

Száradás után szívós bevonatot képez, mely védi a fémeket a korróziótól.

## TERMÉK ELŐNYEI

- Feldolgozáshoz nincs szükség berendezésre (aeroszol), használata egyszerű
- Kiváló feldolgozás tulajdonságok (nem folyik meg, nem csöpög)
- Jó tapadás sokféle alapfelületre
- Kiváló akusztikai és csillapító tulajdonságok
- Gyors száradás
- Ellenálló útszóró sóval szemben
- Magas szárazanyag tartalom

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sikagard®-6060 S szórható, korróziógátló védőbevonat járművek nem látható felületeinek gyors javítására, mint például kerékjáratok, alváz, melyeket nem szükséges átfényezni.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen tesztek az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

## VEGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A Sikagard®-6060 S ellenálló vízzel, tengervízzel, sós permittel, savakkal és lúgokkal szemben.

A fenti információk csak általános útmutatóként szolgálnak. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

## FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

### Felület előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, rozsdától, portól és zsírtól mentes. A korrózióállóság növelése érdekében a nyers fémfelületet elő kell kezelni (pl. bevonat nélküli acél, stb.).

### Felhordás

Felhasználás előtt kb. 40-szer rázza fel a flakont. A szórás megkezdése előtt takarja le a szomszédos felületeket. A terméket szobahőmérsékleten szórja a felületre, kb. 25 cm-es távolságból, keresztező mozdulatokkal, hogy összefüggő réteget kapjon.

A Sikagard®-6060 S csöpögés nélkül felhordható. Amennyiben vastagabb rétegre van szükség, hagyja az egyes rétegeket megszáradni. A flakont függőleges helyzetben tartsa, ne fújja a fém-, motor- vagy kipufogórendszer részeire.

Használat után fordítsa meg a flakont és a hajtógázzal tisztítsa át a szórófejet.

## Eltávolítás

A ki nem keményedett Sikagard®-6060 S Sika® Remover-208-val vagy más alkalmas oldószerral távolítható el az eszközökről és berendezésekről. Miután megszáradt, az anyag csak mechanikusan távolítható el.

A kezét/bőrt azonnal tisztítsa meg Sika® Cleaner-350H tisztítókendővel vagy megfelelő ipari kéztisztítóval és vízzel.

Ne használjon oldószert a bőrön.

## Átfényezhetőség

A Sikagard®-6060 S nem átfényezhető.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

## CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Aeroszolos flakon | 500 ml |
|-------------------|--------|

## TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-6060 S  
Version 02.01 (09 - 2026), hu\_HU  
013913010603001100

## Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
https://hun.sika.com

