

Sika® Primer-206 D

Fekete primer üveghez

Műszaki adatok

Vegyí bázis	Fekete, pigmentált, oldószer tartalmú, poliuretán oldat
Szín	Fekete
Sűrűség (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Kb. 1,0 kg/l
Viszkózitás ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	Kb. 15 mPa·s
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Szárazanyag tartalom	30% (tömegre vonatkoztatva)
Felhordási hőmérséklet	+15 – 35 °C
Felhordási mód	Ecset vagy applikátor
Felhasználás	150 ml/m ²
Kiszellőzési idő ^{2/3}	minimum maximum
	10 perc 24 óra
Tárolás (25 °C alatti hőmérsékleten)	Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen 9 hónapig

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsg.) ²⁾ 23°C / 50% rel. páratart. ³⁾ Speciális feldolgozási hőmérséklet és kiszellőzési idő esetén ettől eltérhet

Termékleírás

A Sika® Primer-206 D fekete, nedvességre kötő, alacsony viszkozitású alapozó, amely a Sikaflex® ragasztóanyagok felhasználásakor közvetlen üvegragasztások ragasztási felületeinek előkezelésére szolgál.

A Sika® Primer-206 D az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care program szerint készül.

Automotive OEM felhasználás

Az Automotive OEM általában állandó felhasználási körülményei miatt a kiszellőzési idő a feltüntettnél rövidebb lehet.

Az érvényes kiszellőzési idő pontos meghatározását az eredeti alapfelületek és az aktuális felhasználási körülmények határozzák meg.

Felhasználási terület

A Sika® Primer-206 D alapozó a ragasztóanyag tapadásának javítása érdekében használható üvegen és kerámiaszegélyes üvegen. A Sika® Primer-206 D ún. hosszú nyitott idejű felhasználása esetén a felhordási időpontot a minőségbiztosítási dokumentumokban rögzíteni kell, és a ragasztó felhasználása előtt ellenőrizni szükséges.



Feldolgozási eljárás

A Sika® Primer-206 D anyagot alaposan rázzuk fel (a flakonban lévő golyónak szabadon kell mozognia). Az alapfelület tiszta, száraz, por, zsír- és formaleválasztó mentes legyen. A Sika® Primer 206 D anyagot ecset, applikátor, vagy egyéb alkalmas eszköz segítségével hordjuk fel a felületre.

A Sika® Primer-206 D anyagot egyenletes, vékony, de fedő rétegben hordjuk fel. Felhasználás után az edényt rögtön le kell zárni.

A termék csak tapasztalt szakemberek részére alkalmas. Felhasználás előtt ajánlott tesztek elvégzését az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

Fontos megjegyzés

Hosszabb ideig tartó levegőnedvesség hatására a Sika® Primer-206 D inaktívvá válik.

Zselésedett vagy nem homogén primert nem szabad felhasználni.

További információk

Kérésre a következő dokumentációkat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap

Kiszerezési információk:

Flakon	250 ml
	1000 ml

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok labor-teszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

