

TERMÉK ADATLAP

Sika® Separol® W-225

Sokoldalúan felhasználható formaleválasztó emulzió

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Separol® W-225 önterülő, pórus kitöltő formaleválasztó szer nedvszívó és nem nedvszívó zsaluzathoz.

FELHASZNÁLÁS

- Fűtött zsaluzathoz +70°C-ig
- Sima és nem nedvszívó zsaluzathoz
- Nedvszívó zsaluzathoz

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A Sika® Separol® W-225 felhasználásra kész, oldószermentes, szintetikus olaj alapú formaleválasztó szer vegyi és fizikai elválasztó hatással.

A Sika® Separol® W-225 jellemzői:

- Alacsony viszkozitás
- A filmréteg jól tapad függőleges zsaluzaton is
- Felszórás után önterülő hatású
- Kitölti a pórusokat
- Nem gyúlékony gőzök
- Nem tartalmaz gyantát
- Feldolgozása egyszerű
- A zsaluzat egyszerűen és tisztán leválasztható a betonról
- Optikailag tökéletes betonfelület
- Nem károsítja a beton felületének minőségét
- Védi a zsaluzatot a korróziótól és a korai öregedéstől

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szintetikus olaj
Csomagolás	Kanna: 20 l Hordó: 200 l Tartály: 1000 l
Megjelenés / Szín	Fehér folyadék
Eltarthatóság	Megfelelő tárolási körülmények esetén kb. 6 hónapig eltartható.
Tárolási feltételek	Fagytól és erős napsugárzástól védje. A termék edényét mindig zárja vissza.
Sűrűség	0,96 g/cm ³ (+20°C-on)
Oldhatóság	Vízben

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	1 liter Sika® Separol® W-225 elegendő: Kb. 130 m ² nem nedvszívó zsaluzatra (pl. acél, bevonatos zsaluzat)
-------------------	--

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Feldolgozási hőmérséklet: +5°C és +70°C között.

A zsaluzat kezelendő felülete legyen tiszta és száraz, a rozsdát és beton maradványokat távolítsa el.

A terméket vékony rétegben, egyenletesen szórja fel (erősen nedvszívó zsaluzat esetén két munkamenetben) a Sika nagynyomású szóróberendezésével 4-6 bar nyomással és lapos fejű fúvókával a felületet teljesen fedő filmréteg elérése érdekében.

Feldolgozás után a kiszellőzési idő kb. 20 perc (+20°C-on).

A formaleválasztó szer száradása után a zsaluzaton visszamaradt, felhalmozódott anyagot egy ronggyal vagy gumilehúzóval távolítsa el.

Feldolgozás előtt végezzen alkalmassági tesztet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Separol® W-225

Április 2025, Version 01.01

021405021000000225

SikaSeparolW-225-hu-HU-(04-2025)-1-1.pdf