

TERMÉK ADATLAP

Sikacryl® Vent 188 VDI

Penészálló, hordószivattyúval feldolgozható tömítőanyag szellőzőcsatornákhöz

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyí bázis	Akril bázisú diszperzió
Térhálósodási mód	Víz párolgásának hatására
Szín	Szürke
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban)	1.5 kg/l
Szilárdtest tartalom	75 %
Fogásbiztos (CQP019-1)	30 perc
Kötési sebesség	24 óra 3 mm ^A
Zsugorodás(DIN 52451)	25 %
Shore A keménység (CQP023-1/ ISO 48-4)	45
Felhasználási hőmérséklet	5 – 30 °C
Alkalmazhatósági hőmérséklet	-40 – 70 °C
Mozgás felvevő képesség	± 10 %
Szavatossági idő	12 hónap ^B

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^A) 23 °C / 50 % rel. páratart.

^B) tárolás 10 – 25 °C közötti hőmérsékleten, lezárt, eredeti csomagolásban. Fagytól védje.

LEÍRÁS

A Sikacryl® Vent 188 VDI egykomponensű, akril bázisú diszperzió, mely a víz párolgásának hatására keményedik ki. A termék alkalmazható szivattyúzható tömítőanyagként légtechnikai alkalmazásokhoz. A terméket az ISO 846 szabvány A és C módszere szerint tesztelték penész- és algaképződés szempontjából, valamint teljesíti a VDI 6022-1 szerinti követelményeket.

TERMÉK ELŐNYEI

- ISO 846 szabvány A és C módszere szerint tesztelve
- Feldolgozható megfelelő membránszivattyúval
- Nem repedezik száradás során
- Vizes bázisú - könnyű bedolgozhatóság

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sikacryl® Vent 188 VDI alkalmazható tömítőanyagként szellőzőcsatornákhöz, pl. védőcsövek csatlakozásai, légkondicionáló berendezések, vegyifűlkék.

A Sikacryl® Vent 188 VDI jól tapad horganyzott acél, fém, PVC cső, fa, beton és üveg felületekhez. A Sikacryl® Vent 188 VDI jól tapad nedves és hideg fémlemezekhez egyaránt.

A termék kizárólag tapasztalt szakipari felhasználók részére alkalmas. Végezzen próbavizsgálatokat az adott alapelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

TERMÉK ADATLAP

Sikacryl® Vent 188 VDI
Version 02.01 (07 - 2026), hu_HU
013531000010001500

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felület előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, zsírtól, olajtól, viasztól, portól mentes. Feldolgozás előtt a laza festékbevonatot, rozsdásodást és oxidációt távolítsa el.

Felhordás

A Sikacryl® Vent 188 VDI tömítőanyagot általában kézzel, megfelelő eszköz segítségével vagy sűrített levegős membránszivattyúval kell feldolgozni. A tömítőanyagot nyomja a felülethez a levegő bezárásának elkerülése érdekében. Feldolgozás után közvetlenül simítsa el a tömítőanyag felületét pl. gumilehúzó vagy acélsimító segítségével. A tömítőanyagot feldolgozás után legalább 12 órán keresztül védje a víztől (eső).

Eltávolítás

Az eszközöket használat után közvetlenül tisztítsa meg vízzel. A kikeményedett tömítőanyag acetonnal vagy mechanikusan távolítható el. A kezét / bőrt azonnal tisztítsa meg Sika® Cleaner-350H tisztító kendővel vagy alkalmas ipari kéztisztítóval és vízzel. Ne használjon oldószert a bőrön.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok érhetők el:

- Biztonsági adatlap

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Hobbock	20 l
Hordó	200 l

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

Sikacryl® Vent 188 VDI
Version 02.01 (07 - 2026), hu_HU
013531000010001500

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

