

Termék Adatlap
Kiadás dátuma: 2010/05
Verziószám: 04
Sika® InDecor

Sika® InDecor

Cementbázisú keverék dekoratív, önterülő esztrichekhez

Termékleírás	A Sika® InDecor egy előre bekevert por keverék, amely speciális cementet és adalékszereket, valamint osztályozott töltőanyagot tartalmaz. Ez képezi a jó terülő képességű, szivattyúzható, önterülő esztrichet.
Alkalmazási terület	A Sika® InDecor dekoratív esztrichet jellemzően új ipari padló felületek kialakítására, vagy meglévők helyreállítására használják. Az egyszerű megjelenés és a gyors szilárdulás teszik lehetővé a rövid időn belüli padlókészítést. A klasszikus önterülő padlóktól eltérően a Sika® InDecor önterülő esztrich nem csak széles színválasztékban, hanem különféle megjelenési formában, mint pl. csiszolt és polírozott felülettel is készíthető. Kikeményedés és kötés után ez az attraktív, tartós és ellenálló felület alkalmas középületek tereiben, előcsarnokaiban, lakóházakban stb., beleértve az ipari felhasználást is.
Termékelőnyök	<ul style="list-style-type: none">■ Önterülő képesség■ Gyors és egyszerű felhasználás■ Attraktív színválaszték■ Teljesen terhelhető 7 nap után
Termékadatok	
Szín	17 attraktív színárnyalatban rendelhető két színekategóriára osztva, színmélységnek megfelelően.
Csomagolási egység	25 kg-os műanyag bélésű papírzsák
Tárolás	
Tárolási feltételek / eltarthatóság	Felbontatlan eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen legalább 3 hónapig tárolható. Fagytól, nedvességtől védjük. A szavatossági idő lejártá után a termék működőképességének igazolásához a gyártó vizsgálata szükséges.

Construction



Műszaki adatok

Konzisztencia	Terülés 250-270 mm üveglapon	(MSZ EN 12706)
Kopásállóság	AR 1 osztály Max. 0,06 mm	(MSZ EN 13813) (MSZ EN 13892-4)
Rétegvastagság	3-10 mm. Amennyiben az alapfelületre lévő egyenetlenség nagyobb, mint 10 mm, először ajánlott egy Sika® Cembex U3 réteg felvitele az alapfelületre.	
Szilárdságok	Nyomószilárdság: min. 30 MPa 28 nap után Hajlítószilárdság: min. 10 MPa 28 nap után	

Rendszer információ

Anyagszükséglet	Kb. 1,8 kg/mm négyzetméterenként	
Alapfelület előkészítése	<p>A Sika® InDecor ép, tiszta, portól és egyéb szennyeződéstől mentes alapfelületre hordható fel.</p> <p>A beton minimális tapadószilárdsága 1,25 MPa legyen. Először javítsuk ki a felületi repedéseket, nagyobb mélyedéseket és egyéb egyenetlenségeket. Amennyiben szükséges, a meglévő mozgó hézagokat vágjuk újra és töltjük ki arra alkalmas tömítőanyaggal, miután elkészült.</p> <p>Először az alapozó bevonatot hordjuk fel a száraz, tiszta felületre egy henger segítségével. Az alapozó bevonat kiválasztása az alapfelület típusától függ. A részletes adatokat a Sika® InDecor rendszer adatlap tartalmazza.</p> <p>A jól elkészített felület fényes, melyen nem láthatók matt és száraz helyek.</p> <p>Az alapfelület hőmérséklete +5 °C felett legyen. A környezet hőmérséklete minimum +10 °C legyen.</p> <p>Ne hordjuk fel húzatos körülmények között, és mellőzzük a szellőztetést a felhordás idejére és az azt követő 24 órára.</p>	
Keverés	<p>Mérjünk ki 4,75-5,0 liter vizet a 25 kg zsákhoz, és öntsük a keverőedénybe. Egy alacsony fordulatszámú keverővel, folyamatos keverés mellett adjuk hozzá a Sika® InDecor anyagot. A keverést kb. 2 percig végezzük, míg az anyag teljesen folyós és homogén nem lesz. A keveréket 1 perc várakozási időt követően ismét fel kell keverni.</p>	
Feldolgozási eljárás	<p>Öntsük a keveréket az alapfelületre és egy hosszúnyelű simító segítségével terítsük szét a kívánt rétegvastagságban.. A kilevegőztetéshez nem feltétlenül szükséges tüskés henger használata, de segít kiküszöbölni a színeltéréseket a felületen.</p> <p>Sika® InDecor pumpával is felhordható. Ebben az esetben nagyon fontos az előírás szerinti vízadagolás.</p> <p>Felhordás előtt ellenőrizzük a keverék konzisztenciáját.</p>	
Felületkezelés	<p>A Sika® InDecor-t Sika® Panbex Purexil F, Sika® Panbex Epoxil F vagy Sika® Panbex Siloxil F anyagok felhasználásával fedjük le, általában az önterülő réteg készítését követő 24 órán belül. A felhordás módjának pontos leírását az anyagok Termék Adatlap tartalmazza. A fedőanyagok feldolgozását mindig a hézagtömítések készítése előtt végezzük el.</p>	
Fazékidő	30 perc +20 °C-on	
Használatbavétel	Gyalogosan járható: Teljesen terhelhető:	3-4 óra múlva a felhordást követően 7 nap után
Eszköztisztítás	A használt szerszámokat, eszközöket alaposan tisztítsuk meg vízzel.	

Mérési értékek	Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.
-----------------------	--

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
-------------------------------------	---

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
 Tel.: +36 1 371-2020
 Fax: +36 1 371-2022
 info@hu.sika.com www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
 önkéntesen tanúsítva
 rendszeres felügyelettel
 ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
 önkéntesen tanúsítva
 rendszeres felügyelettel
 ISO 14001 szerint

