

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX[®] UNIPLAN

NAGYON ALACSONY KÁROS ANYAG KIBOCSÁTÁSÚ, CEMENT BÁZISÚ, ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

TERMÉKLEÍRÁS

Nagyon alacsony káros anyag kibocsátású, cement bázisú, önterülő aljzatkiegyenlítő vékony rétegű (1-10 mm-es) kiegyenlítéshez. A SCHÖNOX UNIPLAN különösen felhasználóbarát, jó felhordási tulajdonságok jellemzik.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX UNIPLAN alkalmas beltéri alapfelületek kiegyenlítésére és simítására:

- textil és rugalmas burkolatok alá
- hidegburkolatok alá, SCHÖNOX SHP alapozóval alkalmazva lapra-lap burkolás esetén is

ALAPFELÜLETEK

A SCHÖNOX UNIPLAN alkalmas az alábbiak kiegyenlítésére és simítására:

- beton
- cement- és gyorskötő cementesztrichek
- kalciumszulfát alapú esztrichek

TERMÉKELŐNYÖK

- beltéri használatra
- csiszolható
- önterülő
- vízálló disperziós ragasztóanyagokkal szemben
- vékony rétegben is felhordható
- nagyon sima felhordás
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- módosított műgyanta
- 1 – 10 mm-es rétegvastagság
- szivattyúzható
- alacsony feszültség
- alkalmas székgörgők általi igénybevételhez az MSZ EN 12529 szabvány szerint min. 2,5 mm-es rétegvastagságban
- csökkentett kromát tartalmú a REACH szerint

TERMÉKADATOK

MEGJELENÉS

CSOMAGOLÁS

25 kg-os papírszak

TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

A SCHÖNOX UNIPLAN-t hűvös, száraz körülmények között tárolja. Bontatlan csomagolásban az eltarthatósága 6 hónap.

MŰSZAKI ADATOK

FAZÉKIDŐ

kb. 25 perc (+18 °C-on)

GYALOGOSAN JÁRHATÓ

kb. 2 óra múlva

BURKOLHATÓ

- burkolatok esetén, 5 mm-ig kb. 24 óra múlva

- bevonatok esetén, 10 mm-ig kb. 72 óra múlva

Minden itt szereplő érték közelítő jellegű és függ a helyi éghajlati változásoktól.

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

Min. +5 °C padló hőmérséklet

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 1,5 kg/m²/mm

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- Legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, alaktartó és tartósan száraz.
- Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- Az elválasztó rétegeket, szinter rétegeket és más szennyeződéseket megfelelő eljárással el kell távolítani (pl. homokszórás, kefézés tisztítás, szemcseszórásos csiszolás, maratás vagy alapos tisztítás).
- A régi, laza és gyenge kiegyenlítő rétegeket mechanikusan el kell távolítani.
- Padlóburkolatok későbbi beépítéséhez a cementesztrich maradék nedvességtartalma legfeljebb 2,0 CM-% (fűtött esztrich esetén legfeljebb 1,8 CM-%), a kalciumszulfát esztrich legfeljebb 0,5 CM-% (fűtött esztrich esetén legfeljebb 0,3 CM-%) legyen.
- A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfitos ragasztók) mechanikusan el kell távolítani. A ragasztómaradványokat SCHÖNOX EG-vel kell lealapozni.
- A régi, vízálló ragasztókat mechanikusan, a lehető legalaposabban el kell távolítani.
- Pince nélküli épületek helyiségei legyenek szigetelve a felszálló nedvességgel szemben, előírásnak megfelelően.
- A vonatkozó érvényes előírások, iránymutatások és adatlapok követelményeit kell alkalmazni.

ALAPOZÁS

- **normál nedvszívó képességű alapfelületeken, úgymint:**
 - cementesztrichek
 - gyorskötő cementesztrichek
 - betonalapozás SCHÖNOX KH (1:3) vagy SCHÖNOX KH FIX alapozókkal.
- **kálciumszulfát alapfelületeken, úgymint:**
 - kálciumszulfát esztrichekalapozás SCHÖNOX KH (1:1) (legalább 24 órás száradási idő) vagy SCHÖNOX KH FIX (legalább 1 órás száradási idő) alapozókkal.

KEVERÉSI ARÁNY

25 kg SCHÖNOX UNIPLAN anyaghoz kb. 6 liter víz

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- Egy tiszta edényt használva, keverje el a SCHÖNOX UNIPLAN anyagot tiszta, hideg vízben, amíg homogén keveréket nem kap. Lemez keverőszáras keverőgép használata javasolt. Rövid érési idő után alaposan keverje fel újra, majd öntse ki az aljzatkiegyenlítőt és oszlassa szét egy simító segítségével. Az egyenletes felület könnyen elérhető a SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL-el, melynek használatával nehézségek nélkül el lehet érni az egyenletes felületet. Általában nem szükséges eltávolítani a simítási hibákat vagy egynél többször kiegyenlíteni.
- Nagyobb rétegvastagság esetén a függőleges szerkezetekkel való érintkezést peremszigetelő szalagok felhelyezésével kell elkerülni.
- Az előkészületi munkálatokat (pl. hézag-tömítés, mélyedések és egyenetlenségek kiegyenlítése) a stabil SCHÖNOX RR javítóhabarccsal végezze.
- Kötés közben védje a SCHÖNOX UNIPLAN kiegyenlítő rétegeket a magas környezeti hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől és a huzattól.
- Rugalmas burkolatok alá legalább 2 mm-es, teljes felületi aljzatkiegyenlítés szükséges.
- A fémmel (pl. víztároló csövek) való érintkezés kerülendő például a csőáttörések tömítése esetén, mivel különösen a horganyzott acélból készült csövek nem rendelkeznek megfelelő korrózió védelemmel.
- Az eszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.

MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ, KORLÁTOZÁSOK

- Minden információ a szabvány körülmények közötti használatra érvényes.
- A SCHÖNOX UNIPLAN cementet tartalmaz. Nedvességgel érintkezve erősen lúgosan reagál, ezért védje bőrét, szemét és légzőrendszerét. Ne lélegezzen be port. Érintkezés esetén azonnal bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

-
- Amennyiben kiegészítő termékeket használ, kérjük, kövesse a vonatkozó termék adatlapokat. Kétség esetén bővebb információért forduljon a gyártóhoz.
 - A „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen” BEB munkalap utasításait kell követni.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

A SCHÖNOX termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371 -2022
info@hu.sika.com www.sika.hu

Termék Adatlap
SCHÖNOX® UNIPLAN
2018.05.28.

