

TERMÉK ADATLAP

Sika® Antisol®-3 E

Vízben diszpergált, paraffin bázisú beton utókezelőszer

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Antisol®-3 E felhasználásra kész, szórással felhordható, folyékony utókezelőszer, mely megakadályozza a frissen öntött beton felületének vízvesztését. Vékony filmréteget képez a beton felületén anélkül, hogy befolyásolná a kötési folyamatot.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmazható nagy felületű, kitett betonon, úgy mint:

- Utak, autópályák
- Reptéri futópályák
- Tetőfödémek
- Repülőgép hangárok
- Rakodóterületek
- Támfalak
- Előfeszített szerkezetek
- Öntözőcsatornák
- Mélyépítési szerkezetek
- Ipari padlólemezek

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Javítja a felület megjelenését
- Csökkenti a plasztikus zsugorodást és a repedezést
- Csökkenti a zsugorodást
- Elősegíti a beton előírt szilárdságának kialakulását
- Szabályozza a cement hidratációját
- Csökkenti a porképződést
- Javítja a fagyás-olvadással szembeni ellenálló képességet
- Csökkenti a költséges utókezelési módszerek szükségességét

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Egységnyi felületre jutó vízvesztesség, Száradási idő, Káros reakció, ASTM C309-19, Sika® Antisol®-3 E, AET, vizsgálati jelentés száma: P0009473

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Vízben diszpergált paraffin	
Csomagolás	25 kg és 200 kg További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.	
Megjelenés / Szín	Folyékony fehér emulzió	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A termék biztonságos kezelésére és tárolására vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.	
Sűrűség	(0,975 ± 0,020) kg/l	(MSZ EN ISO 2811-1)
pH-érték	8 - 10	(ISO 4316)

TERMÉK ADATLAP

Sika® Antisol®-3 E

Augusztus 2026, Version 04.01

021405031000000169

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás

0,15-0,2 kg/m²

Az anyagszükséglet függ a feldolgozás közbeni szélességtől, hőmérséklettől és páratartalomtól.

Megjegyzés: A megadott érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitását, kialakításából, a szintbeli eltérésekből vagy a veszteségből eredő többlet anyagszükségletet. A pontos anyagszükséglet kiszámításához az adott alapfelületi feltételek mellett és a feldolgozáshoz használt eszközzel dolgozza fel a terméket egy próbafelületre.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

BERENDEZÉS

- Alacsony nyomású szóróberendezés
- Motoros háti permetező

Teljes feldolgozás előtt tesztelje a választott berendezést egy próbafelületen.

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A beton felületén ne legyen víz. A felületen lévő víz elpárolása 30 perctől 2 óráig tarthat a hőmérséklettől és a víz-cement tényezőtől függően.

KEVERÉS

Felhasználás előtt alaposan keverje fel a terméket a szilárdanyagok teljes eloszlása érdekében.

FELHASZNÁLÁS

- Teljesen fedő rétegben szórja fel a terméket a betonfelületre.
- Tartsa fenn a szóróberendezés nyomását az egyenletes szórás érdekében. Megjegyzés: Feldolgozás közben rendszeresen tisztítsa meg a szóróberendezést a fúvóka eltömődésének megakadályozása érdekében.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sika® Antisol®-3 E

Augusztus 2026, Version 04.01

021405031000000169

- Feldolgozás után 2-3 órán keresztül védje a terméket az esőtől.

A kikeményedett termék befolyásolja az arra felhordott ragasztó, esztrich, illetve bevonat tapadását, ezért további anyagok feldolgozása előtt mechanikusan távolítsa el a Sika® Antisol®-3 E-t a betonfelületről.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika® Thinner C-vel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásának megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

SikaAntisol-3E-hu-HU-(08-2026)-4-1.pdf