

TERMÉK ADATLAP

SikaMur® Dry

Felújító vakolóhabarcs nedvesség és sókivirágzás által károsodott falazatokhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaMur® Dry előkevert, páraáteresztő, makroporozus felújító vakolat, mely megfelel az MSZ EN 998-1 szabvány szerinti R osztály követelményeinek. Speciális légbuborékképző adalékszereket, válogatott adalékanyagokat, meszet és cementet tartalmaz, így alkalmas a felszálló nedvességnek kitett falazatok kezelésére és helyreállítására. A SikaMur® Dry alkalmas kézi feldolgozásra.

FELHASZNÁLÁS

A SikaMur® Dry alkalmas nedves falazat kiszárítására. Bel- és kültéri felhasználásra az alábbi alapfelületeken:

- Tömör téglafalazat
- Terméskő falazat
- Mész-kötégle falazat
- Nem porló falazóelemek

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló páraáteresztő képesség, elősegíti a falazatban lévő nedvesség elpárolgását
- Ellenálló a sóvándorlással, sókivirágzással és penészképződéssel szemben
- Nem igényel sómegkötő előkezelést
- Hatékony nedvességfelvétel
- Jól tapad az alapfelülethez
- Jó bedolgozhatóság
- Feldolgozása egyszerű, a hagyományos vakolatokhoz hasonló módon

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Felújító habarcs az MSZ EN 998-1:2010 szabvány R osztály követelményei szerint, Teljesítmény Nyilatkozat száma: 23565211, CE-jelöléssel

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Egykomponensű szárazhabarcs, tartalmaz: mész, cement, homok és speciális adalékszerek
Csomagolás	25 kg-os bélelt papírzsák
Megjelenés / Szín	Világosszürke por
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen tárolja.
Sűrűség	1,55 ± 0,10 kg/l
Legnagyobb szemnagyság	D _{max} : 2,5 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Nyomószilárdság	≥ 3,0 MPa	(MSZ EN 1015-11)
Hajlítószilárdság	kb. 1,23 MPa	(MSZ EN 1015-11)
Szakító-tapadósilárdság	≥ 0,6 MPa (kohéziós hiba a habarcsban)	(MSZ EN 1015-12)
Tűzzel szembeni viselkedés	A1 osztály	(MSZ EN 13501-1)
Páraáteresztőképesség	$\mu \leq 15$	(MSZ EN 1015-19)
Kapilláris abszorpció	≥ 0,3 kg/m ²	(MSZ EN 1015-18)
Hővezetőképesség	kb. 0,67 W/mK	(MSZ EN 1745:2002, A.12 táblázat)
Fagyás-olvadási ellenállás	Megfelel	(MSZ EN 1015-21)
Kapilláris abszorpciót követő vízbehatolás	kb. 3 mm	(MSZ EN 1015-18)
Sóállóság	Megfelel	(WTA 2-9-04/D)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	2,9–3,4 liter tiszta víz / 25 kg por
Anyagfelhasználás	kb. 30 kg/m ² por szükséges 20 mm rétegvastagsághoz
Rétegvastagság	A két réteg SikaMur® Dry (fröcskölt réteg + vakolat) teljes vastagsága legalább 20 mm legyen.
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Fazékidő	30 perc, +20°C-on
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	A SikaMur® Dry önmagával történő átdolgozása előtt várja meg, míg az előző réteg kikeményedett. A SikaMur® Finish vakolatnak a SikaMur® Dry rétegre történő feldolgozása előtt várjon legalább 15 napot a felület repedezésének elkerülése érdekében.

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A SikaMur® Dry a nedves falazatok felújítására szolgáló Sika® felújítási rendszer része, az alábbi termékekkel együtt alkalmazható: <table><tr><td>SikaMur® InjectoCream-100</td><td>Szilán bázisú, injektálható talajnedvesség elleni szigetelés felszálló nedvesség kezelésére</td></tr><tr><td>SikaMur® Finish</td><td>Előkevert, mész alapú, lélegző simítóvakolat a SikaMur® Dry vagy SikaMur®-1000 SP falszáritó vakolatok lezárására</td></tr><tr><td>SikaMur® Color I vagy E</td><td>Mész alapú, színes festék hagyományos és falszáritó vakolatokra, a SikaMur® Finish lezárására és védelmére</td></tr></table>	SikaMur® InjectoCream-100	Szilán bázisú, injektálható talajnedvesség elleni szigetelés felszálló nedvesség kezelésére	SikaMur® Finish	Előkevert, mész alapú, lélegző simítóvakolat a SikaMur® Dry vagy SikaMur®-1000 SP falszáritó vakolatok lezárására	SikaMur® Color I vagy E	Mész alapú, színes festék hagyományos és falszáritó vakolatokra, a SikaMur® Finish lezárására és védelmére
SikaMur® InjectoCream-100	Szilán bázisú, injektálható talajnedvesség elleni szigetelés felszálló nedvesség kezelésére						
SikaMur® Finish	Előkevert, mész alapú, lélegző simítóvakolat a SikaMur® Dry vagy SikaMur®-1000 SP falszáritó vakolatok lezárására						
SikaMur® Color I vagy E	Mész alapú, színes festék hagyományos és falszáritó vakolatokra, a SikaMur® Finish lezárására és védelmére						

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne használjon fém és műanyag simító eszközöket, mivel ezek lezárják a légbuborékokat és gátolják a vakolat páraáteresztő képességét.
- A felületet kizárólag jó páraáteresztő képességű, mész alapú simítóvakolattal zárja le, pl. SikaMur® Finish.
- A felület átfestését alacsony páradiffúziós ellenállással ($\mu \leq 10$) rendelkező termékkel végezze a hőlyagosodás és a leválás elkerülése érdekében, pl. SikaMur® Color I vagy E.
- Az alapfelület típusától függően, illetve a SikaMur® Dry erős nedvességelvonó hatása miatt kisebb repedések jelenhetnek meg a felületen.
- Ne dolgozza fel hidrosztatikus víznyomásnak kitett falakra. Tanácsért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.
- A frissen feldolgozott anyagot védje a szélről és a közvetlen napsugárzástól, hogy ne száradjon ki túl gyorsan.
- Feldolgozás után legalább 6 órán keresztül védje az esőtől.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

- A sérült, leváló vakolatot teljes egészében távolítsa el, különös figyelmet fordítva a téglák közötti fugákra. A fugákat a falazat stabilitásának meggyengítése nélkül, kb. 20-30 mm mélységig ki kell kaparni.
- A meglévő vakolatot a károsodott felület felső határa felett, a falvastagság háromszorosának megfelelő magasságig el kell távolítani.
- A fal felületét nagynyomású vízzel (200-400 bar) mossza le, főként a fugák mentén. Egyéb lerakódások (pl. bitumen, só, stb.) eltávolításával kapcsolatban forduljon tanácsért a Sika Műszaki Osztályához.

KEVERÉS

A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőt vagy dobkeverőt használjon.

Öntse az ajánlott mennyiségű vizet egy megfelelő keverőedénybe. Lassú keverés mellett fokozatosan adja hozzá a port, majd keverje össze alaposan, míg sima, egységes, csomómentes keveréket kap. Szükség esetén, a kívánt konzisztencia beállításához, a keverési idő alatt adjon még hozzá vizet, legfeljebb az előírt maximális mennyiségig.

Ne keverje 3 percnél tovább, hogy elkerülje a levegő bezárását a habarcsba.

FELHASZNÁLÁS

A habarcsot mindig legalább 2 rétegben kell felhordani, az első egy jól tapadó fröcskölt, a második egy vastagabb vakolat réteg.

- A fröcskölt réteget folyósabb habarcsból készítse el.
- Várjon, míg a fröcskölt réteg kikeményedik, majd dolgozza fel a lágy konzisztenciájú vastagabb réteget. Ezzel érhető el a kívánt rétegvastagság.
- A habarcsot simítóval, hagyományos módon hordja fel.
- A felületet fa simítóval simítsa el.
- Ha nagyobb vastagságra van szükség, hordjon fel további rétegeket.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásának megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaMur® Dry
Július 2026, Version 03.01
021850200000000002

SikaMurDry-hu-HU-(07-2026)-3-1.pdf