

TERMÉK ADATLAP

Sikagard® Special Mesh

Multiaxiális szövet repedésáthidaló képesség javításához

TERMÉKLEÍRÁS

Multiaxiális üvegszálás szövet repedésáthidaló bevonatokhoz.

FELHASZNÁLÁS

A Sikagard® Special Mesh a Sikacor®-299 LAU- és a Sika® Permacor®-3326 EGH laminált rendszerek része.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Használata gyors és egyszerű
- Vegyileg ellenálló
- Javítja a fedőbevonat repedésáthidaló képességét
- Javítja a mechanikai ellenálló képességet

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Biogén kénsavval szembeni vegyi ellenállóságra vonatkozó engedély (kat. XWW4/XBSK) a DIN 19573 és DIN EN 13529 (Sika® Permacor®-3326 EGH laminált rendszer) szabvány szerint.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	Tekercs méretei:
	Szélesség: 1,25 m
	Hosszúság: 100 m
Eltarthatóság	Megfelelő tárolás esetén korlátlan ideig eltartható.
Tárolási feltételek	Tárolás +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, száraz helyen.
Sűrűség	318 g/m ²

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszerek	<u>Rétegrend vízszennyező anyagok tárolására, kezelésére, töltésére szolgáló üzemekben:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Felület előkészítése szemcseszórással, stb.▪ Póruszáró réteg: Icoment®-520 habarcs, 1,200g/m²▪ Simító bevonat: Icoment®-520 habarcs, 1,800g/m²▪ Beágyazó réteg: SikaCor®-299 Airless 850g/m²▪ Sikagard® Special Mesh 318g/m²▪ Fedőbevonat: SikaCor®-299 Airless 850g/m²▪ Fedőbevonat: SikaCor® EG-5 tömítő fedőbevonat* 100g/m² *opcionális
------------	---

Repedésáthidaló bevonat rétegrend (laminált rendszer, 3 mm-ig):

- Felület előkészítése szemcseszórással, stb.
- Póruszáró réteg: Icoment®-520 habarcs, kb. 1,200 g/m²
- Simító bevonat: Icoment®-520 habarcs, kb. 1,800 g/m²
- Alapozó és alapréteg: Sikagard®-177, kb. 400 - 600 g/m²
- Sikagard® Special Mesh, 318 g/m²
- Beágyazó réteg: Sikagard®-177, kb. 800 - 1,000 g/m²
- Fedőbevonat: 3 x Sika® Permacor®-3326 EGH, kb. 420 g/m²/réteg

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Vágja le a Sikagard® Special Mesh szövetet a szükséges méretben, kb. 10 cm széles sávot hagyjon rá az átlapoláshoz.

Helyezze a Sikagard® Special Mesh szövetet a beágyazó rétegre, majd műanyag simítóval dolgozza bele. A Sikagard® Special Mesh szövet közepéről haladjon a szélek felé, hogy kinyomja a felesleges gyantát és légbuborékokat. A Sikagard® Special Mesh szövetek átfedése kb. 10 cm legyen. A Sikagard® Special Mesh szövet és az alapfelület legyen teljesen átnedvesítve. Távolítsa el a felesleges gyantát.

A Sikagard® Special Mesh szövet beágyazása után dolgozza át a teljes felületet frissen kevert gyantával. Ez elvégezhető nedves a nedvesre eljárással vagy akár másnap is. A feldolgozott réteg felülete legyen légbuborékoktól mentes.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikagard® Special Mesh

Május 2026, Version 01.01

020303070020000008

SikagardSpecialMesh-hu-HU-(05-2026)-1-1.pdf