

Termék Adatlap
Kiadás dátuma: 2007.03.15.
Verziószám: 04
Sikadur®-331 W

Sikadur®-331 W

Termékleírás

Vizes bázisú, kétkomponensű, epoxigyanta simítóhabarcs.

Alkalmazási terület

Beton valamint vizes bázisú epoxigyanta bevonatú alagútfalak simítóanyaga.

Termékleírás / előnyök

- Páraáteresztő
- Kézzel és géppel feldolgozható
- Kitűnő tapadás betonon és régi epoxi-bevonaton
- Egyszerű és feldolgozóbarát kivitelezhetőség
- Kitűnő állékonyosság
- Magas karbonátosodást védő képesség

Termékadatok

Megjelenés

Külső megjelenés / szín Világos szürke

Csomagolás A komponens 15 kg
B komponens 10 kg

Tárolás

**Tárolási körülmények /
eltarthatóság** Felbontatlan eredeti csomagolásban, +5 °C és +25 °C hőmérsékletek között 12
hónapig eltartható.
Nedvességtől védjük!

Műszaki adatok

Sűrűség A+B komponens kb. 1,5 kg/dm³

Szilárdanyag tartalom Kb. 80%

Viszkozitás +20 °C-on

8 °C / 80% rel. páratart.	23 °C / 50% rel. páratart.	30 °C / szárítószekrény
14.300 mPas	8.100 mPas	7.100 mPas

Construction



Mechanikai / fizikai tulajdonságok

Nyomószilárdság > 20 N/mm²

Tapadó-húzó szilárdság > 3 N/mm²

Rendszeradatok

Felhasználási részletek

Anyagfelhasználás 1 mm-es száraz rétegvastagsághoz 1,25 mm nedves rétegvastagság szükséges kb. 1,88 kg/m² nedves anyag szükséges

Adagolás A komponens : B komponens = 60 : 40 (tömegarány)

Alapfelület minősége Az alapfelület tiszta, zsír- és olajmentes, cementiszaptól és laza részektől megtisztított legyen. A tapadószilárdság legalább 1,5 N/mm². Az alapfelület legfeljebb mattnedves lehet.

Feldolgozási feltételek / korlátozások

Feldolgozási hőmérséklet Min. +10 °C / max. +30 °C

Levegő páratartalma Maximum 75%.

Harmatpont A feldolgozás és a kikeményedés alatt az alapfelület hőmérséklete legalább +3 °C hőmérséklettel a harmatpont felett legyen. Óvakodjunk a páralecsapódástól! Gondoskodjunk megfelelő szellőzéstől!

Használati utasítás

Keverés Összekeverés előtt az A komponenst alaposan felkeverjük. Az előírt keverési aránynak megfelelően az A+B komponenseket elektromos keverővel (kb. 300-400 ford./perc) alaposan összekeverjük.
Figyelem: A Sikadur[®]-331 W anyagot nem szabad hígítani!
A keverési idő legalább 3 perc, és csak akkor lehet befejezettnek tekinteni, míg egy homogén keveréket nem kapunk. A bekevert anyagot egy tiszta edénybe át kell tölteni, s újra röviden átkeverni.

Feldolgozási eljárás / -eszközök Kézzel simítóval.
Géppel egykomponensű airless szóróberendezéssel (pl. Wiwa Magnum). Nagyobb pórusokat és üregeket adott esetben előre kenjük ki.

Eszköztisztítás A munkaeszközöket haladéktalanul szappanos vízzel mossuk le és tiszta vízzel öblítsük. A kissé megszilárdult anyagot Colma-Reinigerrel eltávolíthatjuk. A maradék simítóanyagot és a mosóvizet az előírások szerint kell eltávolítani.

Fazékidő

8 °C / 80% rel. páratart.	23 °C / 50% rel. páratart.	30 °C / szárítószelekrény
60 perc*	45 perc*	30 perc*

* 1 kg Sikadur[®]-331 W

Feldolgozhatósági idő

8 °C / 80% rel. páratart.	23 °C / 50% rel. páratart.	30 °C / szárítószelekrény
kb. 30 perc*	kb. 20 perc*	kb. 10 perc*

Várakozási idő a rétegek között

		+30 °C	+20 °C	+30 °C
Sikadur®-331 W	min.	12 óra	6 óra	4 óra
	max.	21 nap	21 nap	21 nap

További tudnivalók

Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laboreredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások**Fontos biztonsági tudnivalók**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Fontos figyelmeztetés

KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE (1907/2006/EK-REACH).

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
 Tel.: +36 1 371-2020
 Fax: +36 1 371-2022
 E-mail: info@hu.sika.com www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
 RENDSZERÜNK**
 önkéntesen tanúsítva
 rendszeres felügyelettel
 ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
 RENDSZERÜNK**
 önkéntesen tanúsítva
 rendszeres felügyelettel
 ISO 14001 szerint

