

TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-63 Acryl Primer

Akril bázisú vakolat alapozó

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaWall®-63 Acryl Primer akril bázisú vakolat alapozó, mely felhasználható alapréteggént, tapadóhídként akril és szilikon-akril vakolatok alá (SikaWall®-6400, SikaWall®-6500), a hőszigetelési rendszer részeként. A terméket fehér színben állítják elő, de a Sika® színekártyák alapján sokféle színűre színezhető. Egyedi szemcseméretű kvarchomokot tartalmaz.

FELHASZNÁLÁS

A SikaWall®-63 Acryl Primer felhasználható alapozóként akril és szilikon-akril vakolatok alá (SikaWall®-6400, SikaWall®-6500), hőszigetelési rendszer részeként.

A SikaWall®-63 Acryl Primer sokféle alapfelületre feldolgozható: hőszigetelő táblákra megerősítésként feldolgozott cementbázisú habarcs, gépi mész-cement habarcs, cementlapok, gipszkarton táblák, stb.

A SikaWall®-63 Acryl Primer az alábbi alapfelületeken alkalmazható:

- Beton, 28 napos
- Habarcs, 28 napos
- Gipszkarton tábla
- Hőszigetelő táblákra megerősítésként feldolgozott cementbázisú habarcs - legalább 7 napos

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- A homlokzati vakolatok tapadását javító struktúrát hoz létre az alapfelületen
- Kiegyenlíti a felület érdességét
- Fehér alap, mely a Sika® színekártyái szerint színezhető
- Tovább szilárdítja az alapfelületet
- Kitűnő vízlepergető tulajdonság, csekély vízfelvétel
- Kiváló tapadás az ajánlott alapfelületekre

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Kiváló minőségű akril emulzió, kiváló minőségű, nagy fehérségű, megfelelő szemcseméretű adalékanyag, kvarchomok, vízlepergetést és viszkozitást fokozó adalékok, pigmentek
Csomagolás	Vödör: 8 kg, 25 kg
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 18 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, közvetlen napsugárzástól és fagytól védve tárolja.
Szín	140 féle színben, Sika® színekártyák alapján
Szemcseméret	D _{max} : 0,5 mm
Sűrűség	kb. 1,6 kg/l

TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-63 Acryl Primer

Augusztus 2024, Version 01.01

021830400100000178

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom < 0,5 g/l

A szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK irányelv, II. melléklet, A lista (g kategória, WB bázis) - 2011 (< 30 g/l)

Lefejtési ellenállás	≥ 0,3 MPa	MSZ EN 1542
Vízfelszívás	0,1 – 0,5 kg/m ² ·min ^{0,5} W2 osztály	MSZ EN 1062-3

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszerek	A SikaWall®-63 Acryl Primer hőszigetelési rendszerek alaprétegeként szolgál. A rendszer felépítése: <ul style="list-style-type: none">▪ Lécezés▪ Habarcs a hőszigetelő táblák rögzítéséhez (SikaWall®-1010 Fix, SikaWall®-1045 Net, SikaWall®-1030 Uni)▪ Hőszigetelő táblák (EPS, XPS, ásványgyapot), dübelek▪ Habarcs a homlokzat megerősítéséhez (SikaWall®-1045 Net, SikaWall®-1030 Uni)▪ Homlokzat megerősítő réteg▪ Védőlécek, további megerősítésre szolgáló elemek▪ SikaWall®-63 Acryl Primer alapozó▪ SikaWall®-6500▪ SikaWall®-6400	
Anyagfelhasználás	0,20 - 0,25 kg/m ²	
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +25°C között	

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A cementbázisú alapfelület legalább 28 napos legyen. Az előírásoknak megfelelően készítse elő az alapfelületet. A terméket csak megfelelő, tiszta alapfelületre dolgozza fel.
- Ne adjon a termékhez az ajánlottnál nagyobb mennyiségű vizet.
- Ne dolgozza fel a terméket a legnagyobb szemcseméretnél nagyobb rétegvastagságban.
- A frissen feldolgozott anyagot védje fagytól, esőtől, szélről, közvetlen napsugárzástól, gyors kiszáradástól, stb.
- Védőháló használata ajánlott.
- A következő réteg feldolgozása előtti száradási idő 12 óra (+20°C, 50% rel. páratart. esetén).
- Óvatosan készítse elő az alapfelületet, mert a felületi hibák megjelennek a homlokzati vakolaton is.
- Feldolgozás közben ügyeljen a helyszín mikroklímájára, mivel az hatással van a nyitott időre, a felület struktúrázására számítható időt, stb.

- Színezett termék használata esetén, feldolgozás előtt ellenőrizze a színárnyalat pontosságát.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, gyengén tapadó rézséktől mentes. Az alapfelület legyen sima az egységes fedőréteg feldolgozása érdekében. Színezett homlokzati vakolat alkalmazása esetén a SikaWall®-63 Acryl Primer alapozót azonos színűre kell színezni.

KEVERÉS

Használat előtt keverje fel az alapozót alacsony sebességű (legfeljebb 400 ford./perc) keverőgéppel, majd hígítsa vízzel (1,2 l/8 kg vagy 3,75 l/25 kg alapozó), ezután addig keverje, míg homogén keveréket kap.

TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-63 Acryl Primer
Augusztus 2024, Version 01.01
021830400100000178

FELHASZNÁLÁS

Az előkészített anyagot hosszúszerű hengerrel vagy ecsettel dolgozza fel.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-63 Acryl Primer
Augusztus 2024, Version 01.01
021830400100000178

SikaWall-63AcrylPrimer-hu-HU-(08-2024)-1-1.pdf