

SikaRock® Rapid

Gyorskötésű lehorgonyzó habarcs

Termékleírás:	Gyorskötésű, ásványi kötőanyagú, fagyálló lehorgonyzó habarcs. Szemszerkezet: 0-1,5 mm.																		
Alkalmazási terület:	Feldolgozáskész, speciális, magas kezdő- és végszilárdságú lehorgonyzó habarcs. A SikaRock Rapid lehorgonyzó habarcs olyan adalékokkal van ellátva, hogy a kötés közbeni zsugorodása kiegyenlített és ezért lehetővé teszi a teljes felületű kötést a horgonyzó elem és az aljzat között.																		
Termékelőnyök:	<ul style="list-style-type: none"> > Acélhorgonyok és üvegszálerősítéses műanyag rögzítőelemek elhelyezéséhez > Magas kezdeti- és végszilárdság > Kötés közbeni zsugorodás nélkül > Tixotróp tulajdonsága lehetővé teszi a fej feletti munkákat > Fagyálló > Egyszerű feldolgozás SIG Jet vagy Mungg habarcszpumpákkal 																		
Műszaki adatok:																			
Összetétel:	Portlandcement, dolomit adalék 0-1,5 mm szemszerkezettel, valamint további kiváló alkotórészek.																		
Sűrűség:	1,40 kg/dm ³																		
Kiadósság:	1,90 kg száraz porkeverék/1 liter kész habarcs																		
Szilárdságnövekedés:	<p><u>Nyomószilárdság</u> (40 mm x 40 mm x 160 mm-es prizmán mérve):</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>3 órás</td> <td>kb. 3,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>12 órás</td> <td>kb. 10 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>1 napos</td> <td>kb. 25 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>3 napos</td> <td>kb. 40 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>28 napos</td> <td>kb. 60 N/mm²</td> </tr> </table> <p><u>Hajlítószilárdság:</u></p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1 napos</td> <td>kb. 5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>28 napos</td> <td>kb. 9,5 N/mm²</td> </tr> </table> <p><u>Kihúzási szilárdság</u> (1 m beágyazási hosszánál):</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2 órás</td> <td>kb. 55 N</td> </tr> <tr> <td>12 órás</td> <td>kb. 200 N</td> </tr> </table>	3 órás	kb. 3,5 N/mm ²	12 órás	kb. 10 N/mm ²	1 napos	kb. 25 N/mm ²	3 napos	kb. 40 N/mm ²	28 napos	kb. 60 N/mm ²	1 napos	kb. 5 N/mm ²	28 napos	kb. 9,5 N/mm ²	2 órás	kb. 55 N	12 órás	kb. 200 N
3 órás	kb. 3,5 N/mm ²																		
12 órás	kb. 10 N/mm ²																		
1 napos	kb. 25 N/mm ²																		
3 napos	kb. 40 N/mm ²																		
28 napos	kb. 60 N/mm ²																		
1 napos	kb. 5 N/mm ²																		
28 napos	kb. 9,5 N/mm ²																		
2 órás	kb. 55 N																		
12 órás	kb. 200 N																		
Eltarthatóság:	Bontatlan eredeti csomagolásban: 6 hét a gyártástól számítva. Szárazon tároljuk, nedvességtől és fagytól védve.																		
Szállítás:	Papírsák: 40 kg Paletta: 30 x 40 kg																		



Feldolgozási tudnivalók:**Feldolgozási hőmérséklet:** Legalább +5 °C**Feldolgozási időtartam:** Kb. 20 perc**Adagolás:** K3-as konzisztenciához (plasztikus, pumpálható): kb. 6,5 l/40 kg-os zsák
K4-es konzisztenciához (lágú, kissé képlékeny): kb. 7,2 l/40 kg-os zsák**Feldolgozás:** A szárazhabarcsot közvetlenül a Mungg vagy SIG Jet habarcszpompával is meg lehet keverni és fel lehet dolgozni. Vízhozzáadás a kívánt konzisztenciának megfelelően lehetséges.

A vízmennyiség csökkentésére lehetőség van Intraplast-L30 hozzáadásával (ajánlott adagolás: 1%).

Tudnivalók: Kívánságra szulfátálló összetételű habarcs is szállítható.**Biztonsági előírások:** Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel. +36 1 371-2020
Fax +36 1 371-2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

