

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-6220

Szórható, magas kúszóképességű, üregvédő viasz

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Viasz oldat
Szín (CQP001-1)	Borostyán
Térhálósodási mód	Levegőn száradó
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban)	0.87 kg/l
Szilárdtest tartalom (CQP002-1)	53 %
Felhasználási hőmérséklet	15 – 25 °C
Film réteg vastagság	nedves 100 µm száraz 50 µm
Száradási idő	3 óra ^A
Üzemi hőmérséklet	-50 – 75 °C
Szavatossági idő	24 hónap ^B

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^A) 23 °C / 50 % rel. páratart.^B) tárolás 5 °C és 25 °C között

LEÍRÁS

A Sikagard®-6220 borostyán színű, tartós viasz, kiváló korróziógátló tulajdonságokkal. Hatékony korrózióvédelmet biztosít a gépjárműkarosszéria üregeiben, kiemelkedő felhordási tulajdonságokkal rendelkezik. Nagyon jó kúszási képességének köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyeken és a szorosan illeszkedő lemezfelületek között is védelmet nyújt.

Száradás után a termék barna, enyhén ragacos viasz bevonatot képez, mely megvédi a karosszéria üregeit a korróziótól.

TERMÉK ELŐNYEI

- Nagyon jó kúszási képesség, így alacsony hőmérsékleten is könnyen felhordható
- Kiváló filmképző tulajdonság
- Kitűnő vízkiszorító képesség
- Alacsony hőmérsékleten is megtartja tulajdonságait
- Hőálló
- Felhordás közben nincs ködképződés
- Tartósan rugalmas
- Alacsony oldószertartalom
- Ellenálló útszóró sóval szemben

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sikagard®-6220 szórható, korróziógátló bevonat járművek rejtett részeinek javítására és védelmére, például ajtóburkolatok, oldalpanelelek, motorháztetők, csomagtartók, spoilerrek, küszöbök, keresztartók és oszlopok üregei.

A termék ködképződés nélkül szórható, behatol a legfinomabb hajszáltrepedésekbe is, ugyanakkor nem csepeg le a vízelvezető nyílásokba.

A Sikagard®-6220 nagyon jól tapad különféle festékeken, fém alapozókon, fém és PVC felületeken előkezelés nélkül is.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen teszteket az adott alapfelületen, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

VEGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A Sikagard®-6220 ellenálló vízzel, tengervízzel, sós permittel, olajjal, enyhe lúgokkal és savakkal szemben.

A fenti információk csak általános útmutatóként szolgálnak. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felület előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, rozsdától, portól és zsírtól mentes. A korrózióállóság növelése érdekében a nyers fémfelületet elő kell kezelni (pl. bevonat nélküli acél, stb.).

Felhordás

A Sikagard®-6220 felhordható airless szóróberendezéssel vagy sűrített levegős szórópisztoly segítségével (kb. 3-6 bar nyomás). Felhordáshoz alkalmas berendezések: Sika® CW Gun (nyomótartályos) vagy Sika® UBC+ Gun (vákuumos).

Felhasználás előtt kb. 40-szer rázza fel a flakon. A szórás megkezdése előtt takarja le a szomszédos felületeket. A terméket szobahőmérsékleten hordja fel a felületre, kb. 25 cm-es távolságból, az üregekbe egy flexibilis cső segítségével juttassa be. Használja a karosszerűen meglévő hozzáférési pontokat, vagy fúrjon új hozzáférési pontokat. Folyamatos rétegben szórja fel a terméket és ne fújja a fém-, motor- vagy kipufogórendszer részeire.

Eltávolítás

A meg nem kötött Sikagard®-6220 Sika® Remover-208 vagy más alkalmas oldószer segítségével távolítható el az eszközökről, berendezésekről. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el. A kezét / bőrt azonnal tisztítsa meg Sika® Cleaner-350H tisztítókendővel vagy más alkalmas ipari kéztisztítóval és vízzel.

Ne használjon oldószert a bőrön!

Átfényezhetőség

A Sikagard®-6220 nem fényezhető át.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlap

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	1 l
Fémkanna	10 l
Hordó	60 l

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-6220

Version 01.01 (08 - 2026), hu_HU
015113022203001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>

