

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

SikaWrap®-231 C

No. 62883475

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	SikaWrap®-231 C, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Egyirányú, nagy szilárdságú szénzálakból szőtt szerkezetmegerősítő szövet. Tömege 235 g/m ² .
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16., CH-8048 Zürich, Svájc
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

Teljesítmény nyilatkozat

SikaWrap®-231 C

62883475

2026.07.13.

- 7 Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat
- Gyártó**
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. elvégezte a termék típusvizsgálatát, melynek alapján kiadta az A-144/2017 számú Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ).
A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE).
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).

8 **NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Szakítószilárdság	$f_{Lk} = 3500 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN ISO 527-1
Rugalmassági modulus	$E = 225000 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN ISO 527-1
Szakadási nyúlás	$\epsilon_u = 0,7\%$	MSZ EN ISO 527-1
Szövet megnyúlás törés esetén	1,7%	ISO 10618
Szövet rugalmassági modulusa húzás esetén	230 kN/mm ²	ISO 10618
Húzószilárdság	4900 N/mm ²	ISO 10618
Szálsűrűség	1,76-1,85 g/cm ³	MSZ EN 2561
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0	MSZ EN 13501-1
Interlamináris nyírószilárdság	16,6±1,0	MSZ EN ISO 14130

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2026.07.13.

Boros Mihály
üzletágvezető

Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
SikaWrap®-231 C
62883475
2026.07.13.

Teljesítmény nyilatkozat

SikaWrap®-231 C

62883475

2026.07.13.

