

TERMÉK ADATLAP

Sarnaplast®-2235

Tömítőanyag Sarnafil® lapostető rendszerekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sarnaplast® 2235 egykomponensű, színtelen szilikon elasztomer tömítőanyag csatlakozási tömítésekhez Sarnafil® lapostető rendszerekhez.

FELHASZNÁLÁS

Sarnaplast®-2235 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

Az alábbi tömítési feladatok elvégzésére alkalmas:

- Csatlakozások tömítése
- Dilatációs hézagok tömítése
- Kerületi tömítés

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- UV álló
- Feldolgozható érdes és sima felületekre is
- A legtöbb építőanyaghoz jól köt
- Szabványos kinyomópisztollyal felhordható



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szilikon, semleges keményítő rendszerrel (alkoxi)
Csomagolás	310 ml kartus, 12 kartus/doboz
Megjelenés / Szín	Színtelen
Eltarthatóság	A gyártástól számított 21 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket tárolja az eredeti, bontatlan, szigetelt és sértetlen csomagolásában száraz helyen +5 °C és +30 °C között. Mindig olvassa el a csomagolást.
Sűrűség	~ 0,98 g/cm ³ (+25 °C)

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Összeférhetőség	Kompatibilis alapfelületek/termékek	beton, téglá, vakolat, fém, üveg, kerámia, Sarnafil® TG/TS, Sarnafil® G/S
	Kiegészítő anyagok	Primer T-501 Primer-110 Sarna® Cleaner

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	minimum +5 °C
Alapfelület hőmérséklete	minimum +5 °C
Szilárdulási idő	Száradási idő kb. 30 perc. A teljes kikeményedés kb. 7 nap alatt történik meg.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Feldolgozási irányelvek

A Sarnafil® és Sikaplan® lapostetőszigetelő lemezek érvényes kivitelezési útmutatója szerint.

KORLÁTOZÁSOK

A tetőszigetelő anyagok telepítési munkálatait csak a Sika® által képzett és jóváhagyott kivitelező végezheti.

- Néhány kiegészítő anyag (pl.: kontaktragasztók, tisztítók) felhordása korlátozott +5 °C alatti hőmérsékleten. További információkat a vonatkozó Termék Adatlapban talál.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület rendelkezzen megfelelő szilárdsággal, hogy elviselje a tömítőanyag mozgása során keletkező feszültségeket.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen sérülésmentes, tiszta, száraz és piszoktól, portól, algától és egyéb olyan káros anyagoktól mentes, melyek károsan befolyásolhatják a tömítőanyag tapadását. A port és a laza, morzsolódó részeket teljesen távolítsa el a felületről mielőtt az aktivált, alapozót vagy a tömítőanyagot felhordja.

FELHASZNÁLÁS

A lemezek telepítése

A megfelelő további dokumentumoknak megfelelően, pl.: vonatkozó módszer ismertetők, alkalmazási útmutató és telepítési vagy munkautasítások.

Tömítés

Alapozás

Alapozza a felületet Primer 110 (Sarnafil® G/S) vagy Primer T 501 (Sarnafil® TG/TS) segítségével majd hagyja száradni.

Felhordás

Készítse elő a kartus kinyomócsőrét a kinyomópisz-

TERMÉK ADATLAP

Sarnaplast®-2235

Szeptember 2025, Version 01.01

020945072150000002

to lyba helyezés előtt vagy után, majd helyezze fel a fűvókát. Nyomja a Sarnaplast® 2235-öt a hézag köré vagy a hézagba. Győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag közvetlenül érintkezik a hézag oldalával és kerülje a légzárványok képződését.

Elsimítés

A felhordás után a tömítőanyagok a lehető legrövidebb időn belül a hézag falaihoz kell rögzíteni a megfelelő tapadás és a kívánt minőséghez. Használjon kompatibilis simítófolyadékot, például vizet a kötési felület elsimításához. Ne használjon oldószertartalmú simítóanyagokat.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után minden eszközt, szerszámot azonnal tisztítsa meg Sarna Cleaner tisztítószerrel. A már megkötött, kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, be-

dolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sarnaplast®-2235

Szeptember 2025, Version 01.01
020945072150000002

Sarnaplast-2235-hu-HU-(09-2025)-1-1.pdf