

Termék Adatlap
Kiadás dátuma: 2013.04.18.
Termékazonosító szám: 02 07 03 04 003 0 000001
Sika® SealTape-S

Sika® SealTape-S

Vízszigetelő szalag perem- és hézagszigetelés céljára nedvességnek kitett burkolatok alatt (burkolási rendszer része)

Termékleírás A Sika® SealTape-S mindkét oldalán egy szövött, ragasztható hálóval, illetve közepén egy rugalmasan nyúló sávval ellátott vízszigetelő szalag, mely egy összetett tömítési rendszer része a vízszigeteléssel, a csemperagasztóval és a burkolólappal együtt nedves terekben történő és nedves területek körüli vízszigeteléshez.

Alkalmazási terület

- Peremszigetelések készítésére és nedves üzemű kerámiaburkolatok alatt, mint pl. fürdőszobák, konyhák és teraszok.
- Homlokzati elemek körüli szigetelések készítésére a víz átszivárgása ellen
- Hézagok vagy dilatációs hézagok vízszigetelésére vízszintes-, függőleges- vagy együttes mozgásuk esetén hajlatokban is, továbbá csőáttörések körül, stb.
- Beltéri és kültéri használatra

Termékjellemzők / előnyök

- Kiemelkedően rugalmas
- Vízálló
- Jó vegyi ellenálló képesség
- Egyszerűen elhelyezhető
- Hőállóság: -30 °C-tól +90 °C-ig

Vizsgálatok

Engedélyek / szabványok Európai Saválló Burkolatkészítők Egyesülete – Falak és padlók vizsgáló és tanácsadó Intézete által bevizsgált. Vízszigetelési tanúsítvány száma: 60210601.001

Termékadatok

Megjelenés

Színárnyalat Szigetelőszalag tekercsben, a rugalmas szalag két szélén szövött felülettel

Szalag felület: sima
Szalag vastagság: 0,60 mm

Szín: szalag - sárga / szövés - fehér

Szállítás *Tekercsméret:*

Szélesség: szalag 70 mm / szövettel együtt 120 mm
Hosszúság: 10 m és 50 m (1 tekercs kartondobozba csomagolva)
Felületi tömeg: 0.034 kg/m²

Construction



Tárolás

Tárolási feltételek / eltarthatóság Felbontatlan, eredeti csomagolásban, száraz, +5 °C és +40 °C közötti helyen 36 hónapig tárolható. Közvetlen napsütéstől védjük.

Műszaki adatok

Alapanyag Szalag: hőre lágyuló elasztomer
Erősítés: poliészter szövet

Páradiffúziós ellenállási szám Kb. 30'000 (SIA 280)

Mechanikai / fizikai tulajdonságok

Víznyomás 3 bar (DIN 1048/5)

Szakítószilárdság Keresztirányban: > 2,0 Mpa (MSZ EN ISO 527-1)

Szakadási nyúlás Keresztirányban: 400% (MSZ EN ISO 527-1)

Továbbszakadási ellenállás > 100 N/mm (DIN 53363)

Hideghajlíthatóság -20 °C-on nem reped.

Ellenállóság

Vegy ellenállóság Sós víznek, meszes (lúgos) víznek és klóros víznek (0,6 mg/l) ellenáll. Részletes információért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatához.

Hőállóság -25 °C-tól +60 °C-ig. Nedves és száraz körülmények között.

UV ellenállás > 6 hónap (SIA 280)

Rendszerinformáció

Rendszerfelépítés Kapcsolódó termékek:

- Sikalastic®-152: kétkomponensű, rugalmas, szálerősített vízszigetelő bevonat
- SikaTop® Seal-107: cementtartalmú vízzáró készhabarcs
- Egyéb, hasonló Sika® termék használatát megelőzően kérjük, forduljon tanácsért a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatához.

Feldolgozási részletek

Alapfelület minősége Az alapfelület száraz, tiszta, olajtól, zsírtól, cementiszaptól és laza részekről mentes legyen.

Alapfelület előkészítése Amennyiben szükséges, az alapfelület előkészítéséhez használjon megfelelő alapozót (kérjük, olvassa el a Sikalastic®-152 és a SikaTop® Seal-107 Termék Adatlapokat).

Feldolgozási feltételek / korlátozások

Alapfelület hőmérséklete A Sika® SealTape-S szalaggal kapcsolatban nincs korlátozás, de a ragasztóra vonatkozóan lásd a Sikalastic®-152 és a SikaTop® Seal-107 anyagok Termék Adatlapját.

Környezet hőmérséklete A Sika® SealTape-S szalaggal kapcsolatban nincs korlátozás, de a ragasztóra vonatkozóan lásd a Sikalastic®-152 és a SikaTop® Seal-107 anyagok Termék Adatlapját.

Alapfelület nedvessége A Sika® SealTape-S szalaggal kapcsolatban nincs korlátozás, de a ragasztóra vonatkozóan lásd a Sikalastic®-152 és a SikaTop® Seal-107 anyagok Termék Adatlapját.

Feldolgozási utasítások

Feldolgozási módszerek / eszközök	<p>A bekevert szigetelő habarcsot (pl. Sikalastic®-152 vagy SikaTop® Seal-107) úgy hordjuk fel a hézag/sarok mindkét oldalára, hogy a szélétől mindkét irányban 1-1 cm habarcsmentes maradjon.</p> <p>Fektessük a Sika® SealTape-S szalagot a hézagra/sarokra és finoman nyomjuk bele a szigetelőhabarcsba.</p> <p>A szalag széleit fedjük be még egy réteg szigetelőhabarccsal (Sikalastic®-152 vagy SikaTop® Seal-107).</p> <p>Majd a csempézést végezzük el a szokásos módon csemperagasztó használatával, stb. Kérjük, olvassa el a vonatkozó Sika csemperagasztó Termék Adatlapját.</p> <p>Szalagtoldás: A szalagokat SikaBond® AT Universal ragasztóval illeszthetjük össze. Az átfedés legalább 40 mm legyen. Majd a teljes szalagtoldást fedje be Sika vízszigetelő habarccsal.</p>
Várakozási idő / átdolgozhatóság	Lásd a Sikalastic®-152 vagy SikaTop® Seal-107 Termék Adatlapokat.
Feldolgozási megjegyzések / korlátozások	<p>A vízvezetékknél vagy egyéb csöveknél és sarkoknál lévő szalagok körüli tömítéshez használjuk a speciálisan kialakított Sika® SealTape-S sarokprofilokat (belső és külső sarkok ill. csőgallérok).</p> <p>Bővebb információért forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatához.</p>
Mérési értékek	Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálat eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
-------------------------------------	---

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371-2022
info@hu.sika.com www.sika.hu

