

SikaMelt®-9058/35

Poliolefin bázisú hőre lágyuló ragasztó

Műszaki adatok

Vegyí bázis	Poliolefin
Szín	Sárgás
Kötési mechanizmus	Fizikai megszilárdulás
Sűrűség (20 °C-on)	kb. 0,9 kg/dm ³
Szárazanyag tartalom	100%
Viszkozitás 180 °C-on (Brookfield teszt)	kb. 6500 mPas
Lágyulási hőmérséklet (DIN 52011 (gyűrű és golyó módszer))	kb. +150 °C
Feldolgozási hőmérséklet	+170 °C – +190 °C
Nyitott idő	kb. 1 perc 30 mp
Lobbanáspont (DIN 51758)	>+210 °C
Hőállóság (CQP 513-2)	<+90 °C
Shore-A keménység	kb. 82
Tárolhatóság (bontatlan csomagolásban 25 °C alatt)	Gyártástól számított 12 hónapig

Termékleírás

A SikaMelt®-9058/35 poliolefin bázisú, széles tapadási spektrummal rendelkező, hőre lágyuló ragasztó. A SikaMelt®-9058/35 az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer szerint készül.

A termék előnyei

- Rövid nyitott idő
- Magas kezdeti szilárdság
- Kiváló tapadás poliolefin alapfelületeken
- Széles tapadási spektrum

Felhasználási terület

SikaMelt®-9058/35 kiválóan alkalmas textíliák kasírozására, textilek ragasztására fa, hab alapfelületeken, fóliák ragasztására, egyéb anyagok gyorsragasztására. A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.



Kötési mechanizmus

A SikaMelt®-9058/35 fizikailag megkötő ragasztóanyag.

Feldolgozási eljárás

Alapfelületek előkészítése

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és formaleválasztótól, zsírtól mentes.

Különleges alkalmazással kapcsolatban a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletágtól kérhet bővebb információt.

Felhordás

A SikaMelt®-9058/35 felhordása olvasztó berendezéssel történik. A ragasztóanyag filmszerűen, pontszerűen, hurka alakban vagy szórvánnyal is felhordható.

Javasolt rétegvastagság 0,1-1 mm. A ragasztó viszkozitása függ a hőmérséklettől.

A berendezés hőmérsékletét hosszabb üzemszünetek (pl. éjszaka) esetén 120 °C-ra kell csökkenteni. Monomertartalmú lágyfóliák ragasztása nem engedélyezett, a lágyító a ragasztófilmet negatívan befolyásolja.

Védőgáz használata

Nitrogén vagy szén-dioxid ajánlott. Egy esetlegesen fellépő szagterhelés megakadályozására, a keletkező gőzök elszívásáról gondoskodni kell.

A feldolgozási hőmérséklet túllépése esetén, különösen hosszabb időtartamon keresztül, fennáll a veszély, hogy káros bomlási termék keletkezik.

Eltávolítás

Az eszközöket és a készülékek tartályát SikaMelt®-9901 tisztítóanyaggal lehet kitisztítani.

A kezét/bőrt azonnal meg kell tisztítani Sika® HandClean kendővel vagy kézmosó pasztával és vízzel.

Oldószer nem használható!

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

Csomagolás

Karton	12 x 1 kg
--------	-----------

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laboreredményen alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

