

TERMÉK ADATLAP

SikaInject® Tricodur SI

Polimerrel módosított, kétkomponensű, mikrocement alapú injektáló anyag üregek kitöltéséhez és injektáló tömlőkhöz

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaInject® Tricodur SI kétkomponensű, polimerrel módosított, mikrocement kötőanyag alapú injektáló anyag.

FELHASZNÁLÁS

A SikaInject® Tricodur SI injektáló anyag alkalmas a betonban, falazatban lévő üregek, hibák tömítésére és kitöltésére, valamint injektáló tömlők injektálására.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nagyfokú stabilitás szuszpenzió formában a polimeres modifikálás miatt
- Injektálási nyomás akár 20 bar is lehet, ahol szerkezetileg indokolt
- Szemcsék mérettartománya: $d_{95} < 9,5 \mu m$
- Nagyon folyós állag, kiváló behatolási képesség

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Polimerrel módosított ultrafinom cement	
Csomagolás	A komponens	15 kg-os zsák
	B komponens	10 kg-os PE kanna
Megjelenés / Szín	A komponens	szürke por
	B komponens	tejszínű folyadék
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Sűrűség	Friss habarcs sűrűsége: kb. 1,65 g/ml	
Konzisztencia	Kifolyási idő Marsh-tölcséren keresztül: kb. 47 másodperc keverés után / kb. 49 másodperc 30 perc elteltével	

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Nyomószilárdság	> 25 N/mm ² , 7 nap után
-----------------	-------------------------------------

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék hőmérséklete	+5°C és +30°C között
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +30°C között
Alapfelület nedvességtartalma	A beton alapfelület legyen nedves. A száraz betont nedvesítse elő tiszta vízzel.
Fazékidő	kb. 60 perc, +20°C-on A megadott érték laboratóriumi mérésen alapul, mely a helyszíni körülményektől függően eltérhet.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

KEVERÉS

Keverje fel a SikaInject® Tricodur SI anyagot nagy sebességű (min. 3000 ford./perc) keverőberendezéssel. A keverési folyamat során adjon 10 kg injektálást segítő adalékot (SikaInject Tricodur SI-IH) a keverőedénybe, majd folyamatosan, lassan szórjon hozzá 15 kg SikaInject Tricodur (1 zsák) anyagot. Az adagolás befejezése után növelje a keverés sebességét min. 3000 ford./percre. A Tricodur hozzáadása végétől számított keverési idő legalább 5 perc.

15 kg SikaInject Tricodur + 10 kg injektálás segítő adalék (SikaInject Tricodur SI-IH) = kb. 15 liter cement szuszpenzió

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Megfelelő injektáló szivattyút használjon az egykomponensű injektáló termékekhez.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasssa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP
SikaInject® Tricodur SI
Március 2026, Version 01.01
020707052600243576

SikaInjectTricodurSI-hu-HU-(03-2026)-1-1.pdf

