

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer

Vizes bázisú padló alapozó aljzatkiegyenlítőkhöz és csemperagasztókhöz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor®-01 Primer egykomponensű, vizes bázisú műgyanta koncentrátum, mely vízzel hígítva alkalmas cementbázisú, fa és öntött aszfalt alapfelületek alapozására.

A cementbázisú aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó feldolgozása előtt kell alkalmazni, így jelentősen csökken az alapfelület nedvszívó képessége és növeli a tapadást.

FELHASZNÁLÁS

Alapozóként alkalmas:

- Alapfelület nedvszívó képességének csökkentéséhez
- Tapadás javításához sima, ép alapfelületen
- Alapfelület védelmére a cementbázisú aljzatkiegyenlítőből és csemperagasztóból származó nedvességgel szemben

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szintetikus diszperzió
Csomagolás	1 kg-os, 10 kg-os és 5 kg-os kanna További csomagolási egységekről tájékozódjon aktuális árjegyzékünkben.
Megjelenés / Szín	Kék folyadék
Eltarthatóság	Gyártás idejétől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A vízzel összekevert anyagot egy héten belül használja fel.
Sűrűség	kb. 1,0 kg/l

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Rövid várakozási idő
- Csökkentett porzású alapfelület
- A meghatározott alapfelületekkel kompatibilis
- Nagyon alacsony káros anyag kibocsátás
- Feldolgozható ecsettel, hengerrel, szórással
- Vízzel hígítható
- Felhasználásra kész
- Oldószermentes a TRGS 610 szerint

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- IBU Környezetvédelmi Terméknnyilatkozat (EPD)
- VOC kibocsátási osztályozás GEV-Emicode EC1^{PLUS}, engedély száma 6158/24.02.97

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Alapfelületek	Kompatibilis alapfelületek: <ul style="list-style-type: none">▪ Beton▪ Cementesztrich▪ Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich▪ Alapfelület meglévő, vízálló ragasztómaradvánnyal▪ Fa: OSB és farostlemez▪ Kerámia lapok▪ Öntött aszfalt esztrich IC 10 és IC 15 az MSZ EN 13 813 szabvány szerint▪ Egyéb alapfelület esetén forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadóhoz
----------------------	---

Keverési arány	Alapfelület	Hígítás Sikafloor®-01 Primer : Víz
	Cementesztrich vagy beton	1 kg : 3 liter víz
	Kálcium-szulfát bázisú (anhidrit) esztrich	1 kg : 1 liter víz
	Kerámia lapok, régi, vízálló ragasztómaradvány, farostlemez, OSB, öntött aszfalt esztrich	hígítás nélkül

Anyagfelhasználás	Kb. 70 g/m ² Ez az érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitásából, kialakításától, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyag-szükségletet.
--------------------------	--

Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között
---------------------------------------	------------------------

Alapfelület hőmérséklete	+5 °C és +30 °C között
---------------------------------	------------------------

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Aljzatkiegyenlítő és csemperagasztó felhordása előtt a Sikafloor®-01 Primer alapozóra:
---	--

Alapfelület	Legalább
Cementesztrich vagy beton	kb. 10 perc
Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich *	kb. 10 perc
Kálciumszulfát bázisú (anhidrit) esztrich **	kb. 24 óra
Farostlemez vagy OSB	kb. 2 óra
Kerámia lapok, régi, vízálló ragasztómaradvány, öntött aszfalt esztrich	kb. 12 óra

*Kálciumszulfát bázisú aljzatkiegyenlítő használata esetén.

**Cement bázisú aljzatkiegyenlítő használata esetén.

A fent megadott időértékek közelítő jellegűek, a változó környezeti feltételek befolyásolhatják, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom.

Olvassa el az aljzatkiegyenlítő, illetve a csemperagasztó Termék Adatlapját.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne alkalmazza felszálló nedvességnek kitett alapfelületen.
- Olvassa el a Sikafloor®-01 Primer alapozóval együtt alkalmazott Sika® aljzatkiegyenlítő vagy csemperagasztó Termék Adatlapjainak Korlátozások bekezdését.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Általános

Az alapfelület legyen ép, szerkezetileg stabil, tiszta, száraz, szennyeződésektől, kosztól, olajtól, zsírtól, ce-

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer

Február 2022, Version 07.01

020815120010000042

mentiszaptól, viasztól, fényező anyagtól, régi ragasztómaradványtól, festékbevonatoktól és üledék-, iszap- vagy porrétegtől mentes, melyek befolyásolhatják a tapadást.

A Sikafloor®-01 Primer feldolgozása előtt távolítsa el a port, a laza és málló részeket az alapfelületről, lehetőleg ipari porszívóval.

Beton / cementesztrich

Az alapfelületet mechanikusan kell előkészíteni, szemcseszórással, marással, csiszolással vagy más alkalmas berendezéssel. Az üregeket vagy hézagokat kompatibilis Sika® padlójavító termékkel töltsse fel.

Kalcium-szulfát (anhidrit) alapú esztrich

Az alapfelület legyen sima. Az üregeket vagy hézagokat kompatibilis Sika® padlójavító termékkel töltsse fel.

Fa

A farostlemez vagy OSB lap legyen biztosan rögzítve az aljzathoz. A felület egyenetlenségeit megfelelő csiszoló / maró berendezéssel távolítsa el.

Kerámia lap

Minden padlólap legyen stabil, erősen és biztosan le ragasztott. A gyengén tapadókat cserélje ki. A máz eltávolításához csiszolja le a felületet.

Magnezit esztrich

Az alapfelületet Sikafloor®-02 Primer alapozóval alapozza le. Olvassa el a Termék Adatlapot.

Egyéb alapfelület

Vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Szaktanácsadójával.

KEVERÉS

Használat előtt rázza vagy keverje fel a kannát. Ha higítani kívánja, a termék felkeverése után öntse egy tiszta edénybe, majd keverje össze a megfelelő mennyiségű vízzel.

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Hengerrel, ecsettel vagy megfelelő szóróberendezéssel (keverési arány legalább 1:1) hordja fel az alapozót az előkészített alapfelületre. Gondoskodjon arról, hogy egy összefüggő, pórusmentes bevonat fedje az alapfelületet. Erősen nedvszívó alapfelület esetén egy második réteg feldolgozására lehet szükség. Kerülje az alapozó felhalmozódását.

A következő termék felhordása előtt ellenőrizze a várakozási/átdolgozhatósági idő betartását.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg vízzel minden eszközt és berendezést. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célra való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-01 Primer
Február 2022, Version 07.01
020815120010000042

Sikafloor-01Primer-hu-HU-(02-2022)-7-1.pdf