

Termék Adatlap

Kiadás dátuma: 2011/06/10

Termékazonosító szám: 02 03 02 05 004 0 000027

Verziószám: 04

Sika® ViscoCim 110

Sika® ViscoCim 110

Cementtel keverhető simítópaszta 1,5 - 10 mm-es vastagságú simításokhoz

Termékleírás

A Sika® ViscoCim 110 magas minőségű koncentrátum, mely a Sika ViscoCrete technológián alapul.

A Sika® ViscoCim 110 cementtel (beltéri vagy kültéri felhordás esetén), vagy gipszszel (csak beltéri alkalmazás esetén) történő összekeverésekor olyan simítóanyagot kapunk, amely 10 mm vastagságig felhordható.

Alkalmazási terület

Beton falak felületének simítására, felületi megmunkálására, hogy megszüntethessük a lyukakat és az esztétikai hibákat. Beltéri és kültéri feldolgozásra is alkalmas.

Termékjellemzők / előnyök

- Nagy hatékonyságú: 30%-kal nagyobb felületi lefedettség a hagyományos simítóanyagokhoz képest.
- Könnyű és gyors felhasználás
- Kitűnő felületi megjelenés festés vagy más befejező bevonat feldolgozása előtt.
- Homlokzati vékonyvakolat, festék, szövet vagy tapéta feldolgozható rá.

Termékadatok**Szín**

Világosszürke paszta

A simítás végső színét a hozzákevert cement adja.

Kiszerezés

25 kg-os műanyag vödör PIROS fedéllel.

Tárolás**Tárolási feltételek / eltarthatóság**

Felbontatlan, eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig eltartható. Fagytól óvjuk.

Műszaki adatok**Sűrűség**Paszta sűrűsége ~ 1,6 kg/dm³**Rétegvastagság**

Cementtel keverve: 1,5 - 10 mm

Gipsszel keverve: 1,5 - 50 mm

Mechanikai szilárdság

MSZ EN 196-1 szerint	Nyomószilárdság	Hajlítószilárdság
7 nap után	22,3 MPa	4,7 MPa
28 nap után	26,4 MPa	6,9 MPa

Tapadás

Betonon 20 °C-on, 65% rel. páratartalom esetén

1,6 MPa



Alkalmazási utasítás

Keverési arány	1 rész Sika® ViscoCim 110 : 1 - 1,5 rész cement vagy gipsz
Felhasználás	~ 0,6 kg/m ² 1 mm-es rétegvastagsághoz
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület tiszta, ép és laza részekről mentes, továbbá olajtól, zsírtól, cementtejtől, kötőanyagtól vagy egyéb alkotórésztől (ami kihatással van a tapadásra) mentes legyen.

Alkalmazási utasítás

Alkalmazási feltételek	Közvetlen napfénytől és szélről védve, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten dolgozzuk fel.
Keverés	A kívánt konzisztencia eléréséhez keverjük össze egy simítókanál segítségével egy rész pasztát kb. 1 - 1,5 rész cementtel vagy gipszsel. Addig keverjük, míg egységes, csomómentes keveréket kapunk. Ne adjunk hozzá vizet.
Szerszámtisztítás	Minden eszköz vízzel megtisztítható. A megkeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.
Feldolgozás	Ne nedvesítse be az alapfelületet. A keveréket hordja fel simítóval maximum 10 mm rétegvastagságban.
Fazékidő	Cementtel keverve: 1 - 2 óra, 20 °C-on, cementtípustól függően Gipsszel keverve: 30 perc, 20 °C-on
Várakozási idő	Második réteg akkor hordható fel, ha az első réteget körmünkkel nem tudjuk benyomni.
Feldolgozási tudnivalók	Ne alkalmazza fagyott alapfelületen vagy olvadás közben. A Sika® ViscoCim 110 alkalmas beton felületek simítására festés vagy egyéb bevonat feldolgozása előtt, de nem alkalmazható vízzárásának vagy szilárdságának fokozására.

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
Mérési értékek	Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálati eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdések esetében kérjük, érdeklődjünk vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

**Sika Hungária Kft.**

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371-2022
info@hu.sika.com www.sika.hu

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

