

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-6440 S

Szórható alváz- és kőfelverődés elleni védőbevonat aeroszolos flakonban

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Gumi alapú
Szín (CQP001-1)	Fekete / szürke
Térhálósodási mód	Levegőn száradó
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban)	0.78 kg/l
Szilárdtest tartalom	33 %
Felhasználási hőmérséklet	15 – 25 °C
Film réteg vastagság	nedves 600 µm száraz 200 µm
Bőrösödési idő	30 perc ^A
Száradási idő	16 óra ^A
Üzemi hőmérséklet	-25 – 80 °C
Szavatossági idő	24 hónap ^B

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^A) 23 °C / 50 % rel. páratart.^B) tárolás 5 °C és 25 °C között

LEÍRÁS

A Sikagard®-6440 S gumi alapú, gyors javításra is alkalmas védőbevonat aeroszolos flakonban, kiváló korróziógátló és zajcsillapító tulajdonságokkal. Alkalmas a járművek hatékony alvázvédelmére és kőfelverődés elleni védelmére egyaránt.

A Sikagard®-6440 S jó átfényezhetőségi tulajdonságokkal rendelkezik.

TERMÉK ELŐNYEI

- Shake and Spray - nincs szükség berendezésre a feldolgozáshoz (aeroszol)
- Könnyen felhordható, nem folyik meg, nem csöpög
- Kopásnak, kőfelverődésnek és útszóró sónak ellenáll
- Sokféle felületi megjelenés lehetséges
- Jó tapadási tulajdonságok
- Átfényezhető
- Alacsony hőmérsékleten is megtartja tulajdonságait
- Nehézfémektől mentes
- Száradás után is rugalmas marad

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sikagard®-6440 S szórható, korróziógátló bevonat járművek sérülékeny, festett felületeinek gyors javítására és védelmére, például küszöbök, kerékjáratok ívek, első és hátsó lökhárítók, valamint a jármű alvázának részei. A Sikagard®-6440 S jól tapad különféle festékeken, fém alapozókon, fém és PVC felületeken.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen teszteket az adott alapfelületen, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

VEGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A Sikagard®-6440 S ellenálló vízzel, tengervízzel, sós permittel, olajjal, lúgokkal és savakkal szemben.

A fenti információk csak általános útmutatóként szolgálnak. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felület előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, rozsdától, portól és zsírtól mentes.

A korrózióállóság növelése érdekében a nyers fémfelületet elő kell kezelni (pl. bevonat nélküli acél, stb.).

Felhordás

Felhasználás előtt kb. 40-szer rázza fel a flakont. A szórás megkezdése előtt takarja le a szomszédos felületeket. A flakont függőleges helyzetben tartsa, a terméket szobahőmérsékleten szórja a felületre, kb. 25 cm-es távolságból, keresztező mozdulatokkal, hogy összefüggő réteget kapjon.

Hordja fel a terméket a felületre a kívánt rétegvastagság eléréséig. Amennyiben vastagabb rétegre van szükség, hagyja az egyes rétegeket megszáradni. Ne fújja a fém-, motor- vagy kipufogórendszer részeire.

Használat után fordítsa meg a flakont és a hajtógázzal tisztítsa át a szórófejet.

Eltávolítás

A meg nem kötött Sikagard®-6440 S Sika® Remover-208 oldószerezrel távolítható el az eszközről és berendezésekről. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

A kezét/bőrt azonnal tisztítsa meg Sika® Cleaner-350H tisztítókendővel vagy más alkalmas ipari kéztisztítóval és vízzel. Ne használjon oldószert a bőrön!

Átfényezhetőség

A Sikagard®-6440 S száraz állapotban (16 óra elteltével) a szokásos festékrendszerekkel átfényezhető. A várakozási idő csökkenthető legfeljebb 40°C-on történő, gyorsított szárítással. A festékrendszerek sokfélesége miatt tapadási és kompatibilitási tesztek elvégzése szükséges.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlap

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Aeroszolos flakon	500 ml
-------------------	--------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-6440 S
Version 02.01 (08 - 2026), hu_HU
014013024403001100

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

