

**Termék Adatlap**  
 Kiadás dátuma: 2008/03  
 Verziószám: 04  
 SikaCor® Wash

# SikaCor® Wash

## Felülettisztító tenzid oldat

<b>Termékleírás</b>	A SikaCor® Wash egy nagyhatású, felületaktív, vizes bázisú tisztítószer. VOC-mentes, pH-semleges és biológiailag lebomló (OECD-irányelv szerint).
<b>Alkalmazási terület</b>	A SikaCor® Wash különösen alkalmas olyan fémes (pl. horganyzott, alumínium) vagy bevont felületek intenzív tisztítására, melyeken vízzel nehezen oldható, olajos, zsíros szennyeződések találhatók, vagy időjárásnak voltak kitéve.  <b>Nem alkalmas letapadt cement- és betonmaradványok, valamint rozsdá eltávolítására.</b>
<b>Jellemzők / előnyök</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alkalmas mindenféle szennyezett és időjárásnak kitett felületre</li> <li>■ TL/TP-KOR- Stahlbauten szerinti tapadásvizsgálat (IKS, Dresden)</li> <li>■ Feloldja és eltávolítja a makacs lerakódásokat</li> </ul>
<b>Termékadatok</b>	
<b>Megjelenés</b>	
<b>Színárnyalat</b>	Színtelen
<b>Kiszerezés</b>	Koncentrátum, műanyag 5 literes (nettó) kannában
<b>Raktározás</b>	
<b>Raktározási feltételek / szavatossági idő</b>	Korlátlan ideig eltartható.
<b>Műszaki adatok</b>	
<b>Keverési arány</b>	1 : 5, max. 1 : 20 arányban vízzel hígítandó
<b>Sűrűség (folyékony)</b>	Kb. 1,05 kg/liter (a szállított anyag)
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 100 – 150 g/m <sup>2</sup> alacsony nyomással feldolgozva (hígítási arány 1 : 5) Kb. 200 – 300 g/m <sup>2</sup> nagynyomással feldolgozva (hígítási arány max. 1 : 20)



## Alkalmazási feltételek / korlátozások

- Alkalmazás**
1. A felületet tisztítjuk meg a durva szennyeződésektől és lerakódásoktól magasnyomású, forróvizű szóróberendezés használatával (vízhőmérséklet kb. 80 °C, nyomás 150 bar).
  2. A SikaCor® Wash tisztítószeret hígítva hordjuk fel a felületre és kb. 10 percig hagyjuk a felületen hatni. Korai száradás esetén (nap vagy szél hatására) ismét szórjuk be a felületet.
  3. Majd ismét mossuk le a felületet magasnyomású, forróvizű szóróberendezéssel ((vízhőmérséklet kb. 80 °C, nyomás 150 bar).

**Rétegfelhordás előtt a megtisztított felületet hagyjuk teljesen megszáradni.**

### Alkalmazási módszerek

#### Nagynyomású feldolgozási eljárás:

A SikaCor® Wash tisztítószeret vagy töltsük a magasnyomású szóróberendezés tisztítótartályába (a víz hozzáadásakor ügyeljünk, hogy az 1 : 20 hígítási arányt ne lépjük túl), vagy hígítva közvetlenül az edényből hordjuk fel a felületre. A tisztítóanyag szórásakor a berendezés nyomását a minimumra kell csökkenteni (20-30 bar). Felületi- vagy Vario szórócsúcsot használjunk (szórási szög legalább 40°, a készülékhez illő minimális méretű szórócsúcsot használjunk). Nagyobb mennyiségi igény esetén használjunk megfelelő magasnyomású szóróberendezést.

#### Alacsony nyomású feldolgozási eljárás:

Alternatívaként használjunk pumpás szóróberendezést (pl. 10 liter térfogat, 6 bar nyomás). A SikaCor® Wash hígítása 1 : 5 arányú legyen.

## Biztonsági előírások

### Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

### Mérési értékek

Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálat eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

### Biztonsági előírások

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

### Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdések esetében kérjük, érdeklődjünk vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



### Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK**  
önkéntesen tanúsítva  
rendszeres felügyelettel  
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK**  
önkéntesen tanúsítva  
rendszeres felügyelettel  
ISO 14001 szerint

