

# TERMÉK ADATLAP

## ADEPLAST® MZ 5

### FALAZÓHABARCS TÉGLÁHOZ ÉS BETONELEMEKHEZ

#### TERMÉKLEÍRÁS

Falazóhabarcs téglából és beton-, vagy pórusbeton elemekből épülő falakhoz. A termék különösen alkalmas lyukacsos téglákhoz az egyenletesen kialakítható habarcságyzatnak köszönhetően, mely csekély anyagfelhasználást eredményez. A termék ömlesztve is kérhető mobil silókban, D30 keverőgéppel.

#### TERMÉKELŐNYÖK

- Könnyű bedolgozhatóság
- Nagyon jó tapadás
- Kiváló minőségű termék

#### MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Típuszám:	MZ 5
Alapanyag:	Cement, ásványi összetevők
Habarcs minősége:	M5 az MSZ EN 998-2/2011 szabvány szerint
Szemcseméret:	0 – 4 mm
Fazékidő:	Kb. 2 óra
Tűzállósági osztály:	A1 osztály
Levegő/alapfelület hőmérséklete feldolgozás közben:	+5°C és +30°C között
Anyagfelhasználás:	Kb. 1,5-1,8 kg/m <sup>2</sup> , 1 mm-es rétegvastagság esetén Kb. 156 kg száraz habarcs/ 1 m <sup>3</sup> lyukacsos téglá
Tapadásvesztés 25 fagyás/olvas ciklus után:	Kb. 0,42%
Tömegvesztés 25 fagyás/olvas ciklus után:	Kb. 0,11%
Csomagolás:	Nedvességálló papírzsák
Kiszerezés:	30 kg
Tárolás/eltarthatóság:	A csomagoláson szereplő gyártási időtől számítva 12 hónapig az 1907/2006/EK és a GR 932/2004 irányelvek szerint +20°C-on és 65% relatív páratartalom melletti tárolás esetén. Fa raklapokon, száraz helyen tárolandó.

A műszaki adatok és az anyagszükséglet a szabvány körülményekre vonatkozóan lettek meghatározva. A feldolgozás körülményeitől függően előfordulhatnak eltérések.

#### ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

##### ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

Az alapfelület legyen sima, szilárd, tiszta, olajtól és zsírtól mentes.

##### FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Egy 30 kg-os zsák tartalmát keverje össze kb. 4,2- 5,4 liter vízzel.  
1 kg falazóhabarcs elkészítéséhez kb. 140 – 180 ml vízre van szükség, +20°C-on.

##### **FIGYELEM!!**

Magasabb hőmérséklet esetén a szükséges víz mennyisége megnő!  
Ha szükséges, magasabb hőmérséklet esetén nedvesítse be a falazóelemeket!

---

Kézzel vagy keverőgép (fúrógépre erősített keverőszár vagy betonkeverő) segítségével keverje össze az anyagot vízzel. Kézi vagy fúrógépes keverés esetén keverje össze erőteljesen, hagyja állni 5 percig, majd keverje át újra az anyagot. Betonkeverő használata esetén a keverési idő 5 – 10 perc.

A bekevert anyagot kőműveskanállal hordja fel a felületre, majd egy simító segítségével oszlassa szét, míg egyenletes felületet kap, melyre feldolgozható a következő sor falazóelem (tégla, beton-, könnyűbeton elemek). A falazóelemeket gumikalapács segítségével, óvatos ütésekkel egyenlítse ki. A falazóhabarcsot a falazóelemek széleire is fel kell dolgozni. A kész falazatot védeni kell a gyors kiszáradással szemben.

A fenti ajánlásokon kívül fontos betartani az érvényben lévő előírásokat és szabványokat. A termék adatlapban szereplő jellemzők a gyakorlati tapasztalatokon és az elvégzett vizsgálatokon alapulnak. Mivel a helyszíni és a feldolgozási körülmények ettől eltérőek lehetnek, ezért termékeink helyes és eredményes használatára vonatkozóan nem vállalunk felelősséget.

---

## FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Megfelelő intézkedéseket kell tenni a felület gyors kiszáradással, rossz időjárási körülményekkel vagy faggal szembeni védelmére.
- A kitett ACC falazóelemeket egész idő alatt védeni kell az esővel szemben. Az ACC elemek nagy mennyiségű vizet tudnak felvenni. Nedves körülmények között az ACC elemek hőszigetelő képessége jelentősen lecsökken.
- Tartsa be a biztonsági adatlapban található utasításokat.
- Jelen termék adatlap minden korábbi változat helyébe lép. A termék adatlapban szereplő információk a termékkel kapcsolatban eddig szerzett tapasztalataink alapján készültek. Jelen termék adatlap nem mentesíti a termék felhasználóját annak eldöntése és tesztekkel történő kiértékelése alól, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási módnak és célnak. Az ADEPLAST termékeket, valamint azok alapanyagait folyamatosan ellenőrizzük laboratóriumainkban az állandó minőség érdekében. Tanácsadó szolgálatunk elérhető a termék alkalmazásával kapcsolatos kérdések esetén. Kövesse a biztonsági adatlapban szereplő információkat.

### Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

Termék Adatlap

ADEPLAST® MZ 5

2021.04.