Concrete - Beton

Sika MP 22 habarcs adalékszer

Erős késleltető hatású habarcs adalékszer

Felhasználási terület:

A Sika MP 22 kombinált habarcs adalékszer elsősorban gyári frisshabarcsok előállításához használható. Segítségével a habarcs bedolgozhatósága és a bedolgozhatóság időtartama is célirányosan beállítható.

A Sika MP 22 habarcs adalékszer különösen alkalmas:
- cementbázisú falazó habarcsokhoz,
- cementtel és töltőanyaggal készített falazó habarcsokhoz,
- gyorsan reagáló kötőanyaggal készített habarcsokhoz,
- finomrészben gazdag homokokhoz,
- magas hőmérséklet esetén.

Tulajdonságok, hatás:

A Sika MP 22 habarcs adalékszer:
- erősen késlelteti a kötőanyag és a víz reakcióját,
- a keverésnél számos, egyenletes eloszlású, apró légbuborékot képez.

Mindezek a tulajdonságok a falazó habarcsban:
- egyenletesebb és stabilabb keveréket eredményeznek,
- meghosszabbítják a bedolgozhatóság időtartamát, még meleg időjárási körülmények között is, akár 36 óráig,
- a keveréket képlékenyítik,
- javítják annak vízmegtartó-képességét, s végül
- javítják a habarcs bedolgozhatóságát (teríthetőségét, kenhetőségét simíthatóságát).

Alkalmassági engedélyek:

- A vizsgálatokat a stuttgarti FMPA építési hatóság végezte a német, adalékszerekre vonatkozó engedélyirányelvek alapján.

Adagolás:

A Sika MP 22 habarcs adalékszerből:
- A kívánt bedolgozhatóság és késleltető hatás függvényében 5,0 – 20,0 ml-t kell adagolni cement kilogrammonként, azaz kb. 0,60 – 2,40% szükséges a cement tömegére vonatkoztatva.
- Legnagyobb megengedett adagolási mennyiség 20 ml cement kilogrammonként.

Műszaki adatok:

Szín és halmazállapot: barnás folyadék
Hatóanyag: szacharóz / glukonát / tenzid
Sűrűség (20 C°-on): 1,18 kg/dm^3
Kloridtartalom: ≤ 0,10% (kloridmentes)
pH-érték: kb. 8,5

Felhasználási utasítás:

- A Sika MP 22 habarcs adalékszert vagy a keverővízzel egy időben vagy a keverés végén adjuk hozzá a habarcskeverékhez.
- Minél később adagoljuk a Sika MP 22-őt, annál jobb lesz annak hatása.
- 3 – 5 perces keverési időtartamot kell betartani ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és stabilitású légbuborék képződhessen.
- A gyári frisshabarcsot meg kell védeni a gyors vízveszteségtől és a fagy hatásától.
- A 36 órán túl bedolgozásra kerülő gyári frisshabarcsoknál szilárdságcsökkenés léphet fel.
- Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.
- Egyes szennyeződések – mint például az olajok, a formaleválasztók, a keverőgépvédők vagy az alumínium részecskék – habarcsba jutása a légbuborék-tartalom ellenőrizhetetlen megváltozását okozhatják.

Concrete - Beton

Munka- és környezet-védelem:

- Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény.
- Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.
- GISCODE BZM 1
- Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust.
- A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.
- A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.

Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:

- A Sika MP 22 habarcs adalékszert a gyártás során szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá.
- A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

Tárolás, szavatosság:

- Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.
- Ömlesztett szállításnál tiszta tartályt, tárolót kell használni.
- Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.
- Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított legalább 12 hónapig.

Kiszerelés:

Kanna:	30 kg bruttó=nettó
Hordó:	220 kg nettó
Konténer:	1.000 kg nettó
Tartálykocsi:	6 tonna felett.

Jogi tudnivalók:

Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza:

Sika Hungária Kft.
H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022
info@hu.sika.com / www.sika.hu

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel ISO 9002 szerint

KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK önkéntesen tanúsítva rendszeres felügyelettel ISO 14001 szerint