

**Műszaki Adatlap**  
Kiadás dátuma 02/2005  
Verziószám: 02  
Igasol®

## Igasol® Védőbevonat

<b>Termékleírás:</b>	Kaucsuk-bitumen-emulzió bázisú, egykomponensű, oldószermentes védőbevonat.
<b>Alkalmazási terület:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Védőbevonatként a betonalapokra, oszlopokra, támfalakra stb., melyek földdel érintkeznek.</li><li>- Elválasztóréteggént betonozási munkáknál.</li></ul>
<b>Előnyök:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; <b>Felhasználáskész, egyszerűen feldolgozható,</b></li><li>&gt; <b>Humuszsavaknak, lúgoknak és szulfátoknak ellenáll,</b></li><li>&gt; <b>Nedves alapfelületre is alkalmazható.</b></li></ul>
<b>Megjelenés:</b>	Sötétbarna, kiszáradva fekete.
<b>Szállítás:</b>	5 kg, 10 kg, 25 kg és 180 kg
<b>Eltarthatóság:</b>	Eredeti, felbontatlan göngyölegben a gyártástól számított 9 hónapig tárolható. Fagyérzékeny!



### **Műszaki adatok:**

Sűrűség (20 °C-on): kb. 1,0 kg/dm<sup>3</sup>  
Száranyagtartalom: kb. 60 tömeg%  
Felhasználás: 2 bevonat, rétegenként 0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup>  
Száradási idők:  
- Porszár kb. 2 óra múlva  
- Átvonható kb. 8 óra után  
- Teljes átszáradás (igénybevehető) kb. 3 nap múlva

### **Feldolgozási tudnivalók:**

**Feldolgozási hőmérséklet:** +8 °C-tól +35 °C-ig

#### **Alapfelület:**

Az alapfelület tiszta, portól, zsírtól és zsaluolajtól mentes legyen.  
A durva felületi egyenetlenségeket csiszoljuk le, a kavicsfészkeket pl. Sika MonoTop-620 javítóhabarccsal töltjük ki.  
A száraz betonfelületet a munkálatokhoz könnyedén nedvesítsük meg.

#### **Feldolgozás:**

Felhasználás előtt alaposan keverjük fel. Felhordás 2 munkamenetben történhet hengerrel, ecsettel, kefével vagy szóróberendezéssel.

#### **Figyelem:**

Lehetőleg árnyékban dolgozzunk.

#### **Eszköztisztítás:**

Az eszközöket használat után közvetlenül vízzel, a beszáradt emulziót Sika Verdünnung C-vel lehet tisztítani.

#### **Biztonsági előírások:**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



**Sika Hungária Kft.**  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel. +36 1 371-2020  
Fax +36 1 371-2022  
E-mail : [info@hu.sika.com](mailto:info@hu.sika.com)  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

