

TERMÉK ADATLAP

SikaShield® TP-HK

Bitumenes olvadóragasztó, plasztomer bitumenből készült tömb formájában bitumenes hídpálya szigetelő lemezekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaShield® TP-HK bitumenes olvadóragasztó tömb formájában, mely plasztomer bitumenből készül. A tömböt kereskedelmi forgalomban kapható bitumen hevítő tartályban kell megolvasztani, míg a feldolgozásra alkalmas viszkozitást eléri. A SikaShield® TP-HK megfelel az RVS 15.03.12 követelményeinek.

FELHASZNÁLÁS

Plasztomer bitumenes olvadóragasztó az alábbi területre:

- Bitumenes vízszigetelő lemez ragasztása hídpályára (Dörr-Tiropont® EL-1 és Dörr-Tiropont® EL-2)

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Plasztomer bitumen Töltőanyag tartalom: 0 tömeg% Hamutartalom: ≤ 5 tömeg% (DIN 52005)
Csomagolás	20 kg-os tömb
Eltarthatóság	Nincs időkorlát Műszaki jellemzői megfelelő tárolás esetén 24 hónapig garantálhatók.
Tárolási feltételek	Megfelelő körülmények között, hűvös, száraz helyen legalább 2 évig eltartható.
Szín	Fekete
Nyíró-, tapadószilárdság	≥ 0,08 MPa (RVS 15.03.12) Nyírási deformáció: ≥ 5%
Rugalmaság alacsony hőmérsékleten	≤ -5°C (RVS 15.03.12)
Lágyulási pont	Gyűrűs-golyós módszer (MSZ EN 1427) ≥ +150°C
Anyagfelhasználás	▪ Bitumenes vízszigetelő lemezek teljes felületen való ragasztásához:

kb. 2,0 - 2,5 kg/m²

Levegő környezeti hőmérséklete	Feldolgozás közben legalább +5°C legyen
Alapfelület hőmérséklete	Feldolgozás közben legalább +5°C legyen
Alapfelületek	Ne dolgozza fel nedves alapfelületre.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Zárt térben végzett munka (bitumen fűtőtartály, feldolgozás) esetén megfelelő szellőzést kell biztosítani.

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁS

A terméket kereskedelmi forgalomban kapható bitumen hevítő tartályban kell megolvasztani, míg a feldolgozásra alkalmas viszkozitást eléri.

A túlmelegítés elkerülése érdekében a +270°C feletti feldolgozási hőmérséklet nem megengedett.

A feldolgozási hőmérséklet +250°C - +270°C közötti.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasza el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaShield® TP-HK

Augusztus 2024, Version 02.01

020706303000000011

SikaShieldTP-HK-HU-(08-2024)-2-1.pdf