

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic® Metal Primer N

Kétkomponensű alapozó kitett fém felületekre, Sika kenhető tetőszigetelő és erkélyek vízszigetelő rendszerei alá

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalastic® Metal Primer N kétkomponensű, oldószeres, epoxigyanta bázisú alapozó kitett fém felületekre, mely egy bázis (A) és egy aktivátor (B) komponensből áll.

FELHASZNÁLÁS

Sikalastic® Metal Primer N alapozó fém felületekre az alábbi rendszerek részeként:

- Decothane Ultra® tetőszigetelő rendszerek
- Sikalastic® tetőszigetelő rendszerek
- Sikalastic® vízszigetelő rendszerek erkélyre

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyors kötési idő, 6 óra múlva átdolgozható
- Egyszerűen feldolgozható ecsettel vagy hengerrel
- Javítja a tapadást sokféle fém alapfelülethez
- Véd az illékony bitumen kioldódásával szemben (teljesen megerősített rendszerrel)
- Sokféle Sika kenhető vízszigeteléssel átdolgozható

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	A komponens - 3,75 l (5 literes fémdoboz) B komponens - 1,25 l (2,5 literes fémdoboz)
Szín	A komponens (bázis) - szürke folyadék B komponens (aktivátor) - borostyánsárga folyadék A+B komponens (keverék) - szürke folyadék
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. A magasabb tárolási hőmérséklet csökkenti a termék eltarthatóságát. A biztonsági adatlapban szereplő, tárolásra vonatkozó információkat is vegye figyelembe.
Sűrűség	A komponens (bázis) - 1,32 kg/l B komponens (aktivátor) - 1,03 kg/l A+B komponens (keverék) - 1,25 kg/l
Szárazanyag tartalom (mennyiség)	89%

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	A komponens : B komponens = 3:1 (térfogat szerint)												
Anyagfelhasználás	Feldolgozás egy rétegben, kb. 0,15 l/m ² (kb. 0,20 kg/m ²) mennyiségben rétegenként, a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően.												
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +40°C között												
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +40°C között												
Alapfelület nedvességtartalma	Látható nedvességtől és páraleccsapódástól mentes felület												
Fazékidő	90 perc (+20°C-on)												
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	A Sikalastic® Metal Primer N alapozót a szemcseszórás követően 4 órán belül fel kell dolgozni a felület újra oxidálódása előtt. Az ajánlott Decothane Ultra®, illetve Sikalastic® tetőszigetelő, valamint Sikalastic® erkélyszigetelő rendszereknek az alapozóra történő feldolgozása esetén várjon: <table><thead><tr><th>Alapfelület hőmérséklet</th><th>Legalább</th><th>Legfeljebb</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>12 óra</td><td>7 nap</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>6 óra</td><td>7 nap</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>3 óra</td><td>7 nap</td></tr></tbody></table> <p>Megjegyzés: Ha a bevonat feldolgozása előtt több mint 7 nap telik el, hordjon fel még egy réteg alapozót. A megadott időértékek közelítő jellegűek, függenek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.</p>	Alapfelület hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb	+10°C	12 óra	7 nap	+20°C	6 óra	7 nap	+30°C	3 óra	7 nap
Alapfelület hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb											
+10°C	12 óra	7 nap											
+20°C	6 óra	7 nap											
+30°C	3 óra	7 nap											

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Feldolgozás előtt végezzen előzetes tapadási / alapfelület kompatibilitási teszteket az alapfelület alkalmasságának és az alkalmazandó rendszer tapadásának ellenőrzéséhez.

A felület legyen tiszta, száraz, eltávolító szerektől, olajtól, zsírtól, sóktól, szilántól, szilikontól, sziloxántól és más vegyi anyagtól mentes, mely csökkenti a tapadást.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A bevonandó felületeket tisztítsa meg alaposan hagyományos módon. Az acél felületét szemcseszórással Sa 2 ½ vagy SSPC 10 (majdnem fehérfehér) felületi tisztaságúra készítse elő. Ahol a szemcseszórás nem megengedett, géppel tisztítsa meg a felületet.

A nemvasfémek felületéről távolítsa el a port és az oxidáció maradványait, majd csiszolja le.

A puha fémeket (pl. réz) drótkéfével is lehet tisztítani. A felületen ne legyen látható nedvesség, a termék feldolgozása előtt távolítsa el a port, laza és málló részeket ecset és/vagy ipari porszívó segítségével. Kétség esetén dolgozza fel egy próbafelületre. Az alapfelület minőségére / előkészítésére és az alapozó táblázatra vonatkozó részletes információkért olvassa el az alkalmazástechnikai útmutatót.

FELHASZNÁLÁS

Keverje fel az A komponenst, míg homogén lesz, adja hozzá a B komponenst, majd elektromos keverőgéppel keverje össze, míg homogén színű, csíkmentes keveréket kap.

A Sikalastic® Metal Primer N alapozó feldolgozható ecsettel vagy rövidszálú hengerrel.

Átdolgozás előtt hagyja teljesen megszáradni az alapozót (ld. várakozási idő / átdolgozhatóság).

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Thinner C-vel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic® Metal Primer N
November 2024, Version 03.01
020915951000000159

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic® Metal Primer N
November 2024, Version 03.01
020915951000000159

SikalasticMetalPrimerN-hu-HU-(11-2024)-3-1.pdf

