

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® P 922

(Korábban MTop P 922)

Általános felhasználású Xolutec alapozó padlóbevonati és vízszigetelési rendszerekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® P 922 kétkomponensű, a Xolutec technológián alapuló alapozó. Behatol az alapfelületbe és elősegíti a feldolgozandó padlóbevonati vagy vízszigetelési rendszer tapadását.

FELHASZNÁLÁS

A Sikafloor® P 922 alkalmazható alapozóként:

- Beton alapfelületekre, cementbázisú esztrichre
- Normál és erősen nedvszívó felületekre
- Sika® Xolutec padlóbevonati rendszerekhez

Megjegyzés:

- A termék használata kizárólag tapasztalt szakemberek részére ajánlott.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nagyon jó behatolási képesség tömör alapfelületbe
- Alacsony viszkozitású
- Jó tapadószilárdság

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Xolutec technológia	
Csomagolás	A komponens	6,8 kg-os tartály
	B komponens	6 kg-os tartály
	A+B komponens	12,8 kg-os felhasználásra kész egység
	További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.	
Megjelenés / Szín	A komponens	Halványsárga folyadék
	B komponens	Áttetsző folyadék
	Keverék	Halványsárga folyadék
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig.	

- Jól tapad szilárd, tiszta, száraz és enyhén nedves felületekre
- Alacsony VOC kibocsátás
- Feldolgozása egyszerű

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD) az MSZ EN 15804 szerint. EPD az Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) által függetlenül hitelesítve.

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- CE jelölés és Teljesítmény nyilatkozat az MSZ EN 13813:2002 szabvány szerint: Esztrich és padozati anyagok - Esztrichhabarcok - Tulajdonságok és követelmények - Műgyanta esztrich
- CE jelölés és Teljesítmény nyilatkozat az MSZ EN 1504-2:2004 szabvány szerint - Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására - A beton felületvédelmi rendszerei - Bevonat

Tárolási feltételek

A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.

A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.

Sűrűség	Keverék	1,18 kg/l	(MSZ EN ISO 2811-1)
	A komponens	1,21 kg/l	
	B komponens	1,13 kg/l	

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Ütésállóság	I. osztály: ≥ 4 Nm	(MSZ EN ISO 6272-1)
Szakító-tapadószilárdság	$> 1,5$ N/mm ² (beton szakadt)	(MSZ EN 1542)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	A komponens : B komponens	53,2 : 46,8 (tömeg szerint)
Anyagfelhasználás	0,3–0,5 kg/m ²	
Termék hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Relatív páratartalom	Nincs korlátozva, de ne legyen páralecsapódás a felületen.	
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Fazekidő	+10°C	25 perc
	+20°C	20 perc
	+30°C	15 perc
Szilárdulási idő	+10°C-on	5 nap
	+23°C-on	3 nap
	+30°C-on	2 nap

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)

A termék átdolgozása előtt várjon:

Hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb
+10°C	12 óra	48 óra
+20°C	8 óra	48 óra
+30°C	7 óra	48 óra

A megadott időértékek körülbelüliek, függnek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: Padlóburkolati rendszerek felületének vizsgálata és előkészítése
- Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: Padlóburkolati rendszerek kikeverése és feldolgozása

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

TERMÉK ADATLAP

SikaFloor® P 922

Július 2025, Version 03.02

020812000000002024

BUILDING TRUST



FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

HÉZAGOK ÉS REPEDÉSEK ELŐKEZELÉSE

A repedések nem megfelelő felmérése és kezelése a bevonat csökkent élettartamát és visszatérő repedezést okozhat.

1. Statikus repedések esetén győződjön meg róla, hogy azok szélessége alkalmas-e a Sikafloor® P 922 alapozóval történő átdolgozásra.
2. Dinamikus repedések esetén győződjön meg róla, hogy azok mozgása a Sikafloor® P 922 mozgási képességének tartományába esik.

A teljes bevonat feldolgozása előtt az alapfelületben lévő munkahézagok és statikus felületi repedések előkezelést igényelnek. Sikadur® vagy Sikafloor® gyanták használata javasolt.

Maximális lejtés

Ne dolgozza fel a terméket 1%-nál nagyobb lejtésű alapfelületre.

ALAPFELÜLET ÁLLAPOTA

A cementbázisú alapfelület legyen szerkezetileg ép és megfelelő nyomószilárdságú (legalább 25 N/mm²), legalább 1,5 N/mm² tapadósilárdsággal.

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, szennyeződésektől (pl. por, olaj, zsír, bevonatok, cementiszap), felületkezeléstől és laza, málló részekről mentes.

MECHANIKAI ELŐKÉSZÍTÉS

A felület előkészítése során, ha az alapfelületben lévő üregeket és fúrt lyukakat nem javítják ki megfelelően, akkor azok gyengíthetik a fogadófelületet, így károsíthatják a bevonatot. A felület előkészítése során tárja fel teljesen a lyukakat, üregeket a szükséges javítások felmérése érdekében.

1. Távolítsa el a gyenge cementbázisú alapfelületet.
2. Mechanikusan készítse elő a cementbázisú alapfelületet szemcseszórással, csiszolással vagy marással a cementiszap eltávolítása érdekében.
3. A vékony rétegű gyanta feldolgozása előtt csiszolással távolítsa el a kiálló részeket.
4. A termék feldolgozása előtt távolítsa el a felületről a port és a laza, málló részeket egy ipari porszívóval.
5. A felület kiegyenlítéséhez, a repedések, lyukak és üregek kitöltéséhez használja a megfelelő Sikafloor®, Sikadur® vagy Sikagard® terméket.

A felület kiegyenlítésére és a hibák kijavítására alkalmas termékekre vonatkozó további információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

NEM CEMENTBÁZISÚ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A nem cementbázisú alapfelületek előkészítésére vonatkozó további információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

KEVERÉS

1. Keverje fel az A (gyanta) komponenst egy elektromos keverőgéppel, míg egyenletes keveréket kap.
2. Adja a B (edző) komponenst az A komponenshez.
3. FONTOS Ne keverje túl sokáig. Keverje össze a két komponenst kb. 2 percen keresztül, míg egyenletes színű keveréket kap.
4. Az alapos keveredés biztosítása érdekében öntse az anyagot egy tiszta edénybe és keverje át újra, míg egyenletes keveréket kap.

FELHASZNÁLÁS

- Feldolgozás után legalább 24 órán keresztül védje a terméket a nedvességtől, páralecsapódástól és a vízzel való közvetlen érintkezéstől.
 - Amennyiben ideiglenes fűtésre van szükség, ne használjon gázt, olajat, paraffint vagy más fosszilis fűtőanyagot, mivel ezek nagy mennyiségű CO₂ és vízpára képződésével járnak, melyek kedvezőtlen hatással vannak a bevonatra. Fűtéshez kizárólag elektromos meleglevegő fűjót használjon.
 - A termék porózus alapfelületre, emelkedő hőmérséklet mellett történő feldolgozása esetén a felszálló levegő miatt túkráterek képződhetnek a bevonaton. A terméket csökkenő hőmérsékletnél dolgozza fel.
 - Ha a terméken kikeményedés után túkráterek jelennek meg, az a következő réteg hólyagosodását okozhatja. A túkrátereket az alábbi módon zárja le: Enyhén csiszolja meg a kikeményedett termék felületét, majd dolgozzon fel egy a termék és kb. 3% Sika® Extender T keverékéből álló póruszáró réteget.
1. Öntse a kikevert anyagot az alapfelületre (anyagszükségletet ld. Felhasználási Információk).
 2. Dolgozza el a terméket egyenletesen a felületen egy ecset, gypjúhenger vagy gumilehúzó segítségével.
 3. Hengerelje át a felületet két irányban, egymásra merőlegesen egy gypjú hengerrel. A toldásmentes felület érdekében feldolgozás közben tartsa nedvesen a sávok széleit.
 4. (Opcionális) Szükség esetén dolgozzon fel egy második réteg alapozót.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítsa meg minden eszközt és berendezést Sika® Thinner C-vel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® P 922

Július 2025, Version 03.02

020812000000002024

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® P 922
Július 2025, Version 03.02
020812000000002024

SikafloorP922-hu-HU-(07-2025)-3-2.pdf

