

TERMÉK ADATLAP

Sika® Ucrete® TCCS

Nagy teherbírású, szintartó, esztétikus megjelenésű fedőbevonat

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Ucrete® TCCS háromkomponensű, nagy teherbírású, gyorskötésű fedőbevonat, mely rendkívül esztétikus, szintartó, matt felületet biztosít a Sika® Ucrete® CS padlóburkolati rendszereknek.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Ucrete® TCCS alkalmazható a Sika® Ucrete® padlóburkolati rendszerek fedőbevonataként.

Megjegyzés:

- A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére javasolt.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kizárólag szakképzett, engedéllyel rendelkező kivitelező építheti be
- Rendkívül ellenálló bizonyos vegyi anyagok és élelmiszeripari termékek okozta foltosodással szemben
- Nagyon jó UV-állóság
- Sárgulással szemben ellenálló, mely tartós színtabilitást biztosít
- Gyorskötésű
- Kikeményedés után nincs ízmódosító hatása
- Jó hőállóság

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Európai Halal tanúsítvány (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, tanúsítvány száma: 21453-2/1/1/Y1
- Alkalmasság élelmiszeripari és italgépjártó létesítményekben, Sika® Ucrete®, HACCP, vizsgálati jelentés száma: I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Beltéri levegőminőség Gold MSZ EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, tanúsítvány száma: IACG-321-01-01-2023

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Akril	
Csomagolás	7,35 kg	A csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Szín	Végő szín	Szürke, világosszürke, krémszínű, sárga, citromsárga, zöld, világoszöld, zöldesbarna, piros, narancssárga, kék, világoskék.
Eltarthatóság	Ld. csomagolás	

Tárolási feltételek

A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A termék biztonságos kezelésére és tárolására vonatkozó információkat olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakító-tapadószilárdság	> 2,0 N/mm ² (beton szakadt)	(MSZ EN 1542)
Vegy ellenállóképesség	Laboratóriumi vizsgálatok alapján sokféle vegyi anyaggal szemben ellenálló. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Rendszer	Anyagszükséglet	Terület
	Sika® Ucrete® CS10	0,4–0,6 kg/m ²	12–18 m ² /egység
	Sika® Ucrete® CS10 AS	0,4–0,6 kg/m ²	12–18 m ² /egység
	Sika® Ucrete® CS20	0,7–0,9 kg/m ²	8–10 m ² /egység
	Csúszási ellenállás R13		
	Sika® Ucrete® CS20	1,0–1,2 kg/m ²	6–7 m ² /egység
	Csúszási ellenállás R12		
	Sika® Ucrete® CS20 AS	0,7–0,9 kg/m ²	8–10 m ² /egység
	Sika® Ucrete® CS30	1,0–1,2 kg/m ²	6–7 m ² /egység
Megjegyzés: A megadott értékek elméletiek, nem veszik figyelembe a felület porozításából, kialakításából, a szintbeli eltérésekből vagy a veszteségből eredő többlet anyagszükségletet. A pontos anyagszükséglet kiszámításához az adott alapfelületi feltételek mellett és a feldolgozáshoz használt eszközzel dolgozza fel a terméket egy próbafelületre.			
Termék hőmérséklete	+15°C és +22°C között		
Levegő környezeti hőmérséklete	+15°C és +22°C között		
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület és a még ki nem keményedett anyag hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a feldolgozott termék felületén. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom növeli a kivirágzás valószínűségét.		
Alapfelület hőmérséklete	+12°C és +22°C között		
Szilárdulási idő	A padló 24 óra után üzembe helyezhető. A megadott időérték közelítő jellegű, függ a változó környezeti feltételektől és az alapfelület állapotától.		
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Legalább	2–3 óra	
	Legfeljebb	48 óra	
A megadott időértékek közelítő jellegűek, függnek a változó környezeti feltételektől, különösképp a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.			

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

1907/2006/EK rendelet (REACH) – Kötelező képzés
2023. augusztus 24-től megfelelő képzés szükséges a termék ipari vagy professzionális használatához. További információkért és a képzés linkjéért látogassa meg a www.sika.com/pu-training webhelyet.



FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A feldolgozást kizárólag szakképzett, engedéllyel rendelkező Sika® Ucrete® kivitelező végezheti.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasnia el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP
Sika® Ucrete® TCCS
Január 2026, Version 01.01
02081400000002019

SikaUcreteTCCS-hu-HU-(01-2026)-1-1.pdf

