

Sika® MultiPrimer Marine

Műszaki adatok

Vegyi bázis	oldószer alapú, tapadásjavító folyadék	
Szín	színtelen, enyhén sárgás	
Sűrűség (CQP ¹ 006-3 / ISO 28811-1)	kb. 1,0 kg/dm ³	
Viszkozitás ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	kb. 10 mPas	
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4 °C	
Szárazanyag tartalom	34%	
Alkalmazási hőmérséklet	5 - 40 °C	
Felhordási mód	ecset, applikátor	
Kiadósság	kb. 50-150 ml/m ² az alapfelület porózusságától függően	
Kiszellőzési idő ^{2/3}	15 °C felett 15 °C alatt maximum	10 perc 30 perc 24 óra
Tárolhatóság (bontatlan csomagolásban, száraz helyen, 25 °C alatt)	9 hónap	

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure
(Belső vizsgálat)

²⁾ 23 °C / 50% relatív páratartalom

³⁾ speciális alkalmazásoknál ettől eltérhet

Termékleírás

A Sika® MultiPrimer Marine alacsony viszkozitású, folyadék, amely elősegíti a Sikaflex® termékek tapadását különböző felületeken.

A Sika® MultiPrimer Marine az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care Program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® MultiPrimer Marine elősegíti a Sikaflex® termékek tapadását különböző felületeken, mint pl. fa (teak, mahagóni, oregon és parafa), fém, alumínium és galvanizált acél, műanyag és festékkel alapozott felületek. Sika® MultiPrimer Marine elősegíti a Sikasil tömítő- és ragasztóanyagok jobb tapadását porózus és nem porózus felületeken.

A termék csak tapasztalt szakemberek részére alkalmas. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végzését az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

Feldolgozási eljárás

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és formaleválasztótól, szilikontól, olajtól és portól mentes. A nem porózus felület előkezelését Sika® Cleaner-205 tisztító és tapadásaktiváló anyaggal végezzük és hagyjuk száradni. Sikasil® termékek nem porózus felületen történő használatakor Sika® Cleaner P-vel történő előkezelés (felhordás/letörlés) ajánlott. A Sika® MultiPrimer Marine-t egyszeri vékony, de fedő rétegben ecsettel vagy applikátorral kell a felületre felhordani. Ellenőrizzük, hogy az egyszeri felhordással elegendő vastagságú réteget hordtunk fel. A Sika® MultiPrimer Marine 3 napig hőre lágyuló tulajdonságokat mutat a felvitel után. A bedolgozási hőmérséklet és az alapfelület hőmérséklete 15°C és 25°C között van. Természete függ a nedvszívó képességétől, felületi érdességétől és a felhordás módjától.



Fontos megjegyzés

A felbontott edényt használat után azonnal vissza kell zárni.

Zselésedett vagy nem homogén Sika® MultiPrimer Marine-t (észrevehető viszkozitás növekedés) nem szabad felhasználni.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap
- Sika® Primer Táblázat

Csomagolás

Flakon	250 ml
	1 l

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laboroszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

