

## TERMÉK ADATLAP

## Sikagard®-6440

Szórható alváz- és kőfelverődés elleni védőbevonat

## JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Vegyi bázis                              | Gumi alapú                     |
| Szín ( CQP001-1)                         | Fekete / szürke                |
| Térhálósodási mód                        | Levegőn száradó                |
| Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban) | 1.05 kg/l                      |
| Szilárdtest tartalom                     | 49 %                           |
| Felhasználási hőmérséklet                | 15 – 25 °C                     |
| Film réteg vastagság                     | nedves 600 µm<br>száraz 300 µm |
| Bőrösödési idő                           | 60 perc <sup>A</sup>           |
| Száradási idő                            | 24 óra <sup>A</sup>            |
| Üzemi hőmérséklet                        | -30 – 90 °C                    |
| Szavatossági idő                         | 24 hónap <sup>B</sup>          |

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

<sup>A</sup>) 23 °C / 50 % rel. páratart.<sup>B</sup>) tárolás 5 °C és 25 °C között

## LEÍRÁS

A Sikagard®-6440 tartós, tixotróp, gumi alapú védőbevonat, kiváló korróziógátló és zajcsillapító tulajdonságokkal. Alkalmas a járművek hatékony alvázvédelmére és kőfelverődés elleni védelmére egyaránt, kiváló végső teljesítményt nyújt. Az eredeti textúra könnyen visszaállítható.

A Sikagard®-6440 jó átfényezhetőségi tulajdonságokkal rendelkezik.

Száradás után egy szívós bevonatot képez, mely megvédi a fém részeket a kőfelverődéssel és a korrózióval szemben.

## TERMÉK ELŐNYEI

- Könnyen felhordható, nem folyik meg, nem csöpög
- Kopásnak, kőfelverődésnek és útszóró sónak ellenáll
- Sokféle felületi megjelenés lehetséges
- Jó tapadási tulajdonságok
- Átfényezhető
- Alacsony hőmérsékleten is megtartja tulajdonságait
- Nehézfémektől mentes
- Száradás után is rugalmas marad

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sikagard®-6440 szórható, korróziógátló bevonat járművek sérülékeny, festett felületeinek javítására és védelmére, például küszöbök, kerékjáratok ívek, első és hátsó lökhárítók, valamint a jármű alvázának részei.

A Sikagard®-6440 jól tapad különféle festékeken, fém alapozókon, fém és PVC felületeken.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen tesztek az adott alapelületen, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

## VEGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A Sikagard®-6440 ellenálló vízzel, tengervízzel, sós permittel, olajjal, enyhe lúgokkal és savakkal szemben.

A fenti információk csak általános útmutatóként szolgálnak. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

## FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

### Felület előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, rozsdától, portól és zsírtól mentes. A korrózióállóság növelése érdekében a nyers fémfelületet elő kell kezelni (pl. bevonat nélküli acél, stb.).

### Felhordás

A Sikagard®-6440 felhordható sűrített levegős szórópisztoly segítségével (kb. 3-6 bar nyomás). Felhordáshoz alkalmas berendezések: Sika® SCP Gun (nyomótartályos) vagy Sika® UBC Gun (vákuumos).

Felhasználás előtt kb. 40-szer rázza fel a flakont. A szórás megkezdése előtt takarja le a szomszédos felületeket. A terméket szoba-hőmérsékleten hordja fel a felületre, kb. 25 cm-es távolságból, kereszttező mozdulatokkal, hogy összefüggő réteget kapjon.

A Sikagard®-6440 csöpögés nélkül felhordható. Hordja fel a felületre a kívánt rétegvastagság eléréséig. Amennyiben vastagabb rétegre van szükség, hagyja az egyes rétegeket megszáradni. A szórási technika változtatásával sokféle textúra alakítható ki. Ne fújja a fém-, motor- vagy kipufogórendszer részeire.

## Eltávolítás

A meg nem kötött Sikagard®-6440 Sika® Remover-208 vagy más alkalmas oldószer segítségével távolítható el az eszközökről, berendezésekről. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el. A kezét / bőrt azonnal tisztítsa meg Sika® Cleaner-350H tisztítókendővel vagy más alkalmas ipari kéztisztítóval és vízzel.

Ne használjon oldószert a bőrön!

## Átfényezhetőség

A Sikagard®-6440 száraz állapotban (24 óra elteltével) a szokásos festékrendszerrel átfényezhető. A várakozási idő csökkenthető legfeljebb 60°C-on történő, gyorsított szárítással. A festékrendszerek sokfélesége miatt tapadási és kompatibilitási tesztek elvégzése szükséges.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlap

## CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

|        |     |
|--------|-----|
| Flakon | 1 l |
|--------|-----|

## TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-6440

Version 02.01 (08 - 2026), hu\_HU  
014013024403001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>

