

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-8902

Poliuretán tapadóréteg a Sikalastic®-827 HT olvadó pellethez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalastic®-8902 kétkomponensű, poliuretán, átlát-szó tapadóréteg a Sikalastic®-827 HT olvadó pellethez.

FELHASZNÁLÁS

Sikalastic®-8902 Kizárólag szakmai felhasználók részé-re.

- A Sikalastic®-827 HT olvadó pelleteknek a Sikalastic®-851 és Sikalastic®-8800 vízszigetelő lemezekre történő ragasztásához.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Feldolgozása egyszerű
- Feldolgozható ecsettel, hengerrel vagy airless szórás-sal
- Ellenálló az öntött aszfalt feldolgozási hőmérsékleté-vel szemben

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- HAPAS Tanúsítvány, Sikalastic®-851-8902-827, BBA, Tanúsítvány száma 15/H237

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Poliuretán	
Csomagolás	A komponens	20,25 kg
	B komponens	4,75 kg
	További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számított 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Sűrűség	kb. 1,39 kg/l (bekevert gyanta, +23°C-on)	

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakítószilárdság	>10 N/m ²	(DIN 53504)
Hőellenállás	Kitettség	Száraz hő
	Rövid ideig	legfeljebb +240°C-ig

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	81:19 tömeg szerint
----------------	---------------------

Anyagfelhasználás	kb. 0,75 kg/m ²		
Rétegvastagság	kb. 0,5 mm		
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +40°C között		
Relatív páratartalom	< 80%		
Harmatpont	Az alapfelület hőmérséklete legalább +3°C-kal harmatpont felett legyen, kerülje a páralecsapódást.		
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +50°C között		
Fazékidő	kb. 25 perc, +23°C-on		
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Várakozási idő az aszfaltréteg feldolgozása előtt:		
	Hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb
	+10°C	24 óra	1 hét
	+20°C	16 óra	1 hét
	+30°C	12 óra	1 hét

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A Sikalastic®-8902 nem UV-álló, UV-fénynek való kitettség esetén megváltozik a színe. Ez nem befolyásolja a bevonat működését és teljesítményét legfeljebb 4 hétig tartó kitettség esetén.
- Ha az aszfaltozás nem történik meg 3 napon belül, akkor a teljes felületet le kell takarni arra alkalmas védőborítással a kosz és a nedvesség általi beszennyeződés, valamint a pelleteknek az építési forgalom okozta mechanikai sérülésének elkerülése érdekében.
- A Sikalastic®-8902 nem járható felület, kizárólag az aszfaltot szállító és az aszfaltozást végző tehergépjárművek hajthatnak rá a feldolgozott, védelem nélküli felületre.
- A tapadóréteg ajánlott vastagságának túllépése nagyobb anyagszükségletet eredményez.
- A tapadóréteg ajánlott vastagságának túllépése a beszórt Sikalastic®-827 HT pelletnek alacsonyabb teljesítményéhez vezethet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Olvassa el a Sikalastic®-851 vagy Sikalastic®-8800 termék adatlapját.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Hordja fel a Sikalastic®-8902 réteget a feldolgozott vízszigetelő lemez meghatározott átvonhatósági idején belül. Nincs szükség az alapfelület további előkészítésére.

Ha túllépi a feldolgozott vízszigetelő lemez átvonhatósági idejét, a felületet mechanikusan, enyhe csiszolással kell előkészíteni, majd Sikalastic®-810 tapadást segítő anyagot kell rá felhordani.

KEVERÉS

Keverje fel az A komponenst egy alacsony sebességű (300-400 ford./perc) elektromos keverőgéppel, 3 percen keresztül. Adja hozzá az A komponenshez az összes B komponenst, majd keverje össze alaposan, míg homogén keveréket kap. Az alapos keverés biztosítása érdekében a bekevert anyagot öntse át egy tiszta edénybe, majd keverje át újra 1 percen keresztül. Ne keverje túl sokáig, így elkerülhető a levegő bezárása. A végső keverés során kaparja le a keverőedény oldalairól és aljáról az anyagot legalább egyszer egy lapos vagy egyenes élű simítóval, hogy teljes legyen a keveredés. Csak teljes csomagolási egységeket keverjen be. Keverési idő A+B = 4 perc.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést Thinner C-vel. A megkeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-8902

Február 2021, Version 01.01

020706201000000008

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-8902
Február 2021, Version 01.01
020706201000000008

Sikalastic-8902-hu-HU-(02-2021)-1-1.pdf