

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

SikaWall®-1045 Pro

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	SikaWall®-1045 Pro, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Külső homlokzati hőszigetelő rendszerek expandált polisztirol (EPS), extrudált polisztirol (XPS) és kőzetgyapot (MW) tábláinak ragasztására, üvegszövet háló beágyazására.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Adeplast Oradea Uzinelor Str. 3 410605 Nagyvárad Románia
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	3 rendszer szerint
7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Nonprofit Kft. kiadta az A-10/2025 számú Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ). Az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) a gyártó folyamatosan végzi. A kiadás éve: 2025.

Teljesítmény nyilatkozat

SikaWall®-1045 Pro

2025.09.29.

1/3

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Friss habarcs testsűrűsége	1400 kg/m ³ ± 5%	EAD 040083-00-0404, A.6.2. bekezdés
Megszilárdult habarcs testsűrűsége	1300 kg/m ³ ± 5%	EAD 040083-00-0404, A.6.3. bekezdés
Hamutartalom	+450°C-on: ≥ 97,0 m/m% +900°C-on: ≥ 94,0 m/m%	EAD 040083-00-0404, A.6.6. bekezdés
Tapadószilárdság az ágyazóhabarcs és a szigetelőanyag (EPS, XPS, MW) között - száraz körülmények között	≥ 80 kPa, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen	EAD 040083-00-0404, 2.2.11.1. bekezdés
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület (beton) között - száraz körülmények között - 2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után, - 2 nap vízbe merítés és 7 nap szárítás után	≥ 250 kPa ≥ 80 kPa ≥ 250 kPa	EAD 040083-00-0404, 2.2.11.2. bekezdés
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag (EPS, XPS, MW) között - száraz körülmények között - 2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után, - 2 nap vízbe merítés és 7 nap szárítás után	vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen ≥ 80 kPa ≥ 30 kPa ≥ 80 kPa	EAD 040083-00-0404, 2.2.11.3. bekezdés
Szakítószilárdság	≥ 0,08 N/mm ² (expandált polisztirol alapfelület esetén, 28 nap után) ≥ 0,08 N/mm ² (extrudált polisztirol alapfelület esetén, 28 nap után)	EAD 040083-00-0404, 2.2.11.1 bekezdés
Vízfelvétel (kapilláris próba) (EPS, XPS, MW hőszigetelőanyagokkal) 1 óra után, 24 óra után	< 0,5 kg/m ²	EAD 040083-00-0404, 2.2.5.1. bekezdés
Vízgőzáteresztési tulajdonságok	NPD	MSZ EN ISO 7783:2019
Tűzzel szembeni viselkedés	NPD	MSZ EN 13501-1:2019
Legnagyobb szemnagyság (D _{max})	1,0 mm	EAD 040083-00-0404, A.6.4. bekezdés
Fagyállóság: tapadószilárdság 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után (EPS, XPS, MW hőszigeteléssel)	≥ 80 kPa, vagy szakadás helye a szigetelőanyagban legyen	EAD 040083-00-0404, 2.2.7. bekezdés és 2.2.11.1. bekezdés

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.09.29.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
SikaWall®-1045 Pro

2025.09.29.