

TERMÉK ADATLAP

Sikalnject®-246

Korábban TPH.® PUR-O-RIP LV/ Alacsony viszkozitású, kétkomponensű, poliuretán bázisú injektáló gyanta

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalnject®-246 alacsony viszkozitású, kétkomponensű, poliuretán bázisú injektáló gyanta betonban és téglafalban lévő száraz, nedves, vizes és víznyomás nélküli, víztartó repedések vízszigeteléséhez.

FELHASZNÁLÁS

Sikalnject®-246 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Betonban lévő repedések, hézagok és üregek injektálása
- Téglafalban lévő repedések injektálása

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Rendkívül alacsony viszkozitású
- Hosszú fazékidő
- Nagyon jó behatolási képesség
- Ideális téglafal injektálásához (kapillaris pórusok feltöltése)
- Hajszálrepedések injektálása (kb. 0,1 mm)

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

CE jelölés az MSZ EN 1504-5 szerint (TNY szám: GER0513/02)

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás

A komponens: 15 kg / 5 kg
B komponens: 9 kg / 3 kg
Nagyobb méretű kiszerezés kérésre.
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.

Szín

A komponens: átlátszó folyadék
B komponens: barna folyadék

Eltarthatóság

Gyártási időtől számítva 12 hónapig

Tárolási feltételek

A terméket az eredeti, bontatlan csomagolásában, száraz helyen, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, hőtől, fagytól és közvetlen napsugárzástól védve tárolja.

Sűrűség

A komponens: kb. 1,01 kg/l (ISO 2811-1)
B komponens: kb. 1,21 kg/l (ISO 2811-1)

Viszkozitás

A komponens: kb. 60 mPas (ISO 2555)
B komponens: kb. 30 mPas (ISO 2555)
A+B komponens: kb. 40 mPas (ISO 2555)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	1,67 : 1 (tömeg szerint) 2 : 1 (térfogat szerint)
Fazékidő	kb. 2 óra (ASTM D7487)
Szilárdulási idő	kb. 7 nap

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A repedés, hézag, üreg felülete legyen tiszta, laza részektől, portól, olajtól és más tapadásgátló anyagoktól mentes.

A szennyeződést sűrített levegővel távolítsa el.

KEVERÉS

Öntse az A és B komponenst egy tiszta, száraz keverőedénybe, majd lassan (legfeljebb 250 ford./perc) keverje össze, kb. 2 percen keresztül, míg homogén keveréket kap.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A szivattyú és az injektáláshoz használt eszközök tisztításához a SikaInject®-CL2 (ld. termék adatlap) használata javasolt.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP
SikaInject®-246
Október 2024, Version 01.01
020707010020000063

SikaInject-246-hu-HU-(10-2024)-1-1.pdf

