

TERMÉK ADATLAP

SikaSeal®-190

Semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag szaniterekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaSeal®-190 semlegesen térhálósodó, alkoxi szilikon tömítőanyag hosszú távú penészedésgátló hatással.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmas az alábbi hézagtípusok tömítésére:

- Csatlakozási hézagok
- Mozgási hézagok

A termék az alábbi területeken alkalmazható:

- Fürdőszobák és zuhanyzók
- Háztartási konyhák
- Szaniter berendezések
- Lakóépületek vizes helyiségei

A termék sokféle építőanyag és alapfelület esetén alkalmazható, például:

- Üveg
- Kerámia
- Csempe
- Alumínium

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nagyon jó penészállóság
- Nagyon jó tapadás sokféle építőanyaghoz alapozó használata nélkül is
- Nincs korrozív hatással az alapfelületre
- Nagyon alacsony VOC kibocsátás
- Csekély szag
- SikaCeram®-690 Elite fugázóanyaggal optimális szint eredményez

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- VOC kibocsátási osztály: GEV EMICODE EC1^{plus}

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- CE jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat az MSZ EN 15651-3:2012 szabvány szerint: Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései - 3. rész: Tömítőanyagok szaniter berendezésekhez

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Alkoxi szilikon
Csomagolás	300 ml-es kartus, 12 kartus/doboz További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Szín	Sokféle színben kapható, további információért ld. árjegyzék.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 15 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.
Sűrűség	1,00 kg/l (ISO 1183-1)

TERMÉK ADATLAP

SikaSeal®-190

November 2025, Version 02.01

020514030000243091

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Shore A keménység	18 (28 nap után)	(ISO 868)
Szakítószilárdság	0,85 MPa	(ISO 37)
Metsző rugalmassági modulus	60%-os nyúlásnál, +23°C-on	0,18 N/mm ² (ISO 8339)
Rugalmas visszaalakulás	76%	(ISO 7389)
Mozgási képesség	± 20%	(ISO 9047)
Alkalmazási hőmérséklet	-40°C és +165°C között	
Szakadási nyúlás	500%	(ISO 37)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +35°C között Ügyeljen a páralecsapódásra. Feldolgozás közben az alapfelület hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen.
Kötési sebesség	+23°C, 50% rel.páratart. 3 mm / 24 óra (CQP049-2)
Bőrképződési idő	+23°C, 50% rel.páratart. 40 perc (CQP019-1)

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Előkezelési táblázat építőipari ragasztó- és tömítőanyagokhoz

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A termék nem használható az alábbi alapfelületeken:

- Előfeszített poliakrilát és polikarbonát
- Bitumen, természetes gumi és EPDM

Az alábbi alapfelületekhez a termék gyengén tapadhat:

- Polietilén (PE)
- Polipropilén (PP)
- PTFE (Teflon®)

Feldolgozás előtt a fenti alapfelületek esetén végezzen előzetes tapadásvizsgálatot.

További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

FELHASZNÁLÁS

- Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
 - A lágyítószer kiválása foltot hagyhat természetes kővön (pl. gránit, márvány, mészkö felületek) történő felhasználás esetén. Feldolgozás előtt végezzen előzetes vizsgálatot. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.
 - A termék a levegő nedvességtartalmával reagálva keményedik ki, ezért győződjön meg róla, hogy elegendő a levegő páratartalma a termék megfelelő térhálósodásához és működéséhez.
1. Ha éles, pontos tömítési vonalra van szükség, használjon maszkolószalagot.
 2. Az alapfelület megfelelő előkészítése után helyezze a háttérkitöltő profilt a hézagba, a kívánt mélységbe.
 3. Az alapfelület előkészítésénél javasolt módon alapozza a hézag felületeit. Kerülje az alapozó túlzott hasz-

- nálatát.
4. Vágja le kartus/unipack végét.
 5. Helyezze fel a kinyomócsőrt, majd vágja le a kívánt átmérőjűre.
 6. Helyezze a terméket a kinyomópisztolyba.
 7. Nyomja a terméket a hézagba úgy, hogy a hézag minden oldalával teljesen érintkezzen, kerülje a levegő bezárását.
 8. FONTOS Ne használjon oldószer tartalmú simítófolyadékot. A feldolgozás után amint lehetséges, erősen nyomja a tömítőanyagot a hézag széleihez, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást és a sima felületet. A hézag felületének elsimításához használjon kompatibilis simítófolyadékot (pl. Sika® Tooling Agent N).
 9. Távolítsa el a maszkolószalagot a termék bőrösödési idején belül.

Színeltérések

Színeltérés előfordulhat, különösen fehér és világos színárnyalatok esetén. Ez csak esztétikai hatás, nem befolyásolja kedvezőtlenül a termék műszaki teljesítményét vagy tartósságát.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika® Remover-208-cal vagy Sika® Cleaning Wipes-100 törlőkendővel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasssa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaSeal®-190

November 2025, Version 02.01
020514030000243091

SikaSeal-190-hu-HU-(11-2025)-2-1.pdf

