

Oldószertartalmú bitumenes kellősítő Dörr-Titanol® V



Műszaki adatok	Dörr-Titanol® V	
Alapanyag	Oldószertartalmú, alacsony viszkozitású bitumenes kellősítő	
Alkalmazási terület	<p>Dörr-Titanol® V kenhető kellősítő, mellyel növelehető a bitumenes lemezek tapadása az alapfelületen. Az alapfelületnek tisztának és száraznak kell lennie. A termék használható beton, fém és téglafelületeken.</p> <p>Nedves alapfelületen nem használható. Kisszellőztetési idő az időjárás függvényében kb.3óra.</p> <p>Alkalmazási hőmérséklet: $\geq +5^{\circ}\text{C}$</p> <p>Csak kültéren felhasználható termék!</p>	
Anyagszükséglet	0,2 - 0,3 l/m ²	
Sűrűség	kb. 0,9 kg/dm ³	
Szín	fekete	
Bitumen tartalom	≥ 60 tömeg%	
Lágyuláspont	MSZ EN 1427	$\geq +80^{\circ}\text{C}$
Kifolyási idő	MSZ EN 12846	≤ 10 s
Kiszerezés	10 l-es és 25 l-es kanna	
Tárolás	Kezelés és tárolás a biztonsági adatlapnak megfelelően. Eredeti lezárt csomagolásban, száraz átlagos hőmérsékleten tárolva 2 évig tárolható.	

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

10/2014

Bitbau Dörr GmbH
Tel.: +43 512 261121 |
E-mail: info.ibk@bitbau.at |

Dörrstraße 1, AT-6020 Innsbruck
Fax: +43 512 261121-9528
Internet: www.bitbau-doerr.at