

## TERMÉK ADATLAP

## SikaProof® Adhesive-02

Cementtel módosított, kétkomponensű ragasztó a SikaProof® A+ vízszigetelő rendszerhez

## TERMÉKLEÍRÁS

A SikaProof® Adhesive-02 cementtel módosított, kétkomponensű ragasztó. A SikaProof® Adhesive-02 ragasztó a SikaProof® A+ rendszer része, alkalmas a SikaProof® A+ vízszigetelő lemezek a meglévő vasbeton szerkezetre történő utólagos feldolgozásához.

## FELHASZNÁLÁS

A SikaProof® Adhesive-02 alkalmas:

- A SikaProof® A+ 08, illetve SikaProof® A+ 12 vízszigetelő lemezeknek a meglévő vasbeton szerkezetre történő ragasztásához, így az egy teljes felületen tapadó vízszigetelő rendszert képez.

Megjegyzés:

- A termék használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó tapadás beton alapfelületre
- Feldolgozható nedves betonfelületre is

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	A komponens	Vizes bázisú polimer diszperzió
	B komponens	Portlandcement, válogatott adalékanyagokkal és adalékszerekkel
Csomagolás	A komponens	5,0 kg-os kanna
	B komponens	15,625 kg-os zsák
	A+B komponens	20,625 kg-os előrecsomagolt egység
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.		
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el	

## TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Adhesive-02  
Január 2024, Version 04.01  
02072030820000005

a termék biztonságtechnikai adatlapját.

Szín	A komponens	fehér folyadék
	B komponens	fehér por
Sűrűség	1,9 g/cm <sup>3</sup> (+20°C-on)	

## RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése A SikaProof® A+ utólagosan feldolgozható rendszer az alábbi termékekből áll:

Funkció	Termék
Alapozó	SikaProof® Primer-02
Ragasztó	SikaProof® Adhesive-02
Vízszigetelő lemez	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12
Ragasztószalag	SikaProof® ExTape-100 SikaProof® Sandwich Tape

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakító-tapadószilárdság	2,1 N/mm <sup>2</sup>	(MSZ EN 1542)
Tűzzel szembeni viselkedés	A2-s1,d0	(MSZ EN 13501-1)

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	A : B = 32 : 100 (tömeg szerint)	
Anyagfelhasználás	≥ 2,8 kg/m <sup>2</sup> Ez elméleti érték, nem veszi figyelembe a felület porozitásából, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyagszükségletet. A pontos anyagszükséglet kiszámításához az adott alapfelületi feltételek mellett és a feldolgozáshoz használt eszközzel dolgozza fel a terméket egy próbafelületre.	
Termék hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +30°C között	
Fazékidő	+20°C-on	40 perc
	+30°C-on	30 perc

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Készítse elő az alapfelületet, majd kezelje SikaProof® Primer-02 alapozóval.

További információért olvassa el a SikaProof® Primer-02 termék adatlapját és a SikaProof® A+ utólagosan feldolgozható vízszigetelő rendszer alkalmazástechnikai útmutatóját.

### TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Adhesive-02  
Január 2024, Version 04.01  
020720308200000005

## KEVERÉS

### Csak teljes csomagolási egységeket keverjen össze az A és B komponensekből

1. Rázza fel az A komponenst (fehér folyadék), míg a folyadék teljesen homogén lesz.
2. Öntse az A komponenst a keverőedénybe.
3. Spirális keverőszárral ellátott, elektromos keverőgéppel (≥ 500 ford./perc) keverje a folyadékot. Keverés közben adja hozzá a B komponens (por) kb. 3/4 részét.
4. Keverje 1 percen keresztül.
5. Adja hozzá a B komponens maradék részét.
6. Keverje további 3 percen keresztül, míg homogén, csomómentes keveréket kap.

## FELHASZNÁLÁS

### Nem megfelelő tapadás kockázata

Ügyeljen a termék fazékidejére. A nyitott idő csökken, ha a terméket magas hőmérsékleten vagy szeles időben dolgozza fel.

1. A termék felhordását követően amint lehetséges, dolgozza fel a SikaProof® A+ 08 vagy SikaProof® A+ 12 szigetelőlemez.
2. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, ha a terméket magas hőmérsékleten vagy szeles időben dolgozza fel.

A feldolgozásra vonatkozó további információért olvassa el a SikaProof® A+ és a SikaProof® A+ utólagosan feldolgozható vízszigetelő rendszer c. alkalmazás-technikai útmutatókat.

## ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

### Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



### TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Adhesive-02  
Január 2024, Version 04.01  
02072030820000005

SikaProofAdhesive-02-hu-HU-(01-2024)-4-1.pdf