

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Proseal-15 CZ

Póruszáró, utókezelő és pormentesítő szer akrilgyanta betonfelületekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® Proseal-15 CZ oldószeres, átlátszó, akrilgyanta polimer alapú oldat, mely alkalmas friss és megszilárdult betonfelületek utókezelésére, felületi keménységének javítására és póruszárására.

FELHASZNÁLÁS

A Sikafloor® Proseal-15 CZ tartós, kopásálló és pormentes felületet biztosít a már meglévő, vagy friss betonpadlók/-szerkezetek esetén. A termék különösen alkalmas felületkeményítő beszórópórral kezelt betonlemezekhez.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Fokozza a beton felületi keménységét
- Javítja a kopásállóságot, pormentességet biztosít
- Kitűnő nedvesség megtartó képesség
- Csökkenti az alapfelület nedvességfelvételét, fokozza az olajjal és olajtermékekkel szembeni ellenállóságot
- Gyors és egyszerű alkalmazás
- Már a betonozás napján felhordható
- Jó tapadás régi és új betonra
- Gyors száradás
- Nem ragacsos felület

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Akrilgyanta oldat aromás szénhidrogénekben	
Csomagolás	15 literes kanna 200 literes hordó	
Megjelenés / Szín	Áttetsző vagy enyhén sárgás színű oldat	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig, amennyiben a terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában tárolják.	
Tárolási feltételek	A terméket száraz helyen, -10°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja.	
Sűrűség	900 ± 20 kg/m ³	MSZ EN ISO 2811-1
Szárazanyag tartalom	kb. 15%	MSZ EN ISO 3251
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom	≤ 750 g/l	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	5 - 10 m ² /liter 0,10 - 0,20 liter/m ² (egy rétegben) A tényleges anyagszükséglet függ a felület minőségétől (porozitás) és eltérhet a fenti értékektől, különösen nagyon tömör vagy erősen porózus felület esetén.
Levegő környezeti hőmérséklete	A Sikafloor® Proseal-15 CZ széles hőmérsékleti tartományban (-10°C és -35°C között) feldolgozható. A száradási idő jelentősen megnő/csökken, ha hőmérsékleti határértékeken alkalmazzák.
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80%
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület és a még ki nem keményedett anyag hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a feldolgozott termék felületén.
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	A felület +20°C-on 1-2 óra elteltével érintésszáraz. +20°C-on 24 óra elteltével teljesen száraz.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne használjon olyan szóróberendezést, melyet korábban szilikon vagy leválasztószer szórásához használtak.
- Ne keverje más utókezelőszerekkel.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a szóróberendezést alaposan megtisztították-e és a korábban használt szerek maradványait eltávolították-e.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

2004/42/EK IRÁNYELV - A VOC (ILLÉKONY SZERVES VE- GYÜLETEK) KIBOCSÁTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

A 2004/42/EK európai uniós irányelv szerint a felhasználásra kész termék legnagyobb megengedett VOC tartalma (termék kategória IIA / H sb típus) 750/750 g/l (2007/2010-es határérték). A felhasználásra kész Sikafloor® Proseal-15 CZ legnagyobb VOC tartalma ≤ 750 g/l.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

A betonfelület legyen víztől és szennyeződéstől mentes. A Sikafloor® Proseal-15 CZ anyagot a frissen beadagolt betonra kell közvetlenül a végleges besimítást követően feldolgozni, vagy a már meglévő megszilárdult, de nem utókezelt beton felületére.

KEVERÉS

A Sikafloor® Proseal-15 CZ felhasználásra kész termék. Használat előtt alaposan keverje fel.

FELHASZNÁLÁS

Friss beton esetén közvetlenül a simítás után dolgozza fel a terméket. A terméket folytonos, egyenletes filmrétegben hordja fel a felületre alacsony nyomású szóróberendezéssel. Feldolgozás előtt ellenőrizze a szóróberendezés alkalmasságát egy próbafelületen. A termék felhordható ecset vagy henger segítségével is. Friss beton esetén az utókezelőszer lezárja a felületi pórusokat, valamint megvédi azt a gyors vízvesztéstől. Meglévő betonon a Sikafloor® Proseal-15 CZ további felületkeményítő és porcsökkentő hatást eredményez. Egy réteg általában elegendő friss és meglévő betonra egyaránt. A friss betonra történő egyenletes felhordás a betonfelület elszíneződését okozhatja a beton szilárdulása során. Az egyenletes felhordás okozta elszíneződés csak ideiglenes. Az utólag felhordott epoxi, vinil, akril vagy alkid bázisú bevonatok általában jól tapadnak a Sikafloor® Proseal-15 CZ anyaggal kezelt betonra. Ennek ellenére minden további bevonat feldolgozása előtt kompatibilitási teszt elvégzése ajánlott egy próbafelületen.

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Proseal-15 CZ
Október 2025, Version 02.01
020815110020242714

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Proseal-15 CZ
Október 2025, Version 02.01
020815110020242714

SikafloorProseal-15CZ-hu-HU-(10-2025)-2-1.pdf