



TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt.

H-7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1.
Tel:(00 36) 74/540-200
e-mail:info@tolnatext.hu



Technisches Datenblatt / Technical Datasheet / Technikai Adatlap

Artikelnummer/ Article No. /Cikkszám:	41-225/ES-049F
Flächenmasse /Weight / Felületsúly: (g/m2), C.3.2	ETAG 004 160 (+/-6 g)
Appreurauflage / Appretur / Appretanyagtartalom (%)	19-22
Bindung / Bind art / Kötés:	Dreher /Leno / Forgófonalas
Kette / Warp / Lánc:	2x 136 tex Glasgarn
Kettdichte in 10 cm /Thickness Yarn /10 cm /Láncsűrűség /10 cm	22,5
Schuss / Weft / Vetülék:	410 tex Roving
Schussdichte in 10 cm/ Thickness Yarn /10 cm /vetüléksűrűség /10 cm:	17
Breite / Width / Szélesség (cm):	110 (+/-0,5 cm)
Zugfestigkeit /Tensile strength / Szakítóerő (N/5cm) Kette /Warp / Lánc: Schuss /Weft / Vetülék: ETAG 004 5.6.7.1.1.	2000 2300
Elongation/Dehnung/Nyúlás % :	< 5 %
Lichte Maschenweite / Clearance mesh width /Belső lyukméret (mm):	4 x 4,3 (+/-0,5 mm)
Maschenweite/Mesh size / Rácsméret (mm)	4,4 x 5,8
Dicke / Thickness / vastagság(mm):	0,66 (+/-0,2 mm)

Tolna, 24-01-2025

TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és
Műszakiszövet-gyártó Bt.
7130 TOLNA, Bezerédj P. tér 1. Pf.: 33
Tel.: 74/540-200 ; Fax: 74/540-243
XXVI.

Johanovits Lászlóné
Johanovits Lászlóné
Tolnatext Labor