

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-54 Booster

Kötésgyorsító epoxigyanta padlóbevonatokhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor®-54 Booster egy tercier amin bázisú kötőgyorsító szer a Sikafloor® epoxigyanták kötési folyamatának felgyorsításához.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor®-54 Booster Kizárólag szakmai felhasználók részére.

Sikafloor®-54 Booster az alábbi Sika epoxigyanták esetén alkalmazható kötőgyorsítóként:

- Sikafloor®-150 Plus
- Sikafloor®-151
- Sikafloor®-264 Plus
- Sikafloor®-1590
- Sikafloor®-2650

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Könnyen hozzáadható és belekeverhető a Sikafloor® epoxigyantákba

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Tercier amin	
Csomagolás	Doboz	10 × 150 ml flakon
	Doboz	12 × 200 ml flakon
	Doboz	5 × 375 ml flakon
	Doboz	8 × 600 ml flakon
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.		
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, közvetlen napsugárzástól védett helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos tárolásra és kezelésre vonatkozó információkért olvassa el az aktuális biztonsági adatlapot.	
Sűrűség	0,98 kg/l	(MSZ EN ISO 2811-1)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	Termék	Kiszerelés	Sikafloor®-54 Booster
	Sikafloor®-150 Plus	10 kg	300 ml (2 × 150 ml)
	Sikafloor®-150 Plus	25 kg	750 ml (5 × 150 ml)
	Sikafloor®-150 Plus	25 kg	750 ml (2 × 375 ml)
	Sikafloor®-151	10 kg	150 ml (1 × 150 ml)
	Sikafloor®-151	30 kg	450 ml (3 × 150 ml)
	Sikafloor®-264 Plus	10 kg	150 ml (1 × 150 ml)
	Sikafloor®-264 Plus	30 kg	450 ml (3 × 150 ml)
	2% Booster	30 kg	600 ml (1 × 600 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	4% Booster	30 kg	1200 ml (2 × 600 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	2% Booster	10 kg	200 ml (1 × 200 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	4% Booster	10 kg	400 ml (2 × 200 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
Levegő környezeti hőmérséklete	Ld. vonatkozó Sikafloor® termék adatlapja.		
Alapfelület hőmérséklete	Ld. vonatkozó Sikafloor® termék adatlapja.		
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Sikafloor®-54 Booster kötőgyorsító Sikafloor®-150 Plus, Sikafloor®-151 vagy Sikafloor®-264 Plus termékhez való keverése esetén:		
	Hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb
	+8°C	18 óra	2 nap
	+23°C	4 óra	1 nap
	Sikafloor®-1590 és Sikafloor®-2650 termékek esetén további információért ld. vonatkozó Termék Adatlap.		
	A megadott időértékek körülbelüliek, függnek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.		

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

KEVERÉS

Exoterm reakció okozta habosodás

A termék fazékidejének letelte után a termék exoterm reakciója habosodást okoz, ezért a termék fazékidejé-

nek végén az edényt töltsse fel kvarchomokkal az exoterm reakció leállítására érdekében.

A Sikafloor®-54 Booster kötőgyorsítót a helyszínen kell a Sikafloor® epoxigyantához keverni, a keverési folyamat részeként.

1. Keverje össze az adott Sikafloor® termék A és B komponensét a vonatkozó Termék Adatlap utasításai szerint.
2. FONTOS A termék túladagolása elridegedést okoz. Fokozatosan adja a szükséges mennyiségű Sikafloor®-54 Booster kötőgyorsítót a gyantakeverékhez. További információért ld. Keverési arány bekezdés.
3. Keverje további 2 percen keresztül, míg egységes keveréket kap.
4. Az alapos keveredés biztosítása érdekében öntse az anyagot egy tiszta edénybe és keverje át újra, míg egyenletes keveréket kap.
5. Az utolsó keverés közben legalább egyszer kaparja le a keverőedény oldaláról és az aljáról az anyagot egy egyenes szélű simítóval, így biztosítja a teljes keveredést.

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-54 Booster

Szeptember 2026, Version 05.01

020816220010000010

BUILDING TRUST



HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-54 Booster
Szeptember 2026, Version 05.01
020816220010000010

Sikafloor-54Booster-hu-HU-(09-2026)-5-1.pdf