

Sika® Fixing Tape**Kétoldalt öntapadós rögzítő szalag**

Műszaki adatok

Vegyvi bázis	Zárt cellás polietilén hab, kétoldalt gumibázisú ragasztóval	
Szín	Sötétszürke, fehér	
Rétegvastagság	ISO 534	3,3±0,2
A hordozó húzószilárdsága	DIN 53455	25 (N/15 mm)
A hordozó nyúlása	DIN 53455	250 %
Sűrűség	kb. 64 kg/m ³	
A ragasztó lefejtési szilárdsága 180° rozsdamentes acélon	23 (N/25 mm) ¹⁾	
A ragasztó statikus kúszása (óra)	> 150 óra (1 kg – 25 mm x 25 mm)	
Nyomószilárdság	Benyomódás (%)	Nyomószilárdság (kPa)
	10	22
	25	47
	50	120
A bedolgozási hőmérséklete minimuma	+10 °C	
Felhasználási hőmérséklet	-40 °C – +70 °C	
Fehér védőszalag, „Sika Tack Panel” felirattal	ISO 536	90 g/m ²
Eltarthatóság (+15 °C – +25 °C között tárolva, 50% rel. páratartalom mellett)	24 hónap	

¹⁾ hab szakad**Termékleírás**

A Sika® Fixing Tape térhálósodó, zárt cellás, polietilén habszalag, mindkét oldalán gumialapú ragasztóval ellátva. Kiváló lefejtési és kúszási tulajdonsággal rendelkezik.

Felhasználási terület

A Sika® Fixing Tape leginkább épületburkolatok panelragasztásához alkalmazzzák segédanyagként a megfelelő távtartás kialakításához és azonnali tartóképeség céljából. Alkalmas ipari alkalmazások esetén hasonló célra.

Feldolgozási eljárás

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, homogén, zsirtól és laza részekről mentes.

A szalagot először helyezzük rá az egyik alapfelületre. Ügyeljünk arra, hogy a tervezett ragasztási szélességet betartsuk. Majd szorosan nyomjuk le a szalagot. Hordjuk fel a Sikaflex®/SikaTack® ragasztóanyagot és a védőfilmet húzzuk le. Ezután a második, ragasztástechnikai szempontból előkészített (lásd fent) ragasztásra kerülő elemmel illesszük össze.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.



Fontos utasítás

Sika® Fixing Tape terhelés alatt megtartja formáját és méretét, de nem minősül tartóelemnek.

Egyszer felhasznált szalagot már nem lehet újrafelhasználni, ezért fontos, hogy ügyeljünk a szalag megfelelő felhelyezésére. Figyeljünk arra, hogy a szalag mindkét tapadó oldala érintkezzen az adott alapfelülettel. Ha a szerkezeti elem rosszul lett elhelyezve, a használt szalagot el kell távolítani és új szalagot kell felhelyezni.

Vegy ellenállóság

Ellenálló vízzel, tisztítószerekkel és alkohollal szemben. Az alifás és aromás oldószerekkel szemben nem ellenálló.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

Tekercsméretek

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (m)
0,8	12	66
2,0	12	33
3,3	12	33

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laborteszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com

Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

