

TERMÉK ADATLAP

SikaTard®-930 RS

Kötéskésleltető betonadalékszer

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaTard®-930 RS egy folyékony betonadalékszer a cement hidratációjának szabályozására. A betonkeverék kötése hosszú időtartamra késleltethető anélkül, hogy ez kedvezőtlen hatással lenne a beton teljesítményére.

FELHASZNÁLÁS

- Száraz és nedves eljárású lőttbeton
- Transzportbeton
- Ahol szabályozott kötési időre van szükség
- Ahol a betonkeverékben lévő cement hidratációjának megakadályozására van szükség

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Szabályozza / gátolja a cement hidratációját. Szemben más stabilizátorral vagy kötéskésleltetővel, melyek csak késleltetik a cement hidratációját.
- A SikaTard®-930 RS késleltető hatása azonnal leállítható Sika® Sigunit® kötésgyorsító adalékszer hozzáadásával, mely azonnal megindítja a lőttbeton korábban késleltetett hidratációját.
- Nem tartalmaz kloridokat és egyéb olyan anyagokat, melyek elősegítik a betonacél korrózióját. Így korlátozás nélkül alkalmazható vasbeton szerkezetekben.

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Megfelel az MSZ EN 934-2:2009 + A1:2012 szabvány T.8 (kötéskésleltető adalékszer) követelményeinek

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Polikarboxilát alapú vegyületek	
Csomagolás	1000 kg-os IBC	
Szín	Átlátszó	
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, megfelelő körülmények között tárolva, a gyártási időtől számítva 12 hónapig eltartható.	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Napsugárzásnak és fagynak való közvetlen kitettségétől védje. Ha megfagyott, olvassza fel, majd keverje fel alaposan, hogy visszaálljon a normál állapotába.	
Sűrűség	1,100 ± 0,03 kg/l (+20°C-on)	
pH-érték	3 ± 1 (+20°C-on)	
Teljes klorid-ion tartalom	≤ 0,10% (tömeg szerint)	MSZ EN 480-10
Nátrium-oxid egyenérték	≤ 2,7% (tömeg szerint)	MSZ EN 480-12

TERMÉK ADATLAP

SikaTard®-930 RS

Augusztus 2026, Version 02.01

021406011000246250

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Ajánlott adagolás

A SikaTard®-930 RS ajánlott adagolása általában 0,2 - 3% közötti a cement tömegére vonatkoztatva és a betonkeverő telepen kell a keverékhez adni. Az alábbi táblázat a körülbelüli késleltetési időtartamot mutatja az adagolás függvényében.

SikaTard®-930 RS adagolása	Késleltetési időtartam órákban
0,4 %	kb. 8
0,6 %	kb. 10
0,8 %	kb. 15
1,0 %	kb. 20
1,2 %	kb. 25
1,4 %	kb. 30
1,6 %	kb. 40
1,8 %	kb. 60
2,0 %	kb. 75

A táblázat csak útmutatóként szolgál. Meghatározott késleltetési időtartam esetén próbakeveréket kell készíteni a helyben beszerzett cement felhasználásával.

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Összeférhetőség

A SikaTard®-930 RS általában alkalmazható minden típusú portlandcementtel, valamint Sika® Sigunit® kötőgyorsító adalékszerekkel. Meghatározott késleltetési időtartam esetén előzetes próbakeveréseket kell végezni. További információért és egyedi kombinációk esetén forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

A SikaTard®-930 RS adalékszer a betonkeverő telepen kell a keverékhez adni. A projekt megkezdése előtt a betonkeverékben felhasznált, helyben beszerzett anyagokat minden esetben előzetesen ki kell próbálni és jóvá kell hagyni alkalmasság szempontjából.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaTard®-930 RS
Augusztus 2026, Version 02.01
021406011000246250

SikaTard-930RS-hu-HU-(08-2026)-2-1.pdf

